

Лист с данни за продукта
Издание 04/2009
Идентификационен номер:
02 14 03 01 100 0 000005
SikaCim® WaterProofer

SikaCim® WaterProofer

Добавка за водоплътност на разтвори и бетони

Описание на продукта

SikaCim® WaterProofer е течна добавка не съдържаща хлориди за производство на водоплътни бетони и разтвори .

Употреба

Добавка за водоплътност на бетони и разтвори за :

- Басейни, фундаменти, резервоари
- Фасади, стени и основи
- Канали

Характеристики/предимства

- Силен водоуплътняващ ефект, блокира капилярните пори
- Не съдържа хлориди
- Съвместима с всички видове цимент с изкл. на алуминатните
- Лесно дозиране (2 пликчета за ~ 50 kg цимент

Данни за продукта

форма

Външен вид / цветове Бяла течност

Опаковка 500 мл найлонова опаковка. Кашони с 12 опаковки.

Съхранение

Условия на съхранение / срок на годност 12 месеца от датата на производство ако се съхранява правилно, в оригинални, неотворени опаковки, при температури между +5°C и +25°C. Да се защити от директна слънчева светлина и замръзване.

Технически данни

Химична основа Органични хидроизолационни съставки

Плътност Специфична плътност: 1.02 kg/l (при +20°C)

Construction



Информация за системата

Данни за употреба

Разход / Дозировка	Препоръчителна дозировка около 2 % от масата на цимента. Което означава: <ul style="list-style-type: none">- 2 опаковки за 50 кг цимент.- 1 опаковка за 25 – 35 кг цимент
---------------------------	--

Указания за употреба

Добавяне	SikaCim® WaterProofer се добавя в направната вода или заедно с нея се подава в бетоносмесителя.
Методи на полагане/ Инструменти	Трябва да се спазват стандартните методи за полагане и производство на бетонни смеси. Направете справка със съответния стандарт. Трябва да се осигурят нормални условия за втвърдяването на бетона.
Почистване на инструментите	Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употребата им. Втвърдил / изсъхнал материал може да се премахне само механично.
Забележки при полагането / Ограничения	<p>Когато използвате SikaCim® WaterProofer трябва да се направят изпитвания за определяне на най-подходящия състав на бетонната смес.</p> <p>Замръзналият SikaCim® WaterProofer може да се използва след бавно размръзване на стайна температура и интензивно разбъркване.</p> <p>SikaCim® WaterProofer не бива да се добавя върху сух цимент.</p> <p>SikaCim® WaterProofer се добавя в направната вода или заедно с нея се подава в бетоносмесителя.</p> <p>Преди употреба да се направят подходящи тестове за съвместимост.</p>

Основни положения

Информацията в този **Лист с технически данни за продукта** се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол.

Информация за безопасност

За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния **Информационен лист за безопасност**, съдържащ физическа, екологична, токсикологична и друга информация, свързана с безопасността.

Правна информация

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

Сика България ЕООД
Бул. „Ботевградско шосе“
№247
BG-1517 София
България

Тел.+359 2 942 45 90
Факс:+359 2 942 45 91
www.sika.bg

