

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika Poxicolor® SW

Епоксидно покритие с ниско съдържание на разтворители и висока механична устойчивост

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Устойчиво на абразия, икономично 2-компонентно покритие на основата на епоксидна смола. Ниско съдържание на разтворители съгласно Директивата за защитни покрития на Немската асоциация за индустриални бои (VdL-RL 04).

УПОТРЕБА

Sika Poxicolor® SW може да се използва само от професионалисти с необходимия опит.

Твърда, лесна за полагане дебелослойна система. Корозионна защита за хидравлични стоманени конструкции (шлюзове, метални пилони и др.), където се изисква висока механична устойчивост. Също намира приложение като бързо втвърдяващо еднослойно покритие с ниско съдържание на разтворител за корозионна защита на стоманени конструкции (полагане в цех).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка	Sika Poxicolor® SW	15 kg нето
	Sika® Thinner S	25 l, 10 l и 3 l
	SikaCor® Cleaner	160 l и 25 l
Външен вид / Цвят	Черен, червено-кафяв, припл. RAL 7032, припл. RAL 9002. Други цветови нюанси по запитване. В случай на излагане на атмосферно въздействие Sika Poxicolor® SW има склонност към пожълтяване. В случай на високи изисквания към запазване на цвета, като финални покрития се препоръчват съответно SikaCor® EG-4 или SikaCor® EG-5. Възможни са леки разлики в цвета, дължащи се на характеристиките на изходните суровини.	
Срок на годност	2 години	
Условия на съхранение	В оригинално запечатани контейнери на хладно и сухо място.	
Плътност	~1.5 kg/l	

Съдържание на твърдо вещество ~83 % по обем
~91 % по маса

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Химична устойчивост	Перманентно устойчив на индустриална и морска атмосфера, вода, отпадни води, морска вода, неутрални соли, минерални масла, горива, смазки, почистващи средства и др.
Топлинно съпротивление	Суха горещина до около + 100°C Влажна горещина и топла вода до около + 40°C

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Системи	1 - 3 x Sika Poxicolor® SW, в зависимост от корозивната среда. В случай на крехки конструкции се препоръчва полагането на допълнителен слой. Ако е необходимо грундиране на металната основа, използвайте SikaCor® Zinc R или SikaCor® EG-1 при горещо поцинкована и неръждаема стомана.
---------	--

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Съотношение на смесване	Компоненти А : В
По маса	82 : 18
Разредител	Sika® Thinner S При необходимост от лека промяна на вискозитета, може да се добави макс. 3 % Sika® Thinner S.
Разход	Теоретичен разход на материал/ покривност без загуби за средна дебелина на сухия филм: Дебелина на сухия филм 200 µm Дебелина на мокрия филм 240 µm Разход ~0.360 kg/m ² Покривност ~2.80 m ² /kg
Температура на продукта	Min. + 5°C
Относителна влажност на въздуха	Макс. 85 %, като температурата на повърхността трябва да бъде значително по-висока от точката на оросяване, тя трябва да е поне 3 K над точката на оросяване. Повърхността трябва да бъде суха и без наличие на лед.
Температура на основата	Min. 0°C
Време за обработка	При + 20°C ~1.5 часа При + 30°C ~1 час
Степен на изсъхване б	Дебелина на сухия филм (ISO 9117-5) 200 µm При + 5 °C след 30 часа При + 10 °C след 20 часа При + 20 °C след 7 часа При + 40 °C след 2.5 часа
Време на изчакване / Нанасяне на следващ слой	Минимум: до достигане на степен на изсъхване б (погледнете таблицата по-горе) Максимум: 3 месеца В случай на по-дълги времена на изчакване се свържете с техническия отдел на Сика.
Време за изсъхване	Време за окончателно изсъхване

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Стомана:

Бластиращо почистване до Sa 2 ½ съгласно ISO 12944, част 4.

Без наличие на замърсявания, масла и смазки.

Средна дълбочина на грапавостта $R_z \geq 50$ микрона.

СМЕСВАНЕ

Разбъркайте щателно компонент А с помощта на електрическа бъркалка (първоначално на бавна скорост, след това повишете оборотите до около 300 об./мин.). Внимателно добавете комп. В и разбъркайте двата компонента щателно (обърнете внимание на стените и дъното на контейнера). Разбърквайте в продължение на 3 минути до получаване на еднородна смес. Прехвърлете смесения материал в чист контейнер и разбъркайте за кратко отново, така както е описано по горе. По време на смесването и работата с материала винаги носете защитни очила, подходящи ръкавици и защитни дрехи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Метода на нанасяне оказва основно влияние върху постигането на равномерна дебелина и върху външният вид на покритието. При полагане, чрез пръскане се постигат най-добрите резултати. Посочената дебелина на сухия филм се постига лесно, чрез безвъздушно пръскане. Добавянето на разтворители намалява устойчивостта на свличане и редуцира дебелината на получения филм. В случай на полагане с четка или ваяк, може да е необходимо нанасянето на допълнителен слой за постигането на необходимата дебелина на покритието, в зависимост от типа конструкция, условията на обекта, цвета и др. Преди пристъпване към изпълнение на обекта, нанасянето на материала на пробен участък ще ви даде ясна представа дали, чрез избраният метод на полагане постигате желаните резултати.

С четка или ваяк

Безвъздушно пръскане:

- Подходящо оборудване за безвъздушно пръскане
- Налягане минимум 180 бара
- Размер на дюзата 0.42 - 0.53 mm (0.017 - 0.021 инча)
- Ъгъл на пръскане 40° - 80°
- Диаметър на маркучите минимум 10 mm (¾ инча)

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

SikaCor® Cleaner

ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

GISCODE: RE 3

Това кодиране дава допълнителна информация и помощ при създаването на инструкции за експлоатация (WINGIS онлайн), които могат да бъдат получени на страниците на BG Bau (www.gisbau.de). **При контакт с кожата, епоксидните смоли може да предизвикат алергична реакция!**

Когато работите с епоксидни смоли, избягвайте директния контакт с кожата на всяка цена!

За избор на подходящо защитно оборудване сме разработили информационен лист 7510 "Общи указания по безопасност на труда" и 7511 "Общи указания за носене на предпазни ръкавици", които може да намерите на www.sika.de. Във връзка с това препоръчваме и страниците на BG Bau за информация относно работата с епоксидни смоли (www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi).

ДИРЕКТИВА 2004/42/ЕС - ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Съгласно ЕУ Директивата 2004/42/СЕ, максимално то позволено съдържание на VOC в готовия за употреба продукт (продукт категория IIA / j тип Sb) е 500 g/l (Ограничения за 2010).

Максималното съдържание в готовия за употреба Sika Poxicolor® SW е < 500 g/l VOC.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

Sika Poxicolor® SW
Февруари 2019, Редакция 04.01
020602000140000001

