

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika BlackSeal® BT

Уплътнител и лепило на основата на бутил-каучук.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sika BlackSeal® BT е еднокомпонентен, бутилкаучуков уплътнител за фуги и лепило с добра адхезия към повечето строителни материали.

УПОТРЕБА

Sika BlackSeal® BT се използва за външно уплътняване, лепене и ремонт на покриви, стени и други елементи на сградите.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Залепва към различни строителни материали
- Не изисква грунд
- Лесен за употреба
- Може да се полага върху влажни повърхности
- Формулировка с високо сухо съдържание - отлично запълване на отвори и пукнатини без свиване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	Бутил-каучук	
Опаковка	300 ml картуш, 12 картуша в 1 кашон	
Цвят	Черен	
Срок на годност	Sika BlackSeal® BT има срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява правилно в ненарушени, оригинални, запечатани опаковки, като се спазват условията на съхранение описани по-долу.	
Условия на съхранение	Sika BlackSeal® BT трябва да се съхранява на сухо, защитен от директна слънчева светлина, при температури между +5 °C и +25 °C.	
Плътност	~ 1.80 kg/l	(БДС EN ISO 1183-1)
Съдържание на твърдо вещество	~ 85 %	

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Работна температура	Мин. -20 °C / Макс. +70 °C
---------------------	----------------------------

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Свличане	< 3 mm (20 mm профил, 23 °C)	(БДС EN ISO 7390)
Околна температура на въздуха	Мин. +5 °C / Макс. +40 °C	
Температура на основата	Мин. +5 °C / Макс. +40 °C, мин. 3 °C над точката на оросяване	

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

При полагането на Sika BlackSeal® BT трябва да се спазват общоприетите норми и правила за работа със строителни материали.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде чиста, суха, здрава и хомогенна, без наличие на масла, смазки, прах и отронени частици. Бои, циментово мляко и други частици със слаба адхезия към основата, трябва да бъдат отстранени.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Sika BlackSeal® BT се доставя готов за употреба. Поставете опаковката в пистолет за полагане на уплътнител и екструдирайте Sika BlackSeal® BT във фугата или върху повърхността за лепене.

За уплътняване на сглобки, нанесете достатъчно количество от Sika BlackSeal® BT за да запълни отвор и притиснете повърхностите една към друга докато все още лепнат, оставяйки 2 мм филм от уплътнителя.

Когато се ползва като лепило, притиснете повърхностите една към друга, разделете ги и изчакайте ~10 минути, докато Sika BlackSeal® BT спре да лепне, след това притиснете отново повърхностите една към друга.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете всички инструменти и използвано оборудване веднага след употреба със Sika® Colma Cleaner или Sika® Top Clean T. След втвърдяване, остатъците от материала може да се отстранят само механично.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

- Информационен лист за безопасност

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Sika BlackSeal® BT не може да се боядисва.
- Не използвайте Sika BlackSeal® BT при фуги под вода.
- Не използвайте Sika BlackSeal® BT за уплътняване на стъкла.
- Преди употреба на Sika BlackSeal® BT, ако е предвидено материала да контактува с други уплътнители или лепила, трябва да се направи тест за съвместимост.
- Не използвайте Sika BlackSeal® BT за уплътняване на фуги в и около басейни.
- Не нанасяйте Sika BlackSeal® BT върху естествен камък.
- Не нанасяйте Sika BlackSeal® BT при директен контакт с други уплътнители и/или лепила.
- Преди да нанесете Sika BlackSeal® BT върху пластмаса, трябва да се направи тест за съвместимост.



Лист с технически данни

Sika BlackSeal® BT

Ноември 2017, Редакция 03.01

020511080000000015

ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

SikaBlackSealBT-bg-BG-(11-2017)-3-1.pdf

