

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Aktivator-205

Прозрачен подобрител на адхезията на основата на разтворител за непорьозни основи

ТИПИЧНИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА (ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВИЖ ЛИСТ С ДАННИ НА БЕЗОПАСНОСТ)

Химична основа	Подобрител на адхезията на основата на разтворител
Цвят (CQR001-1)	Безцветен, прозрачен
Температура на полагане	5 – 40 °C
Метод на нанасяне	Забърсване с напоена с материала хартиена кърпа, която не отделя власинки
Покривност	20 ml/m ²
Време за изпарение на разтворителя	минимум 10 минути ^{A/B} максимум 2 часа ^{A/B}
Срок на годност (CQR016-1)	12 месеца ^C

CQR = Корпоративна процедура за качествен контрол

^{A)} +23 °C / 50 % отн. вл.

^{B)} за специфични приложения и температури времето за изпарение на разтворителя може да бъде различно

^{C)} съхранявайте в затворена опаковкана, на сухо при температура ≤ +25 °C

ОПИСАНИЕ

Sika® Aktivator-205 е безцветен подобрител на адхезия на основата на разтворител, който реагира с влагата и отлага активни групи върху основата. Тези групи действат като връзка между основите и грундовете или уплътнителите / лепилата.

Sika® Aktivator-205 е предназначен за обработка на лепилни повърхности преди нанасяне на лепила и уплътнители Sikaflex® и Sikasil®.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

- Подобрена адхезия при различни основи
- Кратко време за изпарение на разтворителя
- Лесен за употреба
- Прозрачен

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Sika® Aktivator-205 се използва за подобряване на сцеплението върху непорьозни основи като метали, пластмаси, керамични изпринтени покрития и боядисани повърхности.

Преди да използвате Sika® Aktivator-205 върху материали, склонни към напукване поради остатъчни напрежения, потърсете съветите на производителя и извършете изпитвания върху оригиналните основи.

Този продукт е подходящ само за опитни професионални потребители. За да се гарантира адхезията и съвместимостта на материала трябва да се извършат изпитвания върху действителни основи при съответните обектови условия.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без смазки, масла, прах и замърсявания. Сцеплението с различни основи може да бъде подоброено чрез добавяне и/или комбинирани на различни методи за предварителна обработка, като измиване и почистване, преди нанасяне на активатора.

Нанасяне

Избършете повърхностите, подлежащи на свързване с неотделяща власинки, чиста, хартиена кърпа, навлажнена (не мокра) със Sika® Aktivator-205. Никога не потапяйте кърпата в активатора. Избършете повърхността само с чистата страна на кърпата. Не навлажнявайте повторно една и съща хартиена кърпа и я сменяйте често.

Sika® Aktivator-205 трябва да се нанася умерено, тъй като излишъкът на активираещ състав може да доведе до недостатъчно сцепление.

Ако предварително обработената зона не е залепена в рамките на максималното време за изпарение на разтворителя, процесът на активиране трябва да бъде повторен (еднократно).

Оптималната температура на нанасяне и на повърхността е между +15 °C и +25 °C.

Разходът и начинът на нанасяне зависи от спецификата на различните основи.

Затваряйте плътно опаковката веднага след всяка употреба.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Sika® Aktivator-205 съдържа разтворител, който може да матира повърхността на някои прясно нанесени бои. Необходимо е да се направят предварителни изпитвания.

Никога не нанасяйте върху порьозни основи, тъй като състава може да не изсъхне напълно и да попречи на втвърдяването на лепилото или уплътнителя.

Защитете съседните повърхности, като поставите защитна лента, където е необходимо.

Ако случайно напръскате съседни повърхности със Sika® Aktivator-205, избършете незабавно с чиста и суха кърпа.

Sika® Aktivator-205 е реагираща на влага система. За да се поддържа качеството на продукта е важно веднага след употреба да запечатвате опаковката с вътрешната пластмасова тапа. След приключване на обработката на повърхността трябва да се завие и капачката. Продължителното излагане на атмосферна влага ще доведе до загуба на активиращите свойства на Sika® Aktivator-205. Ако Sika® Aktivator-205 е станал непрозрачен, вместо прозрачен, веднага го изхвърлете. Изхвърлете продукта приблизително един месец след отваряне, ако се използва често или два месеца след отваряне, в случай на рядка употреба. Опаковките от 30 ml са само за еднократна употреба.

Никога не разреждайте и не смесвайте Sika® Aktivator-205 с други състави.

Не използвайте за заглаждане или като почистващо средство.

При употреба върху прозрачни или полупрозрачни основи, като стъкло, пластмаси и други, задължително трябва да се осигури адекватна защита от въздействие на UV-лъчи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията, посочена в този документ са само общи указания. Съвет за конкретни приложения може да бъде получен при поискване от Техническия отдел на Sika Industry.

При поискване са достъпни копия на следните документи:

- Лист с данни за безопасност (MSDS)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКИТЕ

Метална бутилка	30 ml
	250 ml
	1000 ml

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този документ, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

КЛАУЗА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Aktivator-205
Редакция 02.01 (12 - 2019), bg_BG
014560012050001000

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg

