

# ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

## Sarnafil® TS 77-18

ПОЛИМЕРНА МЕМБРАНА ЗА МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПЕНИ ПОКРИВНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sarnafil® TS 77-18 (дебелина 1.8 mm) е армирана с полиестерна мрежа, многослойна, синтетична, листова, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), съдържаща ултравиолетови стабилизатори, забавяща разпространението на огън, с вложка от нетъкана стъклена тъкан, в съответствие с БДС EN 13956.

Sarnafil® TS 77-18 е покривна мембрана, която се заварява с горещ въздух, предназначена за директно излагане и употреба при всякакви атмосферни условия в световен мащаб. Sarnafil® TS 77-18 се произвежда с вложка от нетъкана стъклена тъкан, осигуряваща постоянство на размерите и армировка от полиестерна мрежа за висока якост. Sarnafil® TS 77-18 е предназначена за употреба при механично закрепени покривни системи.

Sarnafil® TS 77-18 е без остатъчни напрежения, получени при производството и носещата армировка е напълно вградена. Постоянството на размерите на Sarnafil® TS 77-18 е най-доброто в този клас мембрани.

### УПОТРЕБА

Хидроизолационна мембрана за:

- Механично закрепени покривни системи.
- Подобряване на отражателната способност на съществуващи покриви с ТРО мембрани (отнася се само за RAL 9016 SR).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Доказани качества в продължение на десетилетия.
- Налична в различни цветове.
- Висока слънцеотразителна способност за отлични топлинни характеристики на покрива (отнася се за RAL 9016 SR).
- Устойчива на постоянно излагане на UV лъчи.
- Много добро постоянство на размерите, поради нетъкната стъклена тъкан.
- Устойчива на постоянно ветрово натоварване.
- Устойчива на натоварване от удар и градушка.
- Устойчива на общите въздействия на околната среда.
- Устойчива на микроорганизми.
- Устойчива срещу развитие на коренова система.
- Съвместима със стар битум.
- Заваряване с горещ въздух, без използване на открит огън.
- Рециклируема.

### ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

Sarnafil® TS 77-18 проектирана и произведена в съответствие с международните стандарти.

- Полимерна листова мембрана за хидроизолация на покриви в съответствие с БДС EN 13956, сертифицирана от нотифициран орган 1213-CPD-3915 и поставена CE-маркировка.
- Реакция на огън в съответствие с БДС EN 13501-1.
- Устойчивост на външен огън, изпитана в съответствие СД CEN/TS 1187 и класификация в съответствие БДС EN 13501-5:  $B_{ROOF}(t1)$ .
- Factory Mutual (FM) одобрение Клас: 4470.
- Официално одобрение на качеството и сертификат за съответствие.
- Контрол и оценка от сертифицирани лаборатории.
- Система за контрол на качеството в съответствие с EN ISO 9001/14001.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

<b>Опаковка</b>	Ролките Sarnafil® TS 77-18 са завити поотделно в синьо PE-фолио.	
<u>Опаковка:</u>	<u>виж ценовата листа</u>	
<u>Дължина на ролката:</u>	<u>15.00 m</u>	
<u>Ширина на ролката:</u>	<u>2.00 m</u>	
<u>Тегло на ролката:</u>	<u>59.50 kg</u>	
<b>Външен вид / Цвят</b>	<b>Повърхност:</b> Стандартна: Сълнцеотразителна:	мат гланц
	<b>Цветове:</b> Горна повърхност:	бежов прозоречно сив (~ RAL 7040) антрацит (~ RAL 7016) медно кафяв (~ RAL 8004) резедаво зелен (~ RAL 6011) транспортно бял (~ RAL 9016) транспортно бял, сълнцеотразителен (RAL 9016 SR)
	<b>Долна повърхност:</b>	черен
<b>Срок на годност</b>	5 години от датата на производство, в неотворена и ненарушена, оригинална опаковка.	
<b>Условия на съхранение</b>	Ролките трябва да се съхраняват при температура между +5 °C и +30 °C, в хоризонтално положение, на палета, защитени от директна слънчева светлина, дъжд и сняг. Не поставяйте палетите един върху друг при транспортиране или съхранение.	
<b>Декларация на продукта</b>	БДС EN 13956	
<b>Видими дефекти</b>	Отговаря	(БДС EN 1850-2)
<b>Дължина</b>	15 m (-0 % / +5 %)	(БДС EN 1848-2)
<b>Ширина</b>	2 m (-0.5 % / +1 %)	(БДС EN 1848-2)
<b>Ефективна дебелина</b>	1.8 mm (-5 % / +10 %)	(БДС EN 1849-2)
<b>Праволинейност</b>	≤ 30 mm	(БДС EN 1848-2)
<b>Равнинност</b>	≤ 10 mm	(БДС EN 1848-2)
<b>Маса на единица площ</b>	1.98 kg/m <sup>2</sup> (-5 % / +10 %)	(БДС EN 1849-2)

## ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

<b>Съпротивление на удар</b>	твърда основа мека основа	≥ 1000 mm ≥ 1250 mm	(БДС EN 12691)
<b>Устойчивост срещу градушка</b>	твърда основа гъвкава основа	≥ 27 m/s ≥ 35 m/s	(БДС EN 13583)
<b>Устойчивост на статично натоварване</b>	твърда основа мека основа	≥ 20 kg ≥ 20 kg	(БДС EN 12730)
<b>Якост на опън</b>	надлъжно (md) <sup>1)</sup> напречно (cmd) <sup>2)</sup>	≥ 1000 N/50mm ≥ 900 N/50mm	(БДС EN 12311-2)

<sup>1)</sup> md = по посока на шева  
<sup>2)</sup> cmd = перпендикулярен на шева

Лист с технически данни  
Sarnafil® TS 77-18  
Април 2017, Редакция 01.01  
020910012000181001

<b>Удължение</b>	надлъжно (md) <sup>1)</sup>	$\geq 13 \%$	(БДС EN 12311-2)		
	надлъжно (cmd) <sup>2)</sup>	$\geq 13 \%$			
	1) md = по посока на шева				
	2) cmd = перпендикулярно на шева				
<b>Стабилност на размерите</b>	надлъжно (md) <sup>1)</sup>	$\leq  0.2  \%$	(БДС EN 1107-2)		
	напречно (cmd) <sup>2)</sup>	$\leq  0.1  \%$			
	1) md = по посока на шева				
	2) cmd = перпендикулярно на шева				
<b>Якост на раздиране</b>	надлъжно (md) <sup>1)</sup>	$\geq 300 \text{ N}$	(БДС EN 12310-2)		
	напречно (cmd) <sup>2)</sup>	$\geq 300 \text{ N}$			
	1) md = по посока на шева				
	2) cmd = перпендикулярно на шева				
<b>Съпротивление на разлепване на снажданията</b>	Без повреда в заваръчния шев		(БДС EN 12316-2)		
<b>Съпротивление на срязване на снажданията</b>	$\geq 500 \text{ N}/50 \text{ mm}$		(БДС EN 12317-2)		
<b>Огъваемост при ниска температура</b>	$\leq -40^\circ \text{C}$		(БДС EN 495-5)		
<b>Въздействие на външен огън</b>	$B_{\text{ROOF}}(t_1) < 20^\circ$		(СД CEN/TS 1187) (БДС EN 13501-5)		
<b>Реакция на огън</b>	Клас Е	(БДС EN ISO 11925-2, класификация съгласно БДС EN 13501-1)			
<b>Въздействие на течни химикали, включително вода</b>	При поискване		(БДС EN 1847)		
<b>Излагане на битум</b>	Отговаря <sup>3)</sup> 3) Sarnafil® T е съвместима със стар битум		(БДС EN 1548)		
<b>Излагане на ултравиолетови лъчи</b>	Отговаря ( $> 5000$ часа / клас 0)		(БДС EN 1297)		
<b>Пренос на водни пари</b>	$\mu = 150 \text{ 000}$		(БДС EN 1931)		
<b>Водонепропускливо</b>	Отговаря		(БДС EN 1928)		
<b>Индекс на отразена слънчева светлина</b>	Цвят RAL 9016 SR	Начална стойност 109	На възраст 3 години 94	Изпитвателен институт CRRC	(ASTM E 1980-01)
	CRRC изпитани продукти, изброени в базата данни на Cool Roof Rating Council (CRRC).				
<b>USGBC LEED рейтинг</b>	Цвят RAL 9016 RAL 9016 SR	Начален SRI > 82 SRI > 82	На възраст 3 години SRI > 64 SRI > 64		(ASTM E 1980-01)
	Отговарят на минималните изисквания на LEED V4 SS credit 5 option 1 Намаляване на ефекта "топлинен остров" - Покриви.				

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

<b>Структура на системата</b>	Разполагаме с широка гама от аксесоари, в т.ч., предварително изгответи ъгли, отводнители, барбакани и пътеки. Препоръчва се използването на следните допълнителни средства: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Мембрана за оформяне на детайли Sarnafil® T 66-15 D</li><li>▪ Ленти Sarnafil® TS 77</li><li>▪ Метални листове Sarnafil® T Metal Sheet</li><li>▪ Метална лайсна Sarnabar</li><li>▪ Заваръчен шнур Sarnafil® T Welding Cord</li><li>▪ Състав / мокри кърпи за подготовка на шевовете Sarnafil® T Prep / Sarnafil® T Wet Task Set</li><li>▪ Лепило Sarnacol® T 660</li></ul>
-------------------------------	---

Лист с технически данни  
Sarnafil® TS 77-18  
Април 2017, Редакция 01.01  
020910012000181001

- Разредител за лепило Solvent T 660
- Почистващ състав Sarnafil® T Clean

<b>Съвместимост</b>	Sarnafil® TS 77-18 може да се монтира върху всички топлоизолационни материали и изравнителни слоеве, подходящи за покриви. Не се изиска поставяне на разделителен слой. Sarnafil® TS 77-18 подходяща за монтаж върху съществуващи, грижливо почистени и подравнени битумни покривни системи, в т.ч. хидроизолиране на стари плоски покриви. При директен контакт с битум може да настъпи промяна в цвета на мембраната.
---------------------	---

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

<b>Околна температура на въздуха</b>	Мин. -20 °C / Макс. +60 °C
<b>Температура на основата</b>	Мин. -30 °C / Макс. +60 °C

## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

### КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

Повърхността на основата трябва да бъде еднородна, гладка, без остри издатини, ръбове и др. Защитните и разделителните слоеве трябва да са съвместими с мембраната, да са устойчиви на разтворители, чисти, суhi, без смазки и прах. Метални листове трябва да се обезмаслят със Solvent T 660 преди нанасяне на лепилото.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Монтажът трябва да се извърши от апликатори на покривни мембрани, инструктирани от Сика. Монтажът на някои от спомаганелните продукти, в т.ч. контактни лепила и разредители, е ограничено до температура над +5 °C. Моля, спазвайте информацията, посочена в съответния Лист с технически данни. Във връзка с условията за безопасност при монтаж на мембраната при околна температура под +5 °C е необходимо да се вземат специални мерки в съответствие с местните разпоредби.

### НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

#### Процедура при монтаж:

В съответствие с валидни инструкции на производителя за монтаж на механично закрепени покривни системи Sarnafil® TS 77.

#### Закрепване към основата, линейно (Sarnabar®):

Развийте мембраната Sarnafil® TS 77-18, направете застъпка от 80 mm, заварете отделните листове и закрепете мембраната със скрепителни лайсни Sarnabar®. Вида на скрепителите ще ви бъде препоръчен от Сика. Разстоянието между скрепителите е в съответствие със специфичните за обекта изчисления, които се извършват от Сика. Краишата по периметъра трябва да бъдат подсигурени със Sarnafil® Load Distribution Plate – планки за разпределение на натоварването. За да предпазите връзката, поставете парче от мембраната Sarnafil® TS 77-18 под края на скрепителните лайсни и планките за разпределение на натоварването. Оставете 10 mm разстояние между краишата на скрепителните

лайсни Sarnabar®. Не поставяйте скрепител в крайния отвор на Sarnabar®-ите. Покрайте краишата на скрепителните лайсни Sarnabar® с парче от мембрана Sarnafil® TS 77-18 и го заварете към основата. След монтажа, скрепителната лайсна Sarnabar® трябва да се хидроизолира с покриваща лента Sarnafil® T. При всички издигнати елементи и големи прониквания в покрива, мембраната Sarnafil® TS 77-18 трябва да бъде подсигурена със Sarnabar®. Заваръчният шнур Sarnafil® T Welding Cord защитава мембраната при покривните обшивки срещу разкъсване и разслояване, причинено от ветровото натоварване.

#### Закрепване към основата, точково (Sarnafast®):

Sarnafil® TS 77-18 трябва винаги да се поставя под прав ъгъл спрямо едно от направленията на покривната основа. Sarnafil® TS 77-18 се закрепва със скрепители и скрепителни планки Sarnafast® по протежение на маркираната линия, 35 mm от края на мембраната. Застъпката на Sarnafil® TS 77-18 е 120 mm. При всички издигнати елементи и големи прониквания в покрива, мембраната Sarnafil® TS 77-18 трябва да бъде подсигурена със Sarnabar®. Заваръчният шнур Sarnafil® T Welding Cord защитава мембраната при покривните обшивки срещу разкъсване и разслояване, причинено от ветровото натоварване.

#### Начин на заваряване:

Преди заваряване, шевовете трябва да се обработят със Sarnafil® T Prep. Застъпванията на мембраната се заварят с помощта на електрическо оборудване за горещ въздух, като ръчен пистолет за заваряване и притискателен валяк или автомат за заваряване с горещ въздух, с контролиране на температурата на заваряване.

#### Препоръчително оборудване:

Leister Triac PID, при ръчно заваряване и Sarnamatic® 661<sub>plus</sub>, при заваряване с автомат. Параметрите на заваряване, в т.ч. температура, скорост, приток на въздух, налягане и машинни настройки, трябва да бъдат определени и проверени на обекта, в зависимост от вида на оборудването и климатичните условия. Ефективната ширина на

Лист с технически данни

Sarnafil® TS 77-18

Април 2017, Редакция 01.01  
020910012000181001

заварката трябва да бъде минимум 20 mm.  
Шевовете трябва да бъдат изпитани механично, с помощта на отверка или метално шило за проверка на цялостта/непрекъсността на шева. Всички дефекти трябва да се коригират чрез допълнително заваряване.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

### Географско разположение / Климат

Употребата на мембрана Sarnafil® TS 77-18 е ограничена за райони със средномесечна минимална температура до -50 °C.

Постоянната максимална температура по време на експлоатация е ограничена до +50 °C.

## ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

## МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

## ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПСАНОСТ

При работа (заваряване) в затворени помещения да се осигури вентилация и приток на свеж въздух. Монтажът на сънцеотразителни мембрани тип RAL 9016 SR изисква употребата на очила, осигуряващи пълна защита от UV-лъчи.

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно беспокойство), избрани в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

## ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните азкони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД  
бул. Ботевградско шосе 247  
1517 София  
Телефон: +359 2 942 4590  
Факс: +359 2 942 4591  
[www.sika.bg](http://www.sika.bg)



Лист с технически данни  
Sarnafil® TS 77-18  
Април 2017, Редакция 01.01  
020910012000181001

SarnafilTS77-18-bg-BG-(04-2017)-1-1.pdf

ГРАДИМ ДОВЕРИЕ

