

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sikalastic® Fleece-120

Sikalastic® Fleece-120 се използва за армиране на течни хидроизолационни мембрани Sikalastic®, за оформяне на покривни детайли и всички предвидени приложения съгласно ETAG-005.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sikalastic® Fleece-120 е полиестерно платно, което се използва за армиране на системите с течно налягани мембрани Sikalastic®.

УПОТРЕБА

- Армировка за системите Sikalastic®
- При ново строителство и ремонтни дейности
- За покриви с много детайли и сложна геометрия, дори в условия на ограничен достъп

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Осигурява правилната дебелина на основното покритие
- Повишава на свойствата на системата за преместване на пукнатини
- Повишава механичните показатели на системата

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

Компонент от система със следното одобрение съгласно ETAG 005:

- ETA -12/0308

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Химична основа | 100 % полиестер | |
| Опаковка | Ролки | |
| | Ширина на ролка | m на ролка |
| | 30 cm | 5 m |
| | 30 cm | 10 m |
| | 30 cm | 20 m |
| | 30 cm | 50 m |
| | 70 cm | 50 m |
| | 100 cm | 5 m |
| | 100 cm | 10 m |
| | 100 cm | 20 m |
| 100 cm | 50 m | |
| Външен вид / Цвят | Бял | |
| Срок на годност | Неограничен, при спазване на условията на съхранение. | |
| Условия на съхранение | Съхранявайте в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +35 °C. | |
| Маса на единица площ | 120 g/m ² | |

Структура на системата

За подробна информация относно изграждането на системите, моля, направете справка с Информационните листове за системата или Листовете с технически данни на течно нанасяните мембрани.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

Повърхността трябва да е здрава, с достатъчна якост, чиста, суха и почистена от прах, масла, мазнини и други замърсявания. В зависимост от материала, основата трябва да се грундира или механично да се почисти. Може да е необходимо шлайфане за изравняване на повърхността. Подходящи основи са: бетон, битумизирана хартия/картон и битумни покрития, метал, тухлена зидария, азбестоцимент, керамични плочки, дървени основи.

За подробна информация за подготовката на основата и подходящите грундове, моля вижте Методологията на работа за съответната течно нанесена мембрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди нанасяне на Sikalastic, грундиращият слой, ако се използва такъв, трябва да е изсъхнал и нелепнеш. За времената за изчакване и нанасяне на следващ слой, моля вижте Листа с технически данни за съответния грунд. Зони, които могат да бъдат повредени (парапети и др.) трябва да се защитят с предвазна лента или да се обвият с найлон.

Sikalastic® Fleece-120 се прилага в комбинация с течно нанасяни мембрани Sikalastic®.

1. Нанесете първи слой от течната мембрана Sikalastic® с разходна норма съгласно посочената в съответния Лист с технически данни. Обработвайте такава площ, че материала да запази своята течливост.
2. Разгънете Sikalastic® Fleece-120 и се уверете, че няма балончета или гънки. Застъпката на платното трябва да бъде минимум 5 cm, като контактната повърхност трябва да бъде напоена добре с материал.
3. Валякът трябва да се поддържа напоен, което може да изисква незначително допълнително количество от материала. При монтажа е много важно платното да не се надигне - за тази цел върху някои повърхности може да си помогнете с иглен валяк.
4. След като покритието изсъхне достатъчно, така че върху него да може да се стъпва, нанесете втори слой от течната мембрана Sikalastic® с разходна норма съгласно посочената в съответния Лист с технически данни.

Преди да започнете нанасянето на хидроизолацията по хоризонталните повърхности, обработете всички детайли, като спазвате гореописаните стъпки от 1 до 3.

За подробна информация, моля вижте Методологията на работа за съответната течно нанесена мембрана.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограниченията са продиктувани от конкретно използваната течна мембрана Sikalastic® - моля, направете справка със съответния Лист с технически данни.

ДАНИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

Sikalastic® Fleece-120
Февруари 2019, Редакция 01.01
020915952000000002

SikalasticFleece-120-bg-BG-(02-2019)-1-1.pdf

