

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaWall®-67 Silicate Primer

Силикатен структуриращ грунд

ОПИСАНИЕ

SikaWall®-67 Silicate Primer е силикатен структуриращ грунд, който се използва като основен свързващ слой преди нанасяне на фасадна мазилка за топлоизолационни системи SikaWall®-6700 Silicate Top и SikaWall®-6900 Si&Si, и фасадна боя SikaWall®-4700 Silicate Color. Произвежда се в бял цвят, но може да се оцветява в някой от нюансите, посочени в цветния каталог на Sika®. Съдържа кварцов пясък с подобрена гранулометрия.

УПОТРЕБА

SikaWall®-67 Silicate Primer се използва като грунд преди нанасяне на силикатна фасадна мазилка и бои. SikaWall®-67 Silicate Primer може да се нанася върху широк спектър от основи като: армирани циментови шпаколвки върху топлоизолационни панели, варо-циментови разтвори, циментови плочи, бетон, гипсокартон, структурни, грапави фасадни повърхности на минерална или силикатна основа и др. SikaWall®-67 Silicate Primer може да се използва върху следните основи:

- Бетон на 28 дневна възраст
- Разтвор на 28 дневна възраст
- Гипсокартон
- Силикатни и силикатно-силиконови фасадни мазилки и бои - на минимум 7 дневна възраст
- Минерални фасадни мазилки (бял портландцимент) - на минимум 28 дневна възраст
- Основен слой: армирани циментови шпаколвки върху топлоизолационни панели - на минимум 7 дневна възраст

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Структуриране на основата, осигуряващо по-добро сцепление с фасадните мазилки
- Уеднаквяване на повърхностната грапавост
- Бяла база с възможност за оцветяване в някой от нюансите, посочени в цветния каталог на Sika®
- Придава допълнителна твърдост на основата
- Високо водоотблъскване и ниска водна абсорбция
- Отлично сцепление с препоръчаните основи

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

ETA-23/0023 издадено от Нотифициран орган 1020 (TZUS)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Висококачествена полимерна емулсия, водно стъкло, висококачествени агрегати с висока степен на белота и подходяща гранулометрия, кварцов пясък, специални добавки, пигменти.
Опаковка	Кофа: 8 kg, 25 kg
Външен вид / Цвят	Бяла или прозрачна основа, или някой от 84-те нюанса, посочени в цветния каталог на Sika® с код (217-N-0xx3, 217-N-0xx4 and 217-N-0xx5). Нюансите на тониране са ограничени в бледа и средна интензивност на цвета.
Срок на съхранение	12 месеца от датата на производство при правилно съхранение

Условия на съхранение	Съхранявайте в оригинална, ненарушена и неотворена опаковка, при температури между +5°C и +30 °C, на място защитено от пряка слънчева светлина и замръзване.		
Плътност	~1.6 kg/l		
Максимален размер на зърното	D _{max} : 0.5 mm		
Стойност на pH	10.00-12.00		
Съдържание на летливи органични съединения (VOC)	< 0.5 g/l Директива 2004/42/CE, относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за преобоядисване на превозните средства, Приложение II, Лист А (подкатегория ж, тип BP) лимит 2010 (< 30 g/l).		

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Якост на сцепление при опън	1.74 MPa	(EN 1542)	
Пропускливост на водни пари	V, g/(m ² • 24 часа) S _d , m	V > 150 S _d < 0.14	Клас V1 EN ISO 7783
Водопоглъщане	W, kg/m ² ·min ^{0.5}	0.1 – 0.5 kg/m ² ·min ^{0.5}	Клас W2 (EN 1062-3)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разход	~ 0.20-0.25 kg/m ² в зависимост от грапавостта и абсорбиращата способност на основата		
Околна температура на въздуха	Мин. +15 °C; макс. +30 °C Относителна влажност: макс. 70 %		
Температура на основата	Мин. +15 °C; макс. +25 °C		

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата	SikaWall®-67 Silicate Primer свързващ структуриращ грунд при топлоизолационните системи: ▪ Sikatherm® MW RS За допълнителна информация, вижте актуалните Листове с технически данни на продуктите от системата ETICS.		
------------------------	---	--	--

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

- Циментовите основи трябва да са на възраст най-малко 28 дни. Подгответе основата в съответствие с посочените инструкции. Нанасяйте грунд само върху чисти основи.
- Не добавяйте повече от препоръчителното количество вода.
- Не нанасяйте от материала в слой с дебелина по-голяма от максималния размер на зърното.
- Предпазвайте пряко нанесения материал от замръзване, дъжд, вятър, пряка слънчева светлина, бързо изсъхване и др. Препоръчва се употребата

на предпазни мрежи.

- Времето за изсъхване преди нанасяне на следващото покритие е 12 часа, при условия на околната среда - температура: +20 °C, 50 % отн.вл. Високата влажност и ниската температура могат да доведат до по-дълго време за изсъхване и неравномерни нюанси.
- Подгответе основата внимателно, тъй като всяка една грешка, може да рефлектира върху фасадната мазилка.
- Погрижете се за микроклиматичните условия по време на нанасяне на материала, тъй като може да окажат влияние върху отвореното време за работа, времето за структуриране и т.н.
- Ако материала е оцветен, преди употреба, проверете съответствието на цвета.
- За допълнителна информация, вижте актуалните Листове с технически данни на продуктите от съответната система ETICS.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употребата на който и да е продукт, потребителят е длъжен да се запознае с най-новата информация от съответния Информационен лист за безопасност (MSDS). За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде чиста, суха, без участъци със слабо сцепление. Основата трябва да е грапава, но възможно най-равна, за да се осигури равномерно крайно покритие.

Ако фасадната мазилка се нанася оцветена, SikaWall®-67 Silicate Primer трябва да е оцветен в същия цвят.

СМЕСВАНЕ

Преди употреба е необходимо разбъркване на материала с помощта на електрическа бъркалка при ниска скорост (≤ 400 об./мин.) и разреждането му с вода (10 %). Материалът трябва да бъде добре хомогенизиран.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приготвения материал трябва да се нанася с помощта на валеж или четка с дълъг косъм.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Почистете всички инструменти и оборудване с вода веднага след употреба. Втвърдият материал може да бъде отстранен само механично.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

SikaWall®-67 Silicate Primer
Януари 2026, Редакция 01.01
021830400300000011

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боровене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

SikaWall-67SilicatePrimer-bg-BG-(01-2026)-1-1.pdf

