

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaWrap®-230 С

Тъкан от еднопосочко ориентирани въглеродни нишки за конструктивно усилване, част от усилващата система на Sika®

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

SikaWrap®-230 С е тъкан от еднопосочко ориентирани въглеродни нишки със средна якост, предназначена за монтаж по сух или мокър способ.

УПОТРЕБА

SikaWrap®-230 С може да се използва само от професионалисти с необходимия опит.

Конструктивно усилване на стоманобетон, зидария и дървени елементи и конструкции за повишаване на носимоспособността на огъване и срязване при:

- Подобряване на сейзмичните характеристики на стени от зидария
- Замяна на липсваща стоманена армировка
- Повишаване на якостните характеристики и дуктилността на колони
- Повишаване на носещата способност на конструктивни елементи
- Възможност за промени в предназначението / изменения и ремонти
- Корекции на конструктивния проект и/или конструктивни дефекти
- Повишаване на устойчивостта срещу сейзмични въздействия
- Повишаване на дълготрайността и експлоатационния живот
- Повишаване на конструктивните показатели в съответствие с текущите стандарти

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- произвежда се с напречни втъкани нишки (вътък) за запазване на здравината на тъканта (термично обработени)
- Многофункционална тъкан за употреба при различни случаи на усилване
- Гъвкавост и пригодност към повърхности с различна геометрия (греби, колони, комини, стълбове, стени, силози и др.)
- Различни ширини за оптимална употреба
- Ниска плътност за минимално допълнително тегло
- Икономически изгодно решение в сравнение с традиционните техники на усилване

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

- Полша: Техническо одобрение ITB AT-15-5604/2011: Система Sika® CarboDur® за възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции.
- Полша: Техническо одобрение IBDiM Nr AT/2008-03-0336/1: Ламели, профили и композитни тъкани за усилване на бетон: Система Sika® CarboDur® за възстановяване и усилване на стоманобетонни мостови конструкции.
- САЩ: ACI 440.2R-08, Ръководство за проектиране и изграждане на външно залепени FRP системи за усилване на бетонни конструкции, Юли 2008.
- Великобритания: Технически доклад № 55 на дружеството по бетон, Ръководство за проектиране при усилване на бетонни конструкции с помощта на влакнести композитни материали, 2012.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Изграждане	Ориентация на нишки-те: Тъкан: Вътък:	0° (еднопосочна) Черни въглеродни нишки 99 % Бели термопластични нишки 1 %
Тип на нишките	Подбрани въглеродни нишки със средна якост	
Опаковка		Дължина на тъканта на ролка Ширина на тъканта
	4 ролки в картонена кутия	≥ 50 m 300 mm
	2 ролки в картонена кутия	≥ 50 m 600 mm
Срок на годност	24 месеца от датата на производство	
Условия на съхранение	Съхранение в ненарушена и неотворена, оригинална опаковка, на сухо, при температура от +5 °C до +35 °C. Заштитете от пряка слънчева светлина.	
Пътност на нишките	1.82 g/cm ³	
Дебелина на тъканта (сухи нишки)	0.129 mm (на база съдържание на нишки)	
Относително тегло	235 g/m ² ±10 g/m ² (само на въглеродните нишки)	
Якост на опън на нишките	4 000 N/mm ²	(ISO 10618)
Модул на еластичност при опън на нишките	230 000 N/mm ²	(ISO 10618)
Удължение при скъсване на нишките	1.7 %	(ISO 10618)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Номинална дебелина на ламината	0.129 mm		
Номинално напречно сечение на ламината	129 mm ² на т ширина		
Якост на опън на ламината	<u>Средна</u> 3 500 N/mm ²	<u>Характеристична</u> 3 200 N/mm ²	(EN 2561*) (ASTM D 3039*)
Модул на еластичност при опън на ламината	<u>Средна</u> 225 kN/mm ²	<u>Характеристична</u> 220 kN/mm ²	(EN 2561*)
	<u>Средна</u> 220 kN/mm ²	<u>Характеристична</u> 210 kN/mm ²	(ASTM D 3039*)
<small>* модификация: образец 50 mm Стойности в посока надлъжно на нишките Единичен слой, минимум 27 проби на тестова серия</small>			
Удължение при скъсване на ламината	1.56 % 1.59 %		(EN 2561) (ASTM D 3039)
Съпротивление на опън	<u>Средна</u> 452 kN/m	<u>Характеристична</u> 413 kN/m	(EN 2561) (ASTM D 3039)
Коравина при опън	<u>Средна</u> 29.0 MN/m 29.0 kN/m на %о удължаване	<u>Характеристична</u> 28.4 MN/m 28.4 kN/m на %о удължаване	(EN 2561)

<u>Средна</u>	<u>Характеристична</u>	(ASTM D 3039)
28.4 MN/m	27.1 MN/m	
28.4 kN/m на %о удължаване	27.1 kN/m на %о удължаване	

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата	Изграждането и последователността на описаната система трябва стриктно да се спазват и не могат да бъдат променяни.
<u>Лепилиен грунд за бетонни основи</u>	<u>Sikadur®-330</u>
<u>Импрегнираща / ламинираща смола</u>	<u>Sikadur®-330</u> или <u>Sikadur®-300</u>
<u>Усилаща тъкан</u>	<u>SikaWrap®-230 C</u>

За подробна информация за Sikadur®-330, както и за детайли по нанасянето на смолата и монтажа на тъканта, моля обърнете се към Листа с технически данни на Sikadur®-330 и съответната Методология на работа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разход	Монтаж по сух способ със Sikadur®-330
	Първи слой, включително грунд: <u>0.8 – 1.2 kg/m²</u>
	Следващи слоеве: <u>0.7 kg/m²</u>
	Монтаж по мокър способ със Sikadur®-300, грундиране със Sikadur®-330
	Грунд: <u>0.4 – 0.6 kg/m²</u>
	Слоеве тъкан: <u>0.6 kg/m²</u>

За допълнителна информация, моля обърнете се към съответната Методология на работа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

Минимална якост на сцепление при натоварване на опън на основата (pull-off): 1.0 N/mm² или в съответствие с проекта за усилване.

За допълнителна информация, моля обърнете се към съответната Методология на работа.

чески данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Бетонът трябва да бъде почистен и подготвен до достигане на повърхност с отворена текстура, без циментово мляко и замърсявания.

За допълнителна информация, моля обърнете се към съответната Методология на работа.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Тъканта може да се реже със специални ножици или с макетен нож. Никога не прегъвайте тъканта. SikaWrap®-230 С може да се монтира по сух или мокър способ.

За подробности, относно методите на импрегниране / ламиниране, моля обърнете се към съответната Методология на работа.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Методологии на работа

Ref. 850 41 02: SikaWrap® при ръчен монтаж по сух способ

Ref. 850 41 03: SikaWrap® при ръчен монтаж по мокър способ

Ref. 850 41 04: SikaWrap® по мокър способ с машина за пропиване на тъканта

ОГРАНИЧЕНИЯ

- SikaWrap®-230 С може да се използва само от професионалисти с необходимия опит.
- Всички изчисления на конструктивното усилване трябва да бъдат съгласувани с правоспособен инженер-конструктор.
- За осигуряване на дълготрайност и максимално добро залепване, SikaWrap®-230 С се обработва с лепила / импрегниращи / ламиниращи смоли Sikadur®. За осигуряване и запазване на пълна съвместимост на системата, не заменяйте различните нейни компоненти.
- SikaWrap®-230 С може да се покрива с циментова шпакловка или друг вид покритие, поради естетични и/или защитни съображения. Изборът на система зависи от въздействията, на които е подложена и специфичните изисквания. За допълнителна защита от UV-лъчи в откритите зони използвайте Sikagard®-550 W Elastic, Sikagard® ElastoColor-675 W или Sikagard®-680 S.
- За допълнителна информация, насоки и ограничения, моля обърнете се към съответната Методология на работа със SikaWrap®.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с техни-

Лист с технически данни

SikaWrap®-230 С

Януари 2017, Редакция 01.02

020206020010000025

ГРАДИМ ДОВЕРИЕ



МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПСАНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно беспокойство), избрани в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, която от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните азкони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
SikaWrap®-230 C
Януари 2017, Редакция 01.02
020206020010000025

SikaWrap-230C-bg-BG-(01-2017)-1-2.pdf

ГРАДИМ ДОВЕРИЕ

