

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaWall®-63 Acryl Primer

Акрилен структуриращ грунд

ОПИСАНИЕ

SikaWall®-63 Acryl Primer акрилен структуриращ грунд, който се използва като основен свързващ слой преди нанасяне на акрилни и акрил-силиконизирани фасадни мазилки SikaWall®-6500 Premium Top, SikaWall®-6300 Acryl EPS, както и фасадна боя SikaWall®-4300 Acryl Color при топлоизолационни системи. Произвежда се в бял цвят, но може да се оцветява в някой от нюансите, посочени в системите за тониране на Sika®. Съдържа кварцов пясък с подбрана гранулометрия.

УПОТРЕБА

SikaWall®-63 Acryl Primer се използва като грунд, преди нанасяне на акрилни фасадни мазилки и бои.

SikaWall®-63 Acryl Primer може да се нанася върху широк спектър от основи като: армирани циментови шпакловки върху топлоизолационни панели, машинни варо-циментови разтвори, циментови плочи, бетон, гипсокартон и др.

SikaWall®-63 Acryl Primer може да се нанася върху следните основи:

- Бетон на възраст 28 дни
- Разтвор на възраст 28 дни
- Гипсокартон
- Различни структурирани мазилки на полимерна основана възраст минимум 7 дни
- Армирана циментова шпакловка върху топлоизолационни панели на възраст минимум 7 дни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав

Висококачествена акрилна емулсия, висококачествени агрегати с висока степен на белота и подходяща гранулометрия, кварцов пясък, специални добавки, пигменти.

Опаковка

Кофа: 8 kg, 25 kg

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Структуриране на основата, осигуряващо по-добро сцепление с фасадните мазилки
- Уеднаквяване на повърхностната грапавост
- Бяла база с възможност за оцветяване в някой от нюансите, посочени в системата за тониране на Sika®
- Придава допълнителна твърдост на основата
- Високо водоотблъскване и ниска водна абсорбция
- Отлично сцепление с препоръчаните основи

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

ETA-18/0961 издадена от нотифициран орган 1020 (TZUS)

ETA-23/0022 издадена от нотифициран орган 1020 (TZUS)

ETA-23/0023 издадена от нотифициран орган 1020 (TZUS)

Цвят	Бял или някой от 140-те нюанса, посочени в системата за тониране на Sika®.	
Срок на съхранение	18 месеца от датата на производство при правилно съхранение	
Условия на съхранение	Съхранявайте продукта в оригинална, ненарушена и неотворена опаковка, при температури между +5 °C и +30 °C, на място защитено от пряка слънчева светлина и замръзване.	
Плътност	~1.6 kg/l	
Зърнометричен състав	D _{max} : 0.5 mm	
Съдържание на летливи органични съединения (VOC)	< 0.5 g/l	Директива 2004/42/CE, относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за преобядисване на превозните средства, Приложение II, Лист А (подкатегория ж, тип BP) лимит 2010 (< 30 g/l)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Якост на сцепление при опън	1.67 MPa	EN 1542
Пропускливост на водни пари	V, g/(m ² • 24 часа) 15 < V < 150 S _d , m 0.14 < S _d < 1.4	Клас V2 EN ISO 7784
Водопоглъщане	W, kg/m ² •min ^{0.5} Клас W2	0.1 < V ≤ 0.5 EN 1062-4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разход	~ 0.20 - 0.25 kg/m ² , в зависимост от грапавостта и абсорбиращата способност на основата.		
Околна температура на въздуха	Мин. +5 °C ; макс. +30 °C		
Температура на основата	Мин. +5 °C ; макс. +25 °C		

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Системи	SikaWall®-63 Acryl Primer е свързващ грунд при топлоизолационните системи: ▪ Sikatherm® Premium RS ▪ Sikatherm® EPS RS ▪ Sikatherm® MW RS За повече информация, вижте Листовите с технически данни за ETICS системите на Sika®.
---------	--

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

- Циментовите основи трябва да са на възраст най-малко 28 дни. Подгответе основата в съответствие с посочените инструкции.
- Нанасяйте грунд само върху чисти основи.
- Не добавяйте повече от препоръчителното количество вода.

- Не нанасяйте от материала в слой с дебелина по-голяма от максималния размер на зърното.
- Предпазвайте прясно нанесения материал от замръзване, дъжд, вятър, пряка слънчева светлина, бързо изсъхване и др. Препоръчва се употребата на защитна мрежа.
- Времето за изсъхване преди нанасяне на следващото покритие е 12 часа, при условия на околната среда (температура +20 °C, и 50 % отн. вл.). Условия на висока влажност и ниски температури могат да доведат до удължено време на съхнене и неравномерен нюанс.
- Подгответе основата внимателно, тъй като всяка една грешка, може да рефлектира върху фасадната мазилка.
- Погрижете се за микроклиматичните условия по време на нанасяне на материала, тъй като може да окажат влияние върху отвореното време за работа, времето за структуриране и т.н.
- Ако материала е оцветен, преди употреба, проверете съответствието на цвета.
- За повече информация, вижте Листовите с технически данни за ETICS системите на Sika®.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употребата на който и да е продукт, потребителят е длъжен да се запознае с най-новата информация от съответния Информационен лист за безопасност (MSDS). За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде чиста, суха, без участъци със слабо сцепление. Основата трябва да е грапава, но възможно най-равна, за да се осигури равномерно крайно покритие.

Ако фасадната мазилка се нанася оцветена, SikaWall®-63 Acryl Primer трябва да е оцветен в същия цвят.

СМЕСВАНЕ

Преди употреба е необходимо разбъркване на материала с електрическа бъркалка при ниска скорост (≤ 400 об./мин.) и смесването му с вода (10 %), до постигане на хомогенна консистенция.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
SikaWall®-63 Acryl Primer
Октомври 2025, Редакция 02.01
021830400100000178

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приготвеният материал трябва да се нанася с помощта на валик или четка с дълъг косъм.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Почистете всички инструменти и оборудване с вода веднага след употреба. Втвърдият материал може да бъде отстранен само механично.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

SikaWall-63AcrylPrimer-bg-BG-(10-2025)-2-1.pdf

