

Sarnafil® TS 77-15

Полимерна мембрана за хидроизолация на покриви

Описание на продукта

Sarnafil® TS 77-15 (дебелина 1.5 mm) е многослойна, синтетична, листова, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), съдържаща ултравиолетови стабилизатори, забавяща разпространението на огън, армирана с нетъкана стъклена тъкан, в съответствие с EN 13956.

Sarnafil® TS 77-15 е UV-устойчива покривна мембрана, която се заварява с горещ въздух, създадена за директно излагане при всяка вид атмосферни условия. Sarnafil® TS 77-15 е армирана с нетъкана стъклена тъкан, осигуряваща постоянно на размерите и полиестерна мрежа за висока якост на опън и разкъсване. Sarnafil® TS 77-15 е предвидена за употреба при механично закрепени покривни системи.

Sarnafil® TS 77-15 е без остатъчни механични напрежения, получени в следствие производството; носещата армировка е напълно запечатана, така че се елиминира риска от разслояване или набъбване от влага. Мембраната Sarnafil® TS 77-15 притежава отлично постоянно на размерите.

Употреба

Хидроизолационна мембрана за:

- Механично закрепени покривни системи

Характеристики / Предимства

- Отлична устойчивост на атмосферни условия, включително постоянно излагане на UV-лъчи
- Отлична гъвкавост при ниски температури
- Без остатъчни вътрешни напрежения от процеса на производство
- Постоянство на размерите
- Висока устойчивост на натоварване от удар
- Отлична заваряемост
- Без риск от разслояване и набъбване от влага
- Съвместима с битум
- Може да се рециклира

Одобрения / Стандарти

Sarnafil® TS 77-15 е проектирана и произведена в съответствие с международните стандарти.

- Полимерна листова мембрана за хидроизолация на покриви в съответствие с EN 13956, сертифицирана от нотифициран орган 1213-CPD-3915 и маркирана със CE-маркировка.
- Реакция на огън в съответствие с EN 13501-1.
- Устойчивост на външен огън, изпитана в съответствие ENV 1187 и класификация в съответствие EN 13501-5: BROOF(t1).
- Официално одобрение на качеството и сертификат за съответствие.
- Контрол и оценка от сертифицирани лаборатории.
- Система за контрол на качеството в съответствие с EN ISO 9001/14001.

Външен вид / Цветове

Повърхност: матова

Цветове:

Горна повърхност: бежов
сив (близо до RAL 7040)

Долна повърхност: черен

Опаковки	Ролките Sarnafil® TS 77-15 са завити поотделно в синьо полиетиленово фолио.			
Опаковка:	виж ценовата листа			
Дължина на ролката:	20.00 m			
Ширина на ролката:	2.00 m			
Тегло на ролката:	66.00 kg			
Условия на съхранение / Срок на годност	Ролките трябва да се съхраняват в хоризонтално положение, на палета, защитени от директна слънчева светлина, дъжд и сняг. Неограничен срок на годност при правилно съхранение.			
Не поставяйте палетите един върху друг при транспортиране или съхранение.				
Технически данни				
Декларация за съответствие	EN 13956			
Видими дефекти	Отговаря	EN 1850-2		
Дължина	20 m (-0 % / +5 %)	EN 1848-2		
Ширина	2 m (-0.5 % / +1 %)	EN 1848-2		
Праволинейност	≤ 30 mm	EN 1848-2		
Равнинност	≤ 10 mm	EN 1848-2		
Ефективна дебелина	1.5 mm (-5 % / +10 %)	EN 1849-2		
Маса на единица площ	1.65 kg/m ² (-5 % / +10 %)	EN 1849-2		
Водонепропускливо	Отговаря	EN 1928		
Въздействие на течни химикали	При поискване	EN 1847		
Устойчивост на външен огън		ENV 1187		
Част 1-4	B _{ROOF} (t1) < 20°	EN 13501-5		
Реакция на огън	Клас Е	EN ISO 11925-2, класификация съгласно EN 13501-1		
Устойчивост на градушка		EN 13583		
твърда основа	≥ 22 m/s			
мека основа	≥ 30 m/s			
Якост на разкъсване на шева	≥ 300 N/50 mm	EN 12316-2		
Якост на срязване на шева	≥ 500 N/50 mm	EN 12317-2		
Паропропускливо	μ = 150'000	EN 1931		
Якост на опън		EN 12311-2		
надлъжно (md)¹⁾	≥ 1000 N/50 mm			
напречно (cmd)²⁾	≥ 900 N/50 mm			
Удължение		EN 12311-2		
надлъжно (md)¹⁾	≥ 13 %			
напречно (cmd)²⁾	≥ 13 %			
Устойчивост на удар		EN 12691		
твърда основа	≥ 700 mm			
мека основа	≥ 900 mm			
Устойчивост на статичен товар		EN 12730		
твърда основа	≥ 20 kg			
мека основа	≥ 20 kg			

Якост на разкъсване		EN 12310-2
надлъжно (md) ¹⁾	≥ 300 N	
напречно (cmd) ²⁾	≥ 300 N	
Постоянство на размерите		EN 1107-2
надлъжно (md) ¹⁾	≤ 0.2 %	
напречно (cmd) ²⁾	≤ 0.1 %	
Огъваемост при ниски температури	≤ -35°C	EN 495-5
UV устойчивост	Отговаря (> 5000 часа / клас 0)	EN 1297
Въздействие на битум³⁾	Отговаря	EN 1548

¹⁾ md = по посока на шева
²⁾ cmd = перпендикулярно на шева
³⁾ Sarnafil® T е съвместима със стари битумни покрития

Информация за системата

Структура на системата	Налична е широка гама от аксесоари, в това число, предварително изгответи щели, воронки, барбакани и проходими пътеки.
	<p>Препоръчва се използването на следните материали:</p> <p>Sarnafil® T 66-15 D мембрана за детайли Sarnafil® TS 77 ивици Sarnafil® T метални листове Sarnabar® скрепителна лайсна Sarnafil® T Welding Cord заваръчен шнур Sarnafil® T Prep / Sarnafil® T Wet Task Set състав за подготовка на шевовете / мокри кърпи за подготовкa на шевовете Sarnacol® T 660 лепило Solvent T 660 разредител за лепило Sarnafil® T Clean почистващ състав</p>

Детайли по полагането

Качество на основата	Повърхността на основата трябва да бъде еднородна, гладка, без остри издатини, ръбове и др.
	Зашитните и разделителните слоеве трябва да са съвместими с мембраната, да са устойчиви на разтворители, чисти, сухи, без смазки и прах. Металните листове трябва да се обезмаслят със Solvent T 660 преди полагане на лепилото.

Условия за полагане / Ограничения

Температура	Употребата на мембрата Sarnafil® TS 77-15 е ограничена за райони със средномесечна минимална температура до -50°C. Постоянната максимална температура е ограничена до +50°C.
Съвместимост	<p>Sarnafil® TS 77-15 може да се полага върху всички топлоизолационни материали и изравнителни слоеве, които се използват при изолиране на покриви. Не се изисква поставяне на разделителен слой. Може би е необходимо полагане на пожарозащитен слой.</p> <p>Sarnafil® TS 77-15 е подходяща за полагане върху стари, грижливо почистени и подравнени битумни покривни покрития, в това число, хидроизолиране на стари плоски покриви.</p> <p>При директен контакт с битум може да настъпи промяна в цвета на мембрата.</p> <p>В случай, че съществуващата покривна конструкция трябва да се замени изцяло, Sarnafil® TS 77-15 може да се залепи директно към битумния пароизолационен слой за осигуряване на временно хидроизолиране на изработените през работния ден площи.</p>

Инструкции за полагане

Начин на полагане / Инструменти

Полагане:

В съответствие с инструкциите за полагане на Sarnafil® TS 77 – механично закрепени покривни системи.

Начин за закрепване към основата, линейно (Sarnabar):

Развийте мембраната Sarnafil® TS 77-15, направете застълка от 80 mm, заварете отделните листове и закрепете мембраната посредствум скрепителни лайсни Sarnabar. Вида на скрепителите ще Ви бъде препоръчен от Сика. Разстоянието между скрепителите е в съответствие с изчисленията за всеки конкретен обект и се извършват от Сика. Краищата по периметъра трябва да бъдат подсигурени със Sarnafil® Load Distribution Plate – планки за разпределение на натоварването. За да предпазите връзката, поставете парче от мембраната Sarnafil® TS 77-15 под края на скрепителни лайсни и планките за разпределение на натоварването. Оставете 10 mm разстояние между краищата на скрепителни лайсни Sarnabar. Не поставяйте скрепител в най-близката до края на Sarnabar-а дупка. Покрайте краищата на скрепителни лайсни Sarnabar с парче от мембрana Sarnafil® TS 77-15 и го заварете към основата. След полагането, скрепителната лайсна Sarnabar трябва да се хидроизолира с помощта на покриваща лента Sarnafil® cover strip. При всички издигнати елементи и големи прониквания в покрива, мембраната Sarnafil® TS 77-15 трябва да бъде подсигурена със Sarnabar. Заваръчния шнур Sarnafil® T Welding Cord защитава мембрата при покривните холкери срещу разкъсване и разслояване, причинено от ветровото натоварване.

Начин за закрепване към основата, точково (Sarnafast):

Sarnafil® TS 77-15 трябва винаги да се поставя под прав ъгъл спрямо едно от направленията на покривната плоча. Sarnafil® TS 77-15 се закрепва със скрепители Sarnafast и скрепителни планки по протежение на маркираната линия, 35 mm от края на мембрата. Застълката на Sarnafil® TS 77-15 е 120 mm.

Начин на заваряване:

Застъпванията на мембрата (шевове) трябва да са заварени с помощта на електрическо оборудване с горещ въздух, като ръчен пистолет за заваряване и притискателен валяк или автомат за заваряване с горещ въздух, с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата на заваряване.

Препоръчително оборудване:

LEISTER TRIAC PID за ръчни заварки и SARNAMATIC 661^{PLUS} за автоматични заварки

Параметрите на заваряване, в т.ч. температура, скорост, приток на въздух, налягане и машинни настройки, трябва да бъдат определени и проверени на обекта, в зависимост от оборудването и климатичните условия. Ефективната ширина на заварката трябва да бъде минимум 20 mm.

Шевовете трябва да бъдат механично тествани с помощта на отверка или метално шило за проверка цялостта на шева. Всички дефекти трябва да се коригират чрез допълнителна заваряване с горещ въздух.

Забележки при полагане / Ограничения

Полагането трябва да се извършва от апликатори на покривни мембрани инструктирани от Сика.

Температурни граници при полагане на мембрата:

Температура на основата: -30°C min. / +60°C max.

Околна температура: -20°C min. / +60°C max.

Полагането на някои от спомаганелните продукти, в това число контактни лепила и разредители е ограничено до температура над +5°C. Моля, вижте съответния Лист с технически данни.

Във връзка с условията за безопасност, при полагане на мембрата при околна температура под +5°C е необходимо да се вземат специални мерки в съответствие с местните разпоредби.



Изчислителна база	Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол.
Екология, здраве и информация за безопасност	Лист с данни за безопасност съгласно ЕС-Директива 1907/2006, Член 31 не е необходим при продажбата, транспорта или употребата му. Продуктът не уврежда околната среда, когато се използва съгласно спецификацията.
REACH	Регламент на Европейската Общност относно химикалите и тяхната безопасна употреба (REACH: EC 1907/2006) Този продукт е изделие по смисъла на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. Следователно, няма изисквания за регистрация за вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от регламента. Въз основа на настоящите ни знания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно беспокойство) от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1% (по маса).
Предпазни мерки	При работа (заваряване) в затворени помещения да се осигури вентилация и приток на свеж въздух. Да се спазват местните разпоредби за безопасност.
Транспортен клас	Продуктът не се класифицира като опасен за транспорт.
Отвеждане на отпадъци	Материалът може да се рециклира. Отвеждането трябва да се извършва в съответствие с местните разпоредби. За повече информация, моля, свържете се с местното търговско представителство на Сика.

Правна информация: Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от лисмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

Сика България ЕООД
Бул. „Ботевградско шосе“ 247
1517 София
България

Тел.: +359 2 942 45 90
Факс: +359 2 942 45 91
e-mail: info@bg.sika.com
web: www.sika.bg

