

Лист с техмически данни

Издание 26/09/2014

Идентификационен №:

02 07 04 50 130 0 150000

Sikaplan® WP 5130-15H (Mipoplast® 2052/83, 1,50 mm)

Sikaplan® WP 5130-15H

(Mipoplast® 2052/83, 1,50 mm)

Листова хидроизолационна мембрана – изкуствени водоеми и басейни

Описание на продукта	Sikaplan® WP 5130-15H е хомогенна листова хидроизолационна мембрана на основата на поливинилхлорид (PVC-P).
Употреба	<ul style="list-style-type: none"> ■ Хидроизолация на езера и басейни, не е предназначена за резервоари за питейна вода ■ Облицовка на изкуствени езера, водоеми и биотопи
Характеристики / Предимства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Устойчива на стареене ■ Оптимална якост на опън и относително удължение при скъсване ■ UV-устойчива (350 MJ/m² съгласно EN 12224) ■ Устойчива срещу прорастване на корени и микробна атака ■ Устойчива на вода с постоянна температура от макс. +30°C ■ Постоянство на размерите ■ Несъдържа DEPH (DOP) пластификатор ■ Гъвкава при ниски температури ■ Заварява се с горещ въздух ■ Може да се полага върху влажни повърхности и уплътнени почви ■ Не е устойчива на битумни продукти
Тестове	
Одобрения / Стандарти	Продуктова декларация съгласно EN 13361 – Геосинтетични прегради. Характеристики изисквани при използването им в строителството на резервоари и язовирни стени. CE Сертификат № 1213-CPD-027.
Данни за продукта	
Форма	
Външен вид / Цветове	<p>Рулонна листова мембрана, хомогенна.</p> <p>Повърхност: горна: текстурирана, долна: гладка</p> <p>Дебелина на мембраната: 1.43 mm</p> <p>Цвят: маслинено зелен</p>
Опаковка	<p>Размери на ролката: 2.00 m (ширина) x 15.00 m - 300.00 m (дължина).</p> <p>Относително тегло: 1.91 kg/m²</p>



Съхранение

Условия на съхранение / Срок на годност	Ролките трябва да се съхраняват в хоризонтално положение, на палета, защитени от директна слънчева светлина, дъжд и сняг. Неограничен срок на годност при правилно съхранение. Не поставяйте палетите един върху друг при транспортиране или съхранение.
--	---

Технически данни

Декларация за съответствие	EN 13361: (2013) задължителна само за държавите от Европейския съюз 1213-CPD-027
Дебелина	1.43 (-5 / + 10%) mm EN 1849-2
Маса на единица площ	1.91 (-5 / + 10%) kg/m ² EN 1849- 2
Термично разширение	190 x 10 ⁻⁶ (± 50 x 10 ⁻⁶) 1/К ASTM D 696- 91
Водопропускливост	≤ 10 ⁻⁷ m ³ x m ⁻² x d ⁻¹ EN 14150
Якост на опън	Надлъжно: 17.00 (± 2.0) N/mm ² ISO 527-1/3/5 Напречно: 17.00 (± 2.0) N/mm ² ISO 527-1/3/5
Съпротивление на скъсване	Надлъжно: ≥ 40 kN/m ISO 34, method B; V=50mm/min Напречно: ≥ 40 kN/m ISO 34, method B; V=50mm/min
Удължение	Надлъжно: ≥ 280% ISO 527-1/3/5 Напречно: ≥ 280% ISO 527-1/3/5
Устойчивост на разкъсване	≥ 50% EN 14151, D=1.00 m
Статично пробиване	1.85 (± 0.15) kN EN ISO 12236
Поведение при ниски температури	≤ - 20°C EN 495- 5
Стареене	Запазване на якостта на опън и удължение: ≥ 75% EN 12224, 350 MJ/m ² ; ISO 527-3/5/100
Микроорганизми	Промяна в якостта на опън: ≤ 15% EN 12225, ISO 527-3/5 Промяна в удължението: ≤ 15% EN 12225, ISO 527-3/5
Окисляване	Промяна в якостта на опън: ≤ 25% EN 14575, ISO 527-3/5 Промяна в удължението: ≤ 25% EN 14575, ISO 527-3/5
Напукване в следствие влияние на околната среда	Методът е подходящ само за материали на базата на гъвкав полиолефин (FPO) ASTM D 5397-99
Извличане (воден разтвор)	A (топла вода): промяна в удължението: ≤ 15% EN 1441 B (алкална течност): промяна в удължението: ≤ 15% EN 1441 C (органични алкохоли): промяна в удължението: Неопределена EN 1441
Устойчивост срещу прорастване на корени	Отговаря EN 14416

Информация за системата

Структура на системата	Спомагателни продукти: <ul style="list-style-type: none">- Sikaplan® WP ламинирана лаясна за фиксиране- Sikaplan® W Flat профил от неръждаема стомана за фиксиране- Sikaplan® WP фиксираща PVC планка
-------------------------------	---

Детайли по полагането

Качество на основата	Бетон (нов или съществуващ), стари облицовки и съществуващи покрития: Чиста, здрава и суха, хомогенна, без наличие на масла и смазки, без прах и отделени, свободни частици. Боя, циментово мляко и други материали с лоша адхезия трябва да бъдат отстранени. Почва: Изкопа или насипа да бъдат уплътнени до степен по Проктор (Proctor) мин. 95%. Натрошените агрегати или камъни от повърхността на уплътнената почва да се отстранят. За осигуряване на адекватен дренаж под хидроизолационната мембрана, изкопа трябва да бъде с наклон $\geq 4.0\%$ и покрит с дрениращ слой от ситен чакъл ($d \leq 4 \text{ mm}$ / дебелина 5 cm). Преди полагане на мембраната върху уплътнената основа се поставя подложен слой от геотекстил (нетъкан) с плътност мин. 500 g/m^2 .
-----------------------------	--

Условия на полагане / Ограничения

Температура на основата	0°C min. / +35°C max.
Околна температура	+5°C min. / +35°C max.
Максимална температура на течностите	+30°C (вода)

Инструкции за полагане

Начин на полагане / Инструменти	Методи на полагане: Свободно полагане и механично закрепване в съответствие с методите за полагане на Sika. Всички застъпвания на мембраната трябва да са заварени с помощта на ръчен пистолет за заваряване и притискателен валик или автомат за заваряване с горещ въздух, с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата за заваряване (ръчен: Leister Triac PID / автоматичен: Leister Twinny S / полуавтоматичен: Leister Triac Drive). Параметрите на заваряването, като скорост и температура трябва да бъдат установени с експерименти на място, преди всякакви заваръчни работи.
Бележки по приложението / Ограничения	Полагането на мембраната трябва да бъде извършено от апликатори на Sika с опит в полагането на мембрани за изкуствени водоеми и басейни. Sikaplan® WP 5130-15H не е подходяща за водоеми, при които температурата на водата надвишава +30°C, както и за отпадни или замърсени води. Цветът на мембраната може да се промени под непрекъснатото въздействие на UV-лъчи в областта под и над постоянното водно ниво, ако не е покрита с подходяща почва. Мембраната не е устойчива на постоянен контакт с битумни материали и синтетични материали различни от PVC; ако мембраната е в контакт с такива повърхности трябва да се използва разделителен слой от геотекстил ($> 300 \text{ g/m}^2$). Водоплътността на системата трябва да се изпита след приключване на полагането на мембраната съгласно изискванията на спецификациите на клиента.

Изчислителна база	Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол.
Екология, здраве и информация за безопасност	Този продукт е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Лист с данни за безопасност съгласно ЕС-Директива 1907/2006, член 31 не е необходим при продажбата, транспорта или употребата му. Продуктът не уврежда околната среда, когато се използва съгласно спецификацията.
REACH	Регламент на Европейската Общност относно химикалите и тяхната безопасна употреба (REACH: EC 1907/2006) Този продукт е изделие по смисъла на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. Следователно, няма изисквания за регистрация за вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от регламента. Въз основа на настоящите ни знания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство) от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1% (по маса).
Предпазни мерки	При работа (заваряване) в затворени помещения да се осигури вентилация и приток на свеж въздух. Да се спазват местните разпоредби за безопасност.
Транспортен клас	Продуктът не се класифицира като опасен за транспорт.
Отвеждане на отпадъци	Материалът може да се рециклира. Отвеждането трябва да се извършва в съответствие с местните разпоредби. За повече информация, моля, свържете се с местното търговско представителство на Сика.
Правна информация	Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.



Сика България ЕООД
Бул. „Ботевградско шосе“ 247
1517 София
България

Тел.: +359 2 942 45 90
Факс: +359 2 942 45 91
e-mail: info@bg.sika.com
web: www.sika.bg

