


ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaBond®-150 Premium Floor

Гъвкаво лепило за различни подови настилки



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

SikaBond®-150 Premium Floor е еднокомпонентно, не съдържащо разтворители, универсално контактно дисперсно лепило.

УПОТРЕБА

SikaBond®-150 Premium Floor е подходящо лепило за площно залепване на посочените по-долу подови настилки върху абсорбиращи и неабсорбиращи основи в закрити помещения:

Линолеум	Тъкани настилки
Настилки от естествени тъкани с кашировка	Еднослойни или многослойни мокети
Килими с PVC, PU или без кашировка	Шумозаглушаващи, изолационни подложки
PVC и винилови (CV) подови настилки с каширан гръб	Корк и корк-линолеум
Подови настилки от гумени плочи (~3.5 mm, напр. Norament)	Гумени подови настилки на ролки (напр. Noraplan)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Лесно се разнася
- Нисък разход / голяма покривност
- Висока начална и крайна адхезионна якост
- Подходящ за лепене по сух и мокър способ
- Може да се използва върху замазки с подово отопление
- Може да се използва и когато върху настилната се движат столове с колелца
- Подходящ за мокро почистване с препарати
- Подходящ за трудни за лепене подови настилки

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

- EMICODE EC1^{PLUS}

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

- Директива за морско оборудване (MED, "wheelmark")

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	1-компонентна дисперсия
Опаковка	1 kg, 6 kg, 14 kg пластмасови кофи
Цвят	Бежов
Срок на годност	SikaBond®-150 Premium Floor притежава срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява правилно в ненарушени, оригинално запечатани опаковки, при спазване на условията за съхранение.
Условия на съхранение	SikaBond®-150 Premium Floor трябва да се съхранява на сухо, защитено от директна слънчева светлина място, при температури между +5 °C и +25 °C.

Плътност ~1.20 kg/l (БДС EN ISO 1183-1)

Консистенция Средно вискозно, разнася се много лесно.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Работна температура +5 °C до +35 °C

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разход	~250 g/m ²	Шпакла А1	PVC подови настилки с равен гръб, CV подови настилки
	250–280 g/m ²	Шпакла А1 / А2	PVC дизайнерски подове, гумени подови настилки
	~280 g/m ²	Шпакла А2	PVC подови настилки със структуриран гръб, килими с PVC гръб, изолационни подложки, гумени подови настилки (~3.5 mm)
	~350 g/m ²	Шпакла В1	Линолеум
	350–400 g/m ²	Шпакла В1 / В2	Текстилни подови настилки, мокети

Забележка: Шпакли А1, А2, В1, В2 съгласно "Technische Kommission Bauklebstoffe" (ТКВ), Германия.

Околна температура на въздуха +15 °C до +35 °C

Относителна влажност на въздуха 40 % до 60 %

Температура на основата По време на нанасяне и до пълното втвърдяване на SikaBond®-150 Premium Floor, температурата на основата и околната температура трябва да бъдат между +15 °C и +35 °C без и между +20 °C и +35 °C с подово отопление.

Влажност на основата Допустимо съдържание на влага в основата без наличие на подово отопление:

- 2.0 % CM за циментови замазки.
- 0.5 % CM за анхидритни замазки.
- 3–12 % CM за магнезиеви подове (в зависимост от съдържанието на органични компоненти).

Допустимо съдържание на влага в основата при наличие на подово отопление:

- 1.8 % CM за циментови замазки.
- 0.3 % CM за анхидритни замазки.
- 3–12 % CM за магнезиеви подове (в зависимост от съдържанието на органични компоненти).

Забележка: Винаги спазвайте препоръките и изискванията на производителя на настилка относно качествата на основата и съдържанието на влага в нея.

Време за втвърдяване ~24 часа (крайна якост след ~72 часа)

Време за образуване на коричка /
Време за полагане ~20–60 минути (в зависимост от начина на нанасяне)

Време за изпарение на разтворителя ~10–60 минути

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

При нанасяне на SikaBond®-150 Premium Floor трябва да се прилагат всички стандартни указания за строителство и указанията дадени в съответния лист с технически данни.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

- Основата трябва да бъде чиста, суха, здрава и хомогенна, без наличие на масла, смазки, прах и отронени частици. Бои, циментово мляко и други замърсявания със слаба адхезия към основата трябва да бъдат отстранени.
- SikaBond®-150 Premium Floor има добра адхезия към основата без да е необходимо нанасянето на грундове и/или активатори.
- Основата трябва да отговаря на изискванията на националните стандарти, тя трябва да има добра якост на натиск и якост на огъване и трябва да бъде равна.
- Дефектите в основата трябва да бъдат отстранени с подходящи мерки като шлайфане, фрезоване, вакуум почистване или грундиране.
- За да се осигури абсорбираща, равна основа, трябва да се нанесе саморазливна циментова замазка напр. Sika® Level-200 или -300 Extra. Направете справка с техническите данни на продукта осигуряващ подходящата дебелина на слоя.
- Мастик асфалтовите и други неабсорбиращи основи, както и гумените подови настилки може да имат специфични изисквания към дебелината на саморазливните състави. Направете справка с техническите данни на продукта осигуряващ подходящата дебелина на слоя.
- Бетон и/или циментови замазки трябва да бъдат щателно почистени с индустриални прахосмукачки.
- Когато монтирате подови настилки върху основи с подово отопление, основата трябва отново да се провери в различни точки за съдържание на влага.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Разбъркайте SikaBond®-150 Premium Floor добре преди употреба.

Лепилото трябва да се нанася върху основата с помощта на шпакла. Вида шпаклата зависи от основата и гърба на подовата настилка. (Направете справка с раздел "Разход"). Винаги осигурявайте добро проникване на лепилото в кашировката на настилка.

"Мокро" лепене

Времето за изпарение на разтворителя при монтаж върху абсорбиращи основи и/или на паропропускливи настилки е ~10–15 минути, в зависимост от условията в помещението. Подовите настилки трябва да се монтират в относително влажно лепило и да се притиснат силно с подов ваяк.

"Полумокро" лепене

Времето за изпарение на разтворителя при монтаж върху неабсорбиращи основи и/или паронепропускливи настилки е ~15–60 минути, в зависимост от условията. Настилка трябва да се монтира веднага щом лепилото хване прозрачна ципа, но не е изсъхнало напълно и образува конци.

Всички видове подови настилки трябва да се притиснат хубаво към основата, особено по дължината

на шева. След изчакване от около ~15 минути притиснете настилката отново. Избягвайте директна слънчева светлина, висока температура, динамично и точково натоварване. Трябва да се спазват указанията дадени от производителя на настилката.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода или Sika® TopClean T. След втвърдяване, остатъците от материала може да се отстранят само механично.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

- Информационен лист за безопасност

ОГРАНИЧЕНИЯ

- SikaBond®-150 Premium Floor е подходящ за употреба от апликатори с опит в лепенето на подови настилки.
- За осигуряване на добра обработваемост, температурата на лепилото трябва да е $\geq +15$ °C.
- Термично заваряване на краищата на настилката може да се извършва не по-рано от 24 часа след монтирането ѝ (препоръчително е след 48 часа).
- Подовите настилки трябва да се аклиматизират към температурата в помещението преди технич монтаж, съгласно указанията дадени от производителя.
- Защитете от замръзване. Ако лепилото замръзне става негодно за употреба.
- Избягвайте големи вариации в условията на средата (температура или влажност).
- SikaBond®-150 Premium Floor е подходящ само за вътрешни помещения.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
SikaBond®-150 Premium Floor
Април 2018, Редакция 03.01
02051203000000026

SikaBond-150PremiumFloor-bg-BG-(04-2018)-3-1.pdf

