

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sikalastic® P 691

(formerly MSeal P 691)

Еднокомпонентен, втвърдяващ от влагата грунд на основата на разтворител, за употреба под и върху течни мембрани

ОПИСАНИЕ

Sikalastic® P 691 е еднокомпонентен, втвърдяващ от влагата, полиуретанов грунд, който съдържа разтворители.

УПОТРЕБА

Sikalastic® P 691 е предназначен за употреба върху мембрани като грунд, подобряващ адхезията, включително нанасяне на нова върху стара течна мембрана при ремонтни приложения. Може да се използва и върху стари мембрани при подновяване или ремонт на UV-устойчивото крайно покритие. Sikalastic® P 691 се използва и като грунд върху епоксидни опесъчени грундове, преди полагане на пръскана мембрана, в приложения, където мембраната е постоянно изложена на вода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Отлична адхезия към стари мембрани, особено в приложения, където мембраната е постоянно изложена на водно натоварване
- Бързо втвърдяване
- Дълъг интервал преди нанасяне на последващ слой
- Нисък вискозитет
- Нисък разход
- Лесно нанасяне

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Полиуретан
Опаковка	Sikalastic® P 691 се доставя в метални баки от 19.5 kg.
Цвят	Sikalastic® P 691 се предлага в прозрачен вид.
Срок на съхранение	12 месеца от датата на производство
Условия на съхранение	Съхранявайте в оригинални опаковки, на сухо място, при температури от +15 °C до +25 °C. Не излагайте на пряка слънчева светлина.
Плътност	1.03 g/cm ³
Вискозитет	110 mPas

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разход	Разходът на Sikalastic® P 691 е между 0.05 и 0.1 kg/m ² в зависимост от състоянието и порьозността на основата. Посочената разходна норма е ориентировъчна и може да бъдат по-висока при грапави или порьозни основи.	
Околна температура на въздуха	Мин. +5 °C / макс. +30 °C	
Относителна влажност на въздуха	Мин. 40 % / макс. 90 %	
Температура на основата	Мин. +5 °C / макс. +30 °C	
Време на изчакване за нанасяне на следващ слой	Мин. 1 час / макс. 24 часа	при +23 °C, 50 % отн. вл.
	Мин. 2 часа / макс. 36 часа	при +10 °C, 60 % отн. вл.

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употребата на който и да е продукт, потребителят е длъжен да се запознае с най-новата информация от съответния Информационен лист за безопасност (MSDS). За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността, върху която ще се нанася Sikalastic® P 691 трябва да бъде чиста, суха, без масла, смазки и други вещества, които биха могли да повлияят на сцеплението. Температурата на основата трябва да бъде поне 3K над точката на оросяване.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Sikalastic® P 691 е еднокомпонентен материал. Преди нанасяне трябва да се темперира при температура от +15 °C до +25 °C. Изсипете необходимото количество от оригиналната опаковка и разнесете материала със скуиджи, след което обработете с валеж. Важно е Sikalastic® P 691 да се нанася на тънък слой, като се избягва образуването на локви. Времето за втвърдяване на материала се влияе от влажността и температурата на околната среда и основата. При ниска влажност и ниски температури химичните реакции се забавят, като това удължава времето за втвърдяване и времето на изчакване за нанасяне на последващ слой. Високата влажност и високите температури ускоряват химичните реакции, като по този начин гореспоменатите срокове съответно се намаляват. Ако максималните времена за нанасяне на последващ слой са надвишени, трябва да нанесете нов слой Sikalastic® P 691. След нанасяне, материалът трябва да се предпази от директен контакт с вода, като евентуалния контакт би довел до слаба адхезията на последващия слой. Уверете се, че разтворителят, съдържащ се в материала, е оставен да се изпари напълно, преди да нанесете следващия слой. Температурата на основата трябва да бъде поне 3K над точката на оросяване, както по време на нанасяне, така и поне 4 часа след нанасяне (при +15 °C).

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Инструментите за многократна употреба трябва да се почистват внимателно с подходящ разредител (ксилен / МЕК / ацетон).

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, който от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

Sikalastic® P 691
Юни 2025, Редакция 02.01
02070600000002064

SikalasticP691-bg-BG-(06-2025)-2-1.pdf

