

# ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

## Sika® Reemat Premium

### СТЪКЛОФИБЪРНА АРМИРАЩА ТЪКАН ЗА ТЕЧНО НАНАСЯНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ SIKALASTIC®

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sika® Reemat Premium е стъклофибърна армираща тъкан за течно нанасяни хидроизолационни системи Sikalastic®.

#### УПОТРЕБА

- Армировка за системи Sikalastic® и SikaRoof® МТС
- Армировка при оформяне на детайлите при системи SikaRoof® МТС
- При ново строителство и ремонтни дейности
- При покриви с множество детайли и сложна геометрия, дори при ограничен достъп

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Лесен и бърз монтаж
- Лесно се напасва към сложни детайли
- Осигурява правилната дебелина на основното покритие
- Подобрява свойствата на системата за премостване на пукнатини
- Подобрява механичните свойства на системата

#### ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

Компонент от система в посочените одобрения в съответствие с ETAG 005:

- ETA - 09/0139
- ETA - 12/0316
- ETA - 13/0456
- ETA - 14/0177

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	Стъклофибърна тъкан с произволно разположени влакна
Опаковка	Ролки: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.3 m ширина на 150 m дължина</li> <li>▪ 1.3 m ширина на 90 m дължина</li> <li>▪ 0.3 m ширина на 150 m дължина</li> </ul>
Външен вид / Цвят	Бял
Срок на годност	Неограничен, при условие, че са спазени условията на съхранение.
Условия на съхранение	Съхранявайте в оригинални, неотворени и ненарушени опаковки, легнали, без прегъвания, при сухи условия и температури между +5 °C и +35 °C.
Маса на единица площ	225 g/m <sup>2</sup>

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата За подробна информация относно изграждането на системата, моля,

вижте Системния информационен лист или Листа с технически данни  
на съответната течно нанесена мембрана.

---





## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

### КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде чиста, суха, здрава, с достатъчно якост, без масла, смазки, прах и други замърсявания. В зависимост от материала, тя трябва да се грундира или да се почисни механично. Може да се наложи да се шлайфа, за да се изравни повърхността. Подходящи са следните основи: бетон, битумни мембрани и покрития, метал, тухлена зидария, азбестоцимент, керамични плочки, основи от дърво.

**За подробна информация относно подготовката на основата и подходящите грундове, моля, направете справка с Методологията на работа при течно нанесени хидроизолационни системи.**

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди нанасяне на Sikalastic®, грундиращият слой, ако такъв е използван, трябва да е изсъхнал и нелепнеш. За времената на изчакване и нанасяне на последващи слоеве, моля, направете справка с Листа с технически данни на съответния грунд. Повърхностите, върху които няма да се нанася материал (парапети и др.), трябва да бъдат защитени с лента или да се опаковат с полиетиленово фолио.

Sika® Reemat Premium се нанася в комбинация с течни хидроизолационни системи Sikalastic®.

1. Нанесете първи слой течна хидроизолационна мембрана Sikalastic® с разходна норма съгласно посочената в съответния Лист с технически данни. Работете с материала само, докато остава течен.
2. Разгънете Sika® Reemat Premium, като се уверите, че няма мехурчета или гънки. Застъпването на Sika® Reemat Premium трябва да бъде минимум 5 см и да гарантира, че контактната зона е достатъчно омокрена с материал.
3. Притиснете с валик обработвания участък, докато Sika® Reemat Premium напълно прилепне към течния материал. Може да се наложи нанасяне на допълнително количество от материала, за омокряне на тъканта.
4. След като слоя изсъхне достатъчно така, че върху него да може да се стъпва, нанесете втори слой течна хидроизолационна мембрана Sikalastic® с разходна норма съгласно посочената в съответния Лист с технически данни.

Преди да започнете нанасянето на хидроизолацията по хоризонталните повърхности, първо обработете всички детайли като спазвате горе описаните стъпки от 1–3.

**За подробна информация, моля, направете справка с Методологията на работа за съответната течно нанесена хидроизолационна система.**

## ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограниченията се налагат от използването на съответна течна мембрана Sikalastic® – моля, направете справка със съответния Лист с технически данни.

### ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

### МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издanie на Листа с технически данни.

### ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

#### РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

## ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

### Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247  
1517 София  
Телефон: +359 2 942 4590  
Факс: +359 2 942 4591  
[www.sika.bg](http://www.sika.bg)



### Лист с технически данни

Sika® Reemat Premium  
Септември 2018, Редакция 01.01  
020915952000000004

SikaReematPremium-bg-BG-(09-2018)-1-1.pdf

