

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaWall®-6400 Essential

Структурирана тънкослойна мазилка

ОПИСАНИЕ

Тънкослойна структурирана декоративна мазилка, съдържаща висококачествени акрилатни смоли, добавки за дълготрайна защита срещу плесени и пълнители от естествен мрамор с контролирана еднородност и чистота.

Предлагат се два вида естетични крайни покрития: Еднороден външен вид (драскана структура) и грапав външен вид (влачена структура) с различна зърнометрия. SikaWall®-6400 Essential се доставя като база за оцветяване или в голямо разнообразие от цветове, съгласно цветовия каталог Sika Color 1.0.

УПОТРЕБА

- Част от топлоизолационна система Sikatherm Essential
- Краен слой върху външни стени

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка	25 kg пластмасови кофи, 24 бр. на палет
Срок на съхранение	24 месеца от датата на производство (виж етикета), при съхранение в оригинални, ненарушени опаковки
Условия на съхранение	Съхранявайте на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. Защитете от пряка слънчева светлина и замръзване.
Зърнометричен състав	При драскана структура - макс. зърнометрия 1.5 mm При влачена структура - макс. зърнометрия 2.0 mm
Плътност	1 875 kg/m ³
Якост на сцепление при опън	0.6 (≥ 0.3) МПа
Топлопроводимост	1.12 (≥ 0.7) W/m*K
Водопоглъщане	0.08 kg/m ² h ^{0.5} , Клас W3
Пропускливост на водни пари	163.19 g/m ² за 24 часа, Клас V1

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Модерно крайно покритие за топлоизолационни системи (ETICS)
- Отлична устойчивост на удари и пукнатини
- Ниско водопоглъщане и висока паропропускливост
- Дълготрайна защита срещу плесени и гъбички

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

ИТТ доклад № 4136/ 22.11.2023, издаден от АХА CERT
Класификация по реакция на огън, издадена от АХА CERT

Реакция на огън	B s1 d0
Разход	~2.5 kg/m ² при драскана структура (макс. зърнометрия 1.5 mm) ~2.7 kg/m ² при влачена структура (макс. зърнометрия 2.0 mm) *Разходът зависи от качеството на основата и дебелината на слоя.
Температура на продукта	Между +5 °C и +30 °C, по време на нанасяне и съхнене
Околна температура на въздуха	Между +5 °C и +30 °C, по време на нанасяне и съхнене
Температура на основата	Между +5 °C и +30 °C, по време на нанасяне и съхнене

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Не нанасяйте и не оставяйте материала да съхне при пряка слънчева светлина, вятър или висока относителна влажност.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА / ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Регулирайте абсорбиращата способност на основата с помощта на грунд SikaWall®-63 Primer и оставете да изсъхне за 24 часа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нанесете декоративната мазилка с маламашка от неръждаема стомана, в слой с макс. дебелина съгласно избраната зърнометрия. Структурирайте прясно нанесения материал с пластмасова маламашка, за да постигнете желаната структура. Не позволявайте образуване на видими застъпвания, като поддържате т. нар. мокър ръб и нанасяте материала в една непрекъсната операция. Ако са нужни прекъсвания, поставете предпазна лента по повърхностите, като я отстраните, докато материала е още пресен. Препоръчително е да се работи с два екипа от изпълнители, за всяко ниво на работното скеле.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
SikaWall®-6400 Essential
Април 2024, Редакция 01.02
021830400100000149

Тъй като SikaWall®-6400 Essential съдържа естествен пълнител са възможни леки разлики в нюансите между различните партиди, поради което препоръчваме да се използва материал от една и съща партида при една и съща височина. Цветовият каталог е с ориентиран характер.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Почистете със студена вода непосредствено след употреба.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

SikaWall-6400Essential-bg-BG-(04-2024)-1-2.pdf

