



ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaTop®-10

Грунд на водна основа за циментови повърхности

ОПИСАНИЕ

- Грунд на основата на синтетична смола в стирен акрилатни кополимери, съдържа минерален пълнител.
- Част от Sika® EmotionFloor гама продукти за циментови основи и плочки.

УПОТРЕБА

- Използва се като грунд за SikaDecor®-803 Nature
- Върху минерални основи, циментови настилки и стари керамични плочки
- Не е подходящ за хоризонтални повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Отлична адхезия върху порьозни и стъклени повърхности
- Предотвратява загубата на вода в основата
- Икономичен
- Повишава дълготрайността
- Устойчив на алкално рН
- Готов за употреба
- Лесен за употреба
- За основи с по-високо съдържание на влага

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Стирен-акрилатен кополимер с минерални пълнители		
Опаковка	Кофа:	5 kg	20 kg
	Цял палет:	96 x 5 kg (480 kg)	33 x 20 kg (660 kg)
Срок на съхранение	В ненарушени, оригинално запечатани опаковки: 12 месеца от датата на производството		
Условия на съхранение	Съхранявайте при температури между +5 °C и +30 °C. Защитете от замръзване. Съхранявайте на сухо.		
Външен вид / Цвят	Червеникав с пълнители		
Плътност	~ 1.32 kg/l	(+20 °C)	
Вискозитет	~ 13 770 mPas	(+20 °C, Brookfield S64, 20 об./мин.)	

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата	Моля, направете справка с Листа с технически данни за: SikaDecor®-803 Nature:		За Sika® EmotionFloor, нанесен като декоративно стенно покритие
------------------------	--	--	---

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разход

~ 0.2 - 0.5 kg/m²/слой

Някои основи изискват по-висок разход от посочения.

Тези стойности са теоритични и не включват информация за допълнителните разходи на материали дължащи се на пориозност на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби.

Околна температура на въздуха

Min. +10 °C, max. +30 °C

Температурата по време на втвърдяването не бива да пада под минималната температура.

Температура на основата

Min. +10 °C, max. +30 °C

Температурата по време на втвърдяването не бива да пада под минималната посочена по-горе.

Съдържание на влага в основата

Може да се нанася върху повърхности с по-високо съдържание на влага. Не бива да има стояща вода. Основата трябва да бъде видимо суха.

Време за втвърдяване

Преди да нанесете SikaDecor®-803 Nature върху SikaTop®-10 изчакайте

Температура на основата	Минимум	Максимум
-------------------------	---------	----------

вота

+20 °C	1 час	-
--------	-------	---

Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата – температура и относителна влажност.

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

При горещо време (температури над +25 °C) съхранявайте SikaTop®-10 на хладно място преди употреба.

При ниски температури (под +15 °C) материала може да се сгъсти и да се влоши обработваемостта му.

Не използвайте продукт, който е претърпял замръзване.

В случай на съмнение, нанесете материала първо на пробен участък.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употребата на който и да е продукт, потребителят е длъжен да се запознае с най-новата информация от съответния Информационен лист за безопасност (MSDS). За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА / ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Качество на основата

Бетонната основа трябва да бъде здрава и с достатъчна якост

Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания от прах, масло, мазнини, стари покрития и др.

Предварителна обработка

Основата трябва да бъде подготвена механично с помощта на абразивно бластиращо почистване или фрезозане, така че да се получи отворена текстурирана повърхност.

Плочките трябва да се прешлайфат.

Всичкия прах и отронени частици трябва да се отстранят напълно с помощта на четка или прахосмукачка преди полагането на материала.

СМЕСВАНЕ

SikaTop®-10 се доставя готов за употреба.

Хомогенизирайте материала преди нанасяне в продължение на поне една минута.

Използвайте електрическа бъркалка на бавна скорост (300 - 400 об./мин.).

ПРИЛОЖЕНИЕ

За да постигнете по-голяма дълбочина на проникване и качество, нанесете материала с четка или валеж.

Лист с технически данни

SikaTop®-10

Януари 2023, Редакция 01.02

02179040000000011



ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употреба. Втвърден и/или изсъхнал материал може да се отстрани само механично.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

SikaTop®-10
Януари 2023, Редакция 01.02
02179040000000011

SikaTop-10-bg-BG-(01-2023)-1-2.pdf

