

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaDecor®-803 Plus

Изравнителен слой при циментова декоративна система SikaDecor®



ОПИСАНИЕ

2-компонентен, полимер-модифициран, циментов разтвор, съдържащ подобрени добавъчни материали и добавки, подходящ за репрофилиране на основата преди нанасяне на SikaDecor®-801 Nature.

УПОТРЕБА

Изравняване и репрофилиране на повърхността преди нанасяне на микроциментни декоративни покрития SikaDecor®-801 Nature върху:

- Циментови разтвори
- Тухли
- Облицовки с плочки и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Предварително дозирани компоненти, лесни за смесване
- Лесно нанасяне
- Ниско свиване / съсъхване
- Разтвор за общо приложение (GP) съгласно EN 998-1
- Клас CT-C60-F10 съгласно EN 13813

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

- Шпакловъчен разтвор с общо предназначение за външна и вътрешна употреба (GP) съгласно EN 998-1:2010, Декларация за експлоатационни показатели № 32834282 и поставена CE маркировка.
- Циментов разтвор за подови замазки клас CT-C60-F10 съгласно EN 13813, Декларация за експлоатационни показатели № 92159990 и поставена CE маркировка.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Полимер-модифициран циментов разтвор	
Опаковка	Компонент А:	5 kg туба
	Компонент В:	25 kg чувал
	Компоненти А+В:	30 kg предвар. дозирани опаковки
Външен вид / Цвят	Компонент А:	Млечнобяла течност
	Компонент В:	Бял прах
Срок на съхранение	12 месеца от датата на производство	
Условия на съхранение	Съхранявайте правилно, в ненарушена, оригинално запечатана опаковка, на сухо и прохладно място, при температури между +5 °C и +35 °C. Защитете от замръзване.	
Максимален размер на зърното	~ 0.3 mm	
Обемна плътност	~ 1.33 kg/l	

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Якост на натиск	≥ 60 МПа на 28 дни	(EN 13892-02 и EN 1015-11)
Якост на опън при огъване	≥ 10 МПа на 28 дни	(EN 13892-02)
Якост на сцепление при опън	≥ 2.5 МПа на 28 дни	(EN 1015-12)
Коефициент на термично разширение	1.05 W/m · К (λ10, сух)	(EN 1745, таб. средна стойност P = 50 %)
Реакция на огън	Евроклас A2-s1, d0 Евроклас E	EN 998-1 EN 13813

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Съотношение на смесване	Компонент А : Компонент В = 5 : 25
Разход	~ 2.0 kg/m ² /mm
Дебелина на слоя	Мин. 2 mm / макс. 8 mm
Околна температура на въздуха	Мин. +5 °C / макс. +35 °C
Температура на основата	Мин. +5 °C / макс. +35 °C
Време на изчакване за нанасяне на следващ слой	Може да се шлайфа след 5-8 часа (+23 °C) или веднага щом покритието е достатъчно твърдо, за да не възпрепятства процеса на шлайфане.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата	Покритие	Продукт	Разход
	Стени: Грунд (циментови повърхности)	SikaTop®-10	~ 0.2 - 0.5 kg/m ²
	Стени: Грунд (гипсови повърхности)	Sika® Primer-11 W	~ 0.2 - 0.5 kg/m ²
	Подове: Грунд	Sikafloor®-150 Plus/-151 и опесъчаване с кварцов пясък 0.4-0.7 mm	
	Изравнителен слой	2 - 3 SikaDecor®-803 Plus	~ 2.0 kg/m ² /mm
	Декоративен слой	2 - 3 x SikaDecor®-801 Nature	~ 0.35 - 0.45 kg/m ² /слой
	Запечатващ слой 1 (прозрачен, гланцов, вътрешни зони)	Sikafloor®-169*	~ 0.15 kg/m ² /слой
	Запечатващ слой 2 (прозрачен, матов, вътрешни и външни зони)	Sikafloor®-304 W	~ 0.13 kg/m ² /слой
	Запечатващ слой 3 (прозрачен, матов, външни зони)	Sikafloor®-410	~ 0.15 kg/m ² /слой
* Крайният цветови нюанс в този случай е по-интензивен в сравнение с таблицата с цветове на SikaDecor®. По избор: SikaDecor®-803 Plus може да бъде армиран с мрежа от стъклени влакна Sika® Fibernet. Sikagard®-907 W може да се нанесе по избор за уплътняване на порите преди нанасянето на крайния запечатващ слой. За повече информация, моля, свържете се с Техническия отдел на Sika.			

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

- По време на нанасяне и при втвърдяване температурата трябва да бъде между +5 °C и +35 °C.
- Нанасяйте само върху здрави, подготвени основи.
- Не добавяйте допълнително вода, докато заглаждате готовата повърхност, тъй като това може да причини обезцветяване и напукване.
- Защитете прясно нанесения материал от замръзване, вятър и директно слънчево въздействие.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употребата на който и да е продукт, потребителят е длъжен да се запознае с най-новата информация от съответния Информационен лист за безопасност (MSDS). За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА / ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Основата не трябва да съдържа прах, ронливи частици, повърхностни замърсявания като масла, смазки, стари покрития и т.н. Използвайте подходящ грунд. При нанасяне върху стари керамични покрития, те трябва да бъдат добре залепени към основата и прешлайфани. При съмнение, направете предварително изпитване.

СМЕСВАНЕ

Разбъркайте компонент А (бяла течност), докато се хомогенизира. Изсипете в подходящ съд и постепенно добавете компонент В (прах), като разбърквайте с електрическа бъркалка при ниска скорост (~300 об./мин.). Смесвайте поне 3 минути, до постигане на хомогенна смес без бучки.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
SikaDecor®-803 Plus
Април 2025, Редакция 01.01
020815030010000257

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нанесете смесения SikaDecor®-803 Plus върху основата с помощта на назъбена маламашка до желаната дебелина. Между слоевете SikaDecor®-803 Plus повърхността трябва да бъде предварително навлажнена до насищане. Уверете се, че използваният грунд върху стените (SikaTop®-10, Sika® Primer-11 W) е все още лепкав, при нанасяне на репрофилиращия разтвор („мокро върху мокро“).

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употреба. Втвърденият материал може да се отстрани само механично.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

SikaDecor-803Plus-bg-BG-(04-2025)-1-1.pdf

