

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sikafloor®-54 Booster

Ускорител на втвърдяване за подове на основата на епоксидна смола

ОПИСАНИЕ

Sikafloor®-54 Booster е течен ускорител на база третичен амин. Добавя се към епоксидни смоли Sikafloor® за ускоряване на процеса на втвърдяване.

УПОТРЕБА

Sikafloor®-54 Booster може да се използва само от професионалисти с необходимия опит.

Sikafloor®-54 Booster се използва като ускорител за намаляване на времето за втвърдяване на следните епоксидни смоли на Sika:

- Sikafloor®-150 Plus
- Sikafloor®-151
- Sikafloor®-264 Plus
- Sikafloor®-1590
- Sikafloor®-2650

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Лесно добавяне и смесване с епоксидни смоли Sikafloor®

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Третичен амин	
Опаковка	Картонена кутия	10 × 150 ml бутилки
	Картонена кутия	12 × 200 ml бутилки
	Картонена кутия	5 × 375 ml бутилки
	Картонена кутия	8 × 600 ml бутилки
	Вижте актуалната Ценова листа за наличните опаковки.	
Срок на съхранение	12 години от датата на производство	
Условия на съхранение	Съхранявайте в оригинална, ненарушена и неотворена опаковка, на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. Защитете от директна слънчева светлина. Винаги спазвайте указанията върху опаковката. Обърнете се към актуалния Информационен лист за безопасност за информация, относно безопасното боравене и съхранение.	
Плътност	0.98 kg/l	(EN ISO 2811-1)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Съотношение на смесване	Продукт	Опаковка	Sikafloor®-54 Booster
	Sikafloor®-150 Plus	10 kg	300 ml (2 × 150 ml)
	Sikafloor®-150 Plus	25 kg	750 ml (5 × 150 ml)
	Sikafloor®-150 Plus	25 kg	750 ml (2 × 375 ml)
	Sikafloor®-151	10 kg	150 ml (1 × 150 ml)
	Sikafloor®-151	30 kg	450 ml (3 × 150 ml)
	Sikafloor®-264 Plus	10 kg	150 ml (1 × 150 ml)
	Sikafloor®-264 Plus	30 kg	450 ml (3 × 150 ml)
	2 % Booster	30 kg	600 ml (1 × 600 ml)
	Sikafloor®-1590		
	Sikafloor®-2650		
	4 % Booster	30 kg	1200 ml (2 × 600 ml)
	Sikafloor®-1590		
	Sikafloor®-2650		
	2 % Booster	10 kg	200 ml (1 × 200 ml)
	Sikafloor®-1590		
	Sikafloor®-2650		
	4 % Booster	10 kg	400 ml (2 × 200 ml)
	Sikafloor®-1590		
	Sikafloor®-2650		
Околна температура на въздуха	Обърнете се към съответния Лист с технически данни за продукта.		
Температура на основата	Обърнете се към съответния Лист с технически данни за продукта.		
Време на изчакване за нанасяне на следващ слой	При добавяне на Sikafloor®-54 Booster към Sikafloor®-150 Plus, Sikafloor®-151 или Sikafloor®-264 Plus изчакайте:		
	Температура	Минимум	Максимум
	+8 °C	18 часа	2 дни
	+23 °C	4 часа	1 ден
	За допълнителна информация за Sikafloor®-1590 и Sikafloor®-2650 се обърнете към съответните Листове с технически данни на продуктите. Забележка: Времената са приблизителни и се влияят от променящите се условия на околната среда, особено температурата и относителната влажност.		

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употребата на който и да е продукт, потребителят е длъжен да се запознае с най-новата информация от съответния Информационен лист за безопасност (MSDS). За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

СМЕСВАНЕ

ВАЖНО

Разпенване, причинено от екзотермична реакция
След края на отвореното време на продукта, екзотермичната реакция води до разпенване.

1. В края на отвореното време за работа с продукта, напълнете контейнера с кварцов пясък, за да спрете екзотермичната реакция.

Sikafloor®-54 Booster се добавя към епоксидната смола Sikafloor® на обекта, в процеса на смесване на смолата.

1. Смесете напълно компонент А и компонент В на смолата Sikafloor®, както е описано в съответните Листове с технически данни.
2. ВАЖНО Предозирането на продукта повишава крехкостта на смолата. Постепенно добавяйте правилното количество Sikafloor®-54 Booster към смесената смола. За повече подробности вижте раздел Съотношение на смесване.
3. Разбъркайте още 2 минути, до получаване на ед-

нородна смес.

4. За да осигурите качествено смесване, пресипете материалите в друг съд и разбъркайте отново до получаване на гладка, еднородна смес.
5. За да осигурите пълно смесване, в последния етап поне веднъж оберете добре материала от стените и дъното на смесителния съд с помощта на мистрия.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

Sikafloor®-54 Booster
Април 2025, Редакция 05.01
020816220010000010

Sikafloor-54Booster-bg-BG-(04-2025)-5-1.pdf

