

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Astar

Еднокомпонентен, мултифункционален грунд

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sika® Astar е еднокомпонентна, мултифункционална, акрил-полимерна дисперсия, която намира приложение като грунд и запечатка за бетон или разтвор преди полагането на циментови саморазливки.

Може да се използва и при горещи климатични условия.

УПОТРЕБА

Sika® Astar може да се използва само от професионалисти с необходимия опит.

- Като грунд за намаляване на абсорбцията и подобряване на адхезията върху гладки и плътни основи.
- Като грунд под лепила за плочки
- Като грунд за защита на основи срещу проникване на влага от изравнителните състави
- Може да се полага преди циментови саморазливни състави от гамата Sikafloor® Level
- Грунд преди полагане на циментови разтвори върху циментови плочи, гипсокартон и бетон

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Ефективно запечатва бетоновите повърхности с едно нанасяне
- Предотвратява загубата на вода в основата и образуването на балончета в изравнителния материал, намалява абсорбцията.
- Без мирис
- Подобрява адхезията с гладки и плътни основи
- Подходящ за вътрешна и външна употреба, както и върху влажни основи
- Нисък разход / висока покривност
- Подходящ за различни основи
- Лесен за нанасяне
- Цветен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	Акрилна ко-полимерна дисперсия на водна основа
Опаковка	30 kg пластмасова туба
Външен вид / Цвят	Розова течност
Срок на годност	12 месеца от датата на производство
Условия на съхранение	Съхранявайте на сухо и хладно в затворени, ненарушени опаковки при температури между +5 °C и +35 °C. Защитете от пряка слънчева светлина, горещина и влага.
Плътност	~1.02 kg/l (25 °C)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разход	В зависимост от абсорбиращата способност на повърхността 0.1 - 0.2 kg/m ² . Някои основи изискват по-висок разход от посочения по-горе. Тези стойности са теоретични и не съдържат информация за допълнителните разходи на материал, дължащи се на пореста структура на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби.
Околна температура на въздуха	+10 °C min. / +35 °C max.
Относителна влажност на въздуха	Макс. 75 %
Температура на основата	+10 °C min. / +35 °C max.
Нанесен, готов за употреба продукт	Готов за припокриване след 4 до 8 часа, в зависимост от атмосферните условия.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА / ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА

- Бетоновата основа трябва да бъде здрава, с отворена структура и с якост на натиск (минимум 25 N/mm²), адхезионна якост 1.5 N/mm²
- Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания, като масла, смазки, стари покрития и импрегнатори и др.
- Бетоновите основи трябва да се обработят механично с помощта на абразивно бластиращо почистване или фрезозане, за да се отстрани циментовото мляко и за да се получи отворена структура.
- Слабият бетон трябва да се премахне, а повърхностните дефекти, като пори и шупли трябва да се разкрият напълно.
- Възстановяването на основата, запълването на порите и шуплите, както и изравняването на повърхността трябва да се извърши с подходящи продукти от гамата на Sika[®]floor[®], Sika[®]dur[®], Sika[®]gard[®], Sika[®]Rep[®] или Sika[®]Monotop[®].
- Всичкият прах и свободни и ронливи частици трябва да бъдат отстранени напълно преди полагането на продукта, за предпочитане с четка или прахосмукачка. Основата трябва да бъде навлажнена до насищане преди нанасяне на Sika[®] Astar

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Преди употреба разклатете или разбъркайте добре Sika[®] Astar
- Sika[®] Astar се нанася с четка или валец (което осигурява по-добро проникване и бързо полагане)
- Избягвайте образуването на локви по повърхността
- След като грунда изсъхне върху него могат да се полагат разтвори, саморазливни изравнителни разтвори, лепила за плочки

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете всички инструменти и използваното оборудване с вода веднага след употреба. Изсъхнал материал може да се премахне само механично.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- След нанасянето повърхността трябва да бъде защитена от дъжд и директна слънчева светлина.
- Не разреждайте (продукта е готов за употреба).
- Не се препоръчва за повърхности, които ще бъдат в непрекъснат контакт с вода.
- В случай на съмнение нанесете материала първо на тестови участък.
- Не използвайте грунда под индустриални подови настилки.

ДАНИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

Sika® Astar
Август 2017, Редакция 01.01
020811020010000062

SikaAstar-bg-BG-(08-2017)-1-1.pdf

