



## ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

## Sika® Igasol® BC

## ПОКРИТИЕ НА ОСНОВАТА НА БИТУМ-КАУЧУК

## ОПИСАНИЕ

Sika® Igasol® BC е кафяво-черна течна емулсия на основата на битум-каучук с отлично сцепление, която след изсъхване представлява здраво, безшевено, гъвкаво покритие за бетонни конструкции.

## УПОТРЕБА

- При подови системи за осигуряване на защитна мембрана тип сандвич, за ново строителство или повърхностна обработка
- Подови плочи
- Подземни структури
- Фундаменти, подпорни стени

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Отлично сцепление към влажни основи
- Еднокомпонентен
- На водна основа
- Икономичен, лесно нанасяне, намалени разходи за труд
- Възможност за нанасяне по вертикални и хоризонтални повърхности
- Безшевено, без фуги
- Не се влияе от висока температура на околната среда
- Висока устойчивост срещу агресивни соли и замърсени подпочвени води
- Слаб мирис, изсъхва без отделяне на силни изпарения

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Състав                              | Битум-каучук   |
| Опаковка                            | 15 l метална кофа  |
| Срок на съхранение                  | 12 месеца от датата на производство  |
| Условия на съхранение               | Съхранявайте в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +35 °C. |
| Цвят                                | Тъмнокافява течност (черна след изсъхване)   |
| Плътност                            | ~ 1.00 kg/l (при +25 °C)   |
| Съдържание на сухо вещество по маса | ~ 39 % ± 1 % по маса   |
| Работна температура                 | Макс. +60 °C   |
| Водонепропускливост                 | Издържа съгласно EN 15814  |
| Реакция на огън                     | Клас E съгласно EN 13501-1   |
| Разход                              | 0.25–0.50 kg/m <sup>2</sup> на слой, (нанасяне в 2–3 слоя)   |
| Температура на основата             | Мин. +5 °C / макс. +35 °C  |

## БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

## ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Не нанасяйте Sika® Igasol® BC върху външни участъци при много висока влажност или очакван дъжд. Защитете прясно нанесения материал от дъжд до пълното му втвърдяване.

При употреба като защитно покритие, всякакви дупки, каверни, пукнатини и др. в основата трябва да бъдат запълнени с подходящ разтвор на Sika.

## ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употребата на който и да е продукт, потребителят е длъжен да се запознае с най-новата информация от съответния Информационен лист за безопасност (MSDS). За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

### КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде еднородна, суха, без наличие на замърсявания от прах, масла, смазки и ронещи се частици.

### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Топли и много сухи, порьозни бетонни повърхности трябва да бъдат грундиращи чрез разреждане на Sika® Igasol® BC с чиста вода в съотношение 1:1 (по маса).

#### Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247  
1517 София  
Телефон: +359 2 942 4590  
Факс: +359 2 942 4591  
www.sika.bg



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Разбъркайте добре преди употреба. Когато по време на нанасяне една опаковка се използва за продължителен период се препоръчва периодично разбъркване на материала. Ако се нанася грунд, оставете го да изсъхне напълно, преди да нанесете следващите слоеве.

Нанесете равномерно, в една посока, с помощта на твърда четка. Препоръчва се нанасяне на два слоя, за да се избегнат възможни пропуски в покритието. Всеки слой трябва да се остави да изсъхне преди нанасяне на следващия.

## МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

## ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе откъс от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

