

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Igolflex® P-01 DE

1-компонентен битумен грунд на основата на битумна емулсия

ОПИСАНИЕ

Sika® Igolflex® P-01 DE е готов за употреба, 1-компонентен битумен грунд на водна основа. Подобрява адхезията и консолидацията на основата преди насянето на дебелослойни битумни покрития и рулонни битумни мембрани.

УПОТРЕБА

Продуктът се използва като грунд върху следните основи:

- Бетон
- Разтвори
- Зидария
- Дърво

Моля, обърнете внимание:

- Продуктът не е подходящ за контакт с питейна вода.
- Продуктът не е устойчив на постоянни атмосферни влияния и UV светлина.
- Не използвайте за приложения при наличие на водно налягане или постоянно потапяне във вода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Нанасяне с четка, валик или безвъздушно пръскане
- Добро сцепление към сухи и леко влажни основи
- Лесен за нанасяне
- Добра покриваща способност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Силно концентрирана полимер-модифицирана битумна емулсия
Опаковка	5 l или 10 l пластмасови кофи
Външен вид / Цвят	Кафяво-черна, пастообразна течност
Срок на съхранение	12 месеца от датата на производство
Условия на съхранение	Съхранявайте в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.
Плътност	1.00 kg/l
Съдържание на сухо вещество по маса	59 %

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Работна температура	Мин. -20 °C / макс. + 80 °C
---------------------	-----------------------------

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Съотношение на смесване	Грунд	1 : 5 (разреден с вода)
	Защитно покритие	Без разреждане
Разход	Приложение	Общ разход
	Грунд	0.050 l/m ²
	Защитно покритие	0.5 l/m ²
Забележка: Тези стойности са теоритични и не включват информация за допълнителния разход на материал, дължащ се на повърхностна порьозност, профил на повърхността, разлики в нивата и загуби. Нанесете продукта върху пробен участък, за да изчислите точния разход за специфичните условия на основата и използваното при нанасяне оборудване.		
Околна температура на въздуха	Мин. +5 °C / макс. + 30 °C	
Температура на основата	Мин. +5 °C / макс. + 30 °C	
Съдържание на влага в основата	Суха или леко влажна	
Време за втвърдяване	+23 °C и 50 % отн. вл.	24 часа
	Забележка: Времената са ориентировъчни и се влияят от променящите се условия на околната среда, особено температура и относителна влажност. Времето за втвърдяване зависи от дебелината на слоя.	
Време на изчакване за нанасяне на следващ слой	+23 °C и 50 % отн. вл.	1 час
	Забележка: Времената са ориентировъчни и се влияят от променящите се условия на околната среда, особено температура и относителна влажност. Времето за втвърдяване зависи от дебелината на слоя.	
Време за изсъхване	+23 °C и 50 % отн. вл.	Сух на допир след 1 - 2 часа
	Забележка: Времената са ориентировъчни и се влияят от променящите се условия на околната среда, особено температура и относителна влажност. Времето за втвърдяване зависи от дебелината на слоя.	

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ОБОРУДВАНЕ

ОБОРУДВАНЕ ЗА СМЕСВАНЕ

- Електрическа бъркалка с единичен накрайник (300-400 об./мин.)

ОБОРУДВАНЕ ЗА НАНАСЯНЕ

- Четка
- Валяк
- Безвъздушно пръскане

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Основата трябва да бъде хомогенна, суха или леко влажна, без прах и частици със слаба адхезия, повърхностни замърсявания, съществуващи покрития, масла, смазки, циментово мляко и други материали, които биха намалили сцеплението на покритието с основата.

Потвърдете подходящата подготовка на повърхността и адхезията на продукта чрез предварителни изпитвания преди цялостното нанасяне.

Вижте съответния Лист с технически данни на споменатите спомагателни продукти.

ЦИМЕНТОВИ ОСНОВИ

1. Отстранете слабите повърхности и напълно разкрийте повърхностните дефекти като шупли и празнини.
2. Възстановявайте и изравнете основата като се използват подходящи продукти от гамата SikaTop®, Sikadur® и Sika MonoTop®.
3. Преди нанасяне на Sika® Iglolflex® P-01 DE изчакайте възстановителните състави да втвърдят напълно.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхностите трябва да бъдат почистени и подготвени с помощта на подходящи техники, за да се осигури чиста, леко текстурирана повърхност. За допълнителна информация, моля, свържете се с Техническият отдел на Sika.

СМЕСВАНЕ

Независимо дали е необходимо разреждане на Sika® Iglolflex® P-01 DE с вода (1:5 обемни части) или продукта ще се използва без разреждане, щателно разбъркайте материала с помощта на електрическа бъркалка с единичен накрайник.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАЖНО

Стриктно спазвайте процедурите за нанасяне, определени в методологиите на работа и инструкции-те за нанасяне, които трябва винаги да бъдат съобразени с действителните условия на обекта.

ВАЖНО

Излагане на UV въздействия или атмосферни влияния

Продуктът не е устойчив на постоянно излагане на UV въздействия или атмосферни влияния.

За допълнителни указания, моля, свържете се с Техническият отдел на Sika. Преди нанасяне проверете съдържанието на влага в основата, както и температурата на основата и въздуха.

РЪЧНО НАНАСЯНЕ

- Нанесете продукта равномерно върху повърхността с четка или валик при необходимата разходна норма.

НАНАСЯНЕ ЧРЕЗ ПРЪСКАНЕ

- Нанесете продукта върху подготвената основа като използвате оборудване за безвъздушно пръскане.

ВАЖНО

При употреба като защитно покритие Sika® Iglolflex® P-01 DE се нанася в 2 слоя, неразреден.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247

1517 София

Телефон: +359 2 942 4590

Факс: +359 2 942 4591

www.sika.bg



Лист с технически данни

Sika® Iglolflex® P-01 DE

Февруари 2025, Редакция 01.01

020706401000000077

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Почистете всички инструменти и оборудване с вода веднага след употреба. Втвърденият материал може да бъде отстранен със Sika® Colma Cleaner или механично.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издanie на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

SikaIglolflexP-01DE-bg-BG-(02-2025)-1-1.pdf

