

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sarnafil® T 66-15 D

Полимерна мембрана за оформяне на детайли при покривни хидроизолационни мембрани Sarnafil T®

ОПИСАНИЕ

Sarnafil® T 66-15 D е неармирана многослойна, синтетична, листова покривна хидроизолационна мембрана на основата на гъвкав полиолефини (FPO). Sarnafil® T 66-15 D може да се заварява с горещ въздух. UV-устойчива покривна мембрана за оформяне на детайли.

УПОТРЕБА

Мембрана за оформяне на детайли при покривни хидроизолационни мембрани Sarnafil® T:

- Заваряване към монтираните покривни хидроизолационни мембрани Sarnafil® T

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Устойчива на постоянно излагане на UV въздействия
- Устойчива на всички обичайни въздействия от околната среда
- Устойчива на микриорганизми
- Устойчива на стар битум
- Заваряване с горещ въздух, без използване на открит огън
- Позволява двустранен монтаж, като двете повърхности имат различен цвят
- Рециклируема



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка

Ролките Sarnafil® T 66-15 D са индивидуално опаковани в синьо PE фолио.

Опаковка	Виж ценовата листа
Дължина на ролката	20.00 m
Ширина на ролката	0.50 m
Тегло на ролката	15.00 kg

Външен вид / Цвят	Повърхност	матова
	Цветове	
	Горен слой	бежов сив (~RAL 7040)
	Долен слой	бежов сив (~RAL 7040) други цветове по запитване
Срок на съхранение	5 години от датата на производство.	
Условия на съхранение	Съхранявайте в оригинална, ненарушена и неотворена опаковка, на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. При транспортиране или съхранение не поставяйте палетите с ролките един върху друг или под палети с други материали. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.	
Видими дефекти	Издържа	(EN 1850-2)
Дължина	20.00 m (-0 % / +5 %)	(EN 1848-2)
Широчина	0.50 m (-0.5 % / +1 %)	(EN 1848-2)
Ефективна дебелина	1.5 mm (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)
Маса на единица площ	1.5 kg/m ² (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Реакция на огън	Клас Е	(EN ISO 11925-2, класификация съгласно EN 13501-1)
Въздействие на течни химикали, вкл. вода	При поискване	(EN 1847)
Излагане на битум	Издържа ¹⁾ ¹⁾ Sarnafil® T е съвместима със стар битум	(EN 1548)
Устойчивост на излагане на UV лъчи	Издържа (> 5000 часа / клас 0)	(EN 1297)
Скорост на пренасяне на водни пари	μ = 150 000	(EN 1931)
Водонепропускливост	Издържа	(EN 1928)
Огъваемост при ниска температура	≤ -30 °C	(EN 495-5)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха	Мин. -20 °C / макс. +60 °C
Температура на основата	Мин. -30 °C / макс. +60 °C

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата	В зависимост от проекта за хидроизолиране на покрива могат да се използват следните продукти: ▪ Sarnafil® T Metal Sheet ▪ Sarnabar ▪ Sarnafil® T Welding Cord ▪ Sarnafil® T Prep / Sarnafil® T Wet Task Set ▪ Sarnacol® T 660 ▪ Solvent T 660 ▪ Sarnafil® T Clean
------------------------	---

Sarnafil® T 66-15 Д може да се монтира върху всички топлоизолационни материали и изравнителни слоеве, подходящи за покриви. Не се изисква поставяне на разделителен слой. Може да е необходим монтаж на противопожарен слой. Sarnafil® T 66-15 D е подходяща за монтаж върху съществуващи, грижливо почистени и подравнени битумни покривни системи, в т.ч. хидроизолиране на стари плоски покриви. При директен контакт с битум могат да възникнат промени в цвета на повърхността на мембраната. Ако трябва да се премахнат съществуващите покривни системи, Sarnafil® T 66-15 D може да се залепи директно върху пороконтролиращия битумен слой за разделяне и защита на ежедневната работа.

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Монтаж

- Инструкции за монтаж: покривни системи Sarnafil® T

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Монтажът трябва да се извършва от обучени и одобрени от Сика изпълнители на покривни мембрани, с опит в подобни приложения.

- Употребата на мембрана Sarnafil® T 66-15 D е ограничена за райони със средномесечна минимална температура до -50 °C. Постоянната максимална температура по време на експлоатация е ограничена до +50 °C.
- Монтажът на някои от спомагателните продукти, в т.ч. контактни лепила и разредители, е ограничено до температура над +5 °C. Моля, спазвайте информацията, посочена в съответния Лист с технически данни.
- Във връзка с условията за безопасност при монтаж на мембраната при околна температура под +5 °C е необходимо да се вземат специални мерки в съответствие с местните разпоредби.
- Не се допуска употребата на Sarnafil® T 66-15 D като покривна хидроизолационна мембрана за покриване на цялата повърхност на плоски покриви.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При работа (заваряване) в затворени помещения да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ОБОРУДВАНЕ

Заваряване с горещ въздух в зоните на застъпка
Електрическо оборудване за заваряване с горещ въздух, като напр. ръчен заваръчен уред и притискателни валяци или автоматични уреди за заваряване с възможност за контрол на температурата на горещия въздух от минимум +600 °C.

Препоръчително оборудване:

Ръчен заваръчен уред: Leister Triac

Автоматично оборудване: Sarnamatic 661/681

Полуавтоматично оборудване:: Leister Triac Drive

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

Повърхността на основата трябва да бъде еднородна, гладка, без остри ръбове, изпъкналости и др. Основата трябва да е съвместима с мембраната, устойчива на разтворители, чиста, суха, без прах и мазнини. Преди нанасяне на лепилото, ламаринените листове трябва да бъдат обезмаслени със Sarna Cleaner.

Процедура при монтаж

Стриктно спазвайте монтажните процедури, определени в налична методология на работа, наръчник за полагане или инструкции за работа и монтаж, които трябва винаги да бъдат съобразени с реалните условия на обекта. Направете справка със следните инструкции за монтаж: Покривни системи Sarnafil® T.

Начин на закрепване

Механично фиксиране по периметъра:

Използвайте Sarnabar, включително заваръчен шнур Sarnafil® T, за закотвяне на мембраната.

Залепени покривни обшивки:

Sarnafil® T 66-15 D се залепва към основи от бетон, мазилка, дървени панели, метални листове и др.

Използвайте контактно лепило Sarnacol® T 660.

Зони на застъпка:

Шевовете се заваряват с горещ въздух с помощта на специализирано оборудване. Ефективната ширина на заварката трябва да бъде минимум 20 mm.

Начин на заваряване

Зоните на застъпка на мембраната за оформяне на детайли и покривната хидроизолационна мембрана трябва да се заварят с електрическо оборудване за горещ въздух. Параметрите на заваряване, в т.ч. температура, скорост, приток на въздух, налягане и машинни настройки, трябва да бъдат определени и проверени на обекта, в зависимост от оборудването и климатичните условия.

Проверка на шевовете

Целостта на шевовете трябва да се провери механично с помощта на отвертка (със затъпени краища). Всички дефекти трябва да се отстранят чрез допълнително заваряване с горещ въздух.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, бороване и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247

1517 София

Телефон: +359 2 942 4590

Факс: +359 2 942 4591

www.sika.bg



Лист с технически данни

Sarnafil® T 66-15 D

Април 2025, Редакция 02.01

020910112000151001

SarnafilT66-15D-bg-BG-(04-2025)-2-1.pdf

