

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Unitherm® Steel W-120

ОГНЕЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ЗА СТОМАНА НА ВОДНА ОСНОВА, ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sika® Unitherm® Steel W-120 екологично, ефикасно, много бързо съхнешко, твърдо, пожарозащитно покритие, на водна основа, за вътрешна употреба върху стоманени конструктивни елементи. Под въздействието на огън, Sika® Unitherm® Steel W-120 образува топлоизолационен слой и подобрява огнеустойчивостта на стоманени елементи.

УПОТРЕБА

Sika® Unitherm® Steel W-120 може да се използва само от професионалисти с необходимия опит.

За вътрешна употреба върху конструктивни стоманени елементи като колони, греди и рамки. Осигурява високоефективна защита за забавяне на времето за достигане на критичната температура на стоманата.

Забележка: При критични условия, напр. често образуване на конденз и/или нагряване на повърхността над +45 °C, трябва да се вземат подходящи мерки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Екологично и ефикасно покритие на водна основа
- Бързо изсъхване
- Летливи органични съединения (VOC) < 1 g/l
- Не съдържа халогени и ароматни разтворители
- Отговаря на класификация тип Z1 (т.е. вътрешните условия, които включват температури до +5 °C и висока влажност) без необходимост от финишно покритие
- Отговаря на най-високите изисквания за качество (ниво 4) на DGNB
- Запазва външния вид на стоманена конструкция
- Използва се за филигранни стоманени конструкции и сложни стоманени елементи
- Лесно нанасяне, не увеличава статичното натоварване
- Възможност за индивидуално цветово оформление със съответното финишно покритие; различни цветови нюанси в RAL, DB и др.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Съответства на Немските AgBB и Френските VOC (A+) изисквания за система от нанесени покрития

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

Независими изпитвания за поведение при пожар. Одобрен по основни Европейски и национални стандарти, включително:

- БДС EN 13381 част 8 (ETA 14/0393)
- Покритие на водна основа за защита на стомана съгласно БДС EN 13501 част 2 и ETAG 018 част 2, Декларация за експлоатационни показатели и CE-маркировка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка	25 kg нето
Външен вид / Цвят	Бял
Срок на годност	18 месеца
Условия на съхранение	В оригинално запечатани опаковки, на сухо и проветриво място. Заштите от замръзване!
Пълтност	~1.4 g/cm ³
Температура на възпламеняване	Не е приложимо
Съдържание на твърдо вещество	~76 % ± 3 % по обем (съгласно BCF метод за оценка)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Системи	Одобрени видове грундove:
	Върху струйно почистена стомана: a) Къс/среден маслено алкиден, напр. Sika® Permacor®-1705 b) 2-комп., епоксиден, напр. Sika® Permacor®-2706 EG c) Епоксиден, с високо съдържание на цинк, напр. SikaCor® Zinc R d) Епоксиден, с високо съдържание на цинк, на водна основа, напр. SikaCor® Zinc W e) Цинк-силикатен, напр. SikaCor® Zinc ZS (+ свързващ слой Sika® Permacor®-2706 EG)
	Върху ръчно почистена стомана: SikaCor Aktivprimer Plus или Sika® Permacor®-2029
	Върху поцинкована стомана: <u>Огнезащитно набъбаща покритие:</u> Sika® Permacor®-2706 EG Sika® Unitherm® Steel W-120
	С финишен слой: За допълнителна защита на огнезащитното набъбаща покритие и по декоративни съображения препоръчваме следните финишни слоеве Sika® Unitherm®: Sika® Unitherm® Top W (на водна основа) Sika® Unitherm® Top S (на база разтворител)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разход	Пример: 1000 µm сух филм ≈ 1300 до 1400 µm мокър филм ≈ 1820 g/m ² ≈ 1.32 l/m ²
	Степента на пожарозащита на Sika® Unitherm® Steel W-120 зависи от националните изисквания. За разходната норма на материала вижте съответната таблица. Забележка: Съотношението дебелина на сухия филм към дебелина на мокър филм варира в зависимост от метода на нанасяне. Необходимо е да се осигури подходяща вентилация.
Относителна влажност на въздуха	Макс. 80 %, температурата при нанасяне трябва да бъде най-малко ≥ 3 К над точката на оросяване. По време на нанасяне и съхнене на цялата система Sika® Unitherm®, вкл. финишните слоеве Sika® Unitherm®, както и по време на транс-

	порт, трябва да се вземат специални мерки за защита от атмосферни влияния.						
Температура на основата	Температура на стоманения елемент: мин. + 5 °C, макс. + 40 °C* * При по-високи температури, моля, консултирайте се с нашия Техническия отдел.						
Време на изчакване / Нанасяне на следващ слой	Sika® Unitherm® Steel W-120 изиска период на изчакване за съхнене от мин. 24 часа преди нанасяне на последващ слой от материала или при нанасяне на финишен слой от Sika® Unitherm® Top W / Sika® Unitherm® Top S. Препоръчва се пълно изсъхване на пожарозащитното покритие преди нанасяне на финишен слой. Изсъхването на Sika® Unitherm® Steel W-120 може да се провери с нокът. Евентуални замърсявания трябва да бъдат отстранени преди последващо нанасяне на материала.						
Време за изсъхване	Изсъхване/Втвърдяване ~ 24 часа за всеки огнезащитен слой, при вътрешна употреба при температура на стоманения елемент ~ + 20 °C и относителна влажност 60 %. Различните температури, относителна влажност и дебелини на огнезащитното покритие оказват влияние върху времето за изсъхване.						
	Степен на изсъхване при + 20 °C, 60 % отн. вл. и дебелина на сух филм 1000 µm: <table border="1"><tr><td>Степен на изсъхване 1</td><td>~20 минути</td><td>(БДС EN ISO 9117-5)</td></tr><tr><td>Степен на изсъхване 6</td><td>~45 минути</td><td></td></tr></table>	Степен на изсъхване 1	~20 минути	(БДС EN ISO 9117-5)	Степен на изсъхване 6	~45 минути	
Степен на изсъхване 1	~20 минути	(БДС EN ISO 9117-5)					
Степен на изсъхване 6	~45 минути						

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Абразивно бластирана стомана:

Абразивно бластиране до Sa 2 ½ съгласно БДС EN ISO 8501-1.

Без замърсявания, масла и смазки.

Стомана с ръчно почистване на ръждата:

Ръчно отстраняване на ръждата (с телени четки или машини с абразивно действие) до St. 3 съгласно БДС EN ISO 8501-1.

Поцинкована стомана:

Без замърсявания, масла, смазки и цинкови соли. При елементи, тряйно потопени във вода или изложени на постоянен конденз, повърхностите трябва да бъдат почистени чрез "sweep" бластиране (леко бластиране с неметални, фини агрегати, за отнемане на много тънък слой от цинка без нарушаване на цялостния цинков филм) съгласно БДС EN ISO 12944-4.

Други повърхности:

Необходима е направа на допълнителни изпитвания.

Моля, потърсете допълнителна информация в информационен лист № 02 „Грундове за огнезащитни покрития на Sika®“.

За замърсени и изветрени повърхности, напр. поцинковани или грундирани зони, препоръчваме почистване със SikaCor® Wash.

За повече информация, моля, свържете се с нашия Технически отдел.

СМЕСВАНЕ

Разбъркайте щателно с механична бъркалка при ниска скорост до получаване на хомогенна смес без бучки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методът на нанасяне оказва основно влияние върху постигането на равномерна дебелина и върху външният вид на покритието. Най-добри резултати се постигат при нанасяне чрез пръскане. При нанасяне с четка или валяк, може да е необходимо нанасянето на допълнителен слой за достигане на необходимата дебелина на покритието, в зависимост от типа на конструкцията, условията на обекта, цвета и др. Преди пристъпване към изпълнение на обекта, нанасянето на материала на пробен участък ще ви даде ясна представа, дали чрез избрания метод за нанасяне ще постигнете желаните резултати.

Безвъздушно пръскане:

- Материалът се нанася без разреждане
- Оборудване за безвъздушно пръскане със съотношение > 45 : 1
- Цедките и филтрите трябва да се отстранят
- Диаметър на маркуча не по-малък от $\frac{3}{8}$ "
- Допълнително може да се използва и гъвкав маркуч с дължина 1.5 - 2 m, диаметър 6 mm
- Размер на дюзата 0.46 - 0.61 mm (0.019" - 0.024")
- Маркучите трябва да се използват само за продукти на водна основа

Четка / валяк:

- Материалът се нанася без разреждане
- Препоръчва се използването на четки с естествен фин косъм и/или късокосмести валяци от агнешка кожа

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете с вода веднага след употреба.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Различни „информационни листове“, като напр. грундove, инструкции за ремонт и др. За повече информация може да се обрънете към Sika.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПСАНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обрънете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ДИРЕКТИВА 2004/42/EC - ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Съгласно Директива 2004/42 на ЕС, максималното допустимо съдържание на летливи органични съединения (VOC) в готов за употреба продукт (Продуктова категория IIA / и тип ВР) е 140 g/l (Лимит 2010).

Максималното съдържание на VOC в готовия за употреба Sika® Unitherm® Steel W-120 е < 140 g/l.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните азкони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
Sika® Unitherm® Steel W-120
Нояември 2019, Редакция 02.01
020604000030000066

SikaUnithermSteelW-120-bg-BG-(11-2019)-2-1.pdf

ГРАДИМ ДОВЕРИЕ

