

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Unitherm® Platinum

НЕСЪДЪРЖАЩО РАЗТВОРИТЕЛИ, ДЕБЕЛОСЛОЙНО, 2-КОМПОНЕНТНО, НАБЪБВАЩО ПОЖАРОЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ, НА БАЗА МОДИФИЦИРАНА ЕПОКСИДНА СМОЛА, ЗА КОНСТРУКТИВНА СТОМАНА, ИЗЛОЖЕНА НА ВЪНШНИ ИЛИ ВЪТРЕШНИ УСЛОВИЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sika® Unitherm® Platinum е несъдържащо разтворители, 2-комп., набъбващо, пожарозащитно покритие, със 100 % съдържание на сухо вещество, на основата на модифицирана епоксидна смола, за конструктивна стомана, изложена на външни и вътрешни условия. Използва се за осигуряване на най-висока степен на защита от корозия (до клас на корозия C5 с много висока дълготрайност съгласно БДС EN ISO 12944) и противопожарна защита (до R90).

Нанася се лесно със стандартно оборудване за безвъздушно пръскане, не изисква армиране, бързо втвърдява до много здраво и устойчиво на повреди покритие, даващо възможност за товарене и транспорт на стоманените елементи на следващия ден. Без съдържание на разтворители съгласно Директивата за защитни покрития на Немската асоциация за индустриални бои (VdL-RL 04).

УПОТРЕБА

Sika® Unitherm® Platinum може да се използва само от професионалисти с необходимия опит.

Sika® Unitherm® Platinum е предназначен предимно за нанасяне върху конструктивна стомана в заводски условия при последваща вътрешна или външна употреба.

Не се изискват допълнителни финални и запечатващи слоеве, освен ако няма изискване за специфични цветове.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Не съдържа разтворители, 100 % на сухо вещество
- Слаб мирис, без опасност от възпламеняване
- Не съдържа халогени

- Лесно нанасяне с еднокомпонентна машина за пръскане
- Може да се нанася в един слой с дебелина на сухия филм до 4 mm, без допълнително армиране
- Директно нанасяне върху струйно почистени стоманени повърхности
- Бързо изсъхване - товарене и транспорт на следващия ден
- Много устойчив - минимални щети при товарене, транспорт и монтаж, ниски разходи за възстановяване
- Много устойчив на механични въздействия и повреди по време на експлоатация
- Подходящ за малки и големи, комплексни стоманени профили
- Много добър естетически вид
- Дълъг експлоатационен живот
- Очакван жизнен цикъл > 25 години
- Отговаря на класификация Тип X (за външни условия), без нужда от грунд и финален слой
- Отлични показатели за защита от корозия съгласно БДС EN ISO 12944, клас на корозия C5 с много висока дълготрайност (като покривна система)
- Съответства на изискванията за качество (степен 3) на DGNB

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

- В съответствие с пределно допустимите стойности за Indoor Air Comfort Gold® на EUROFINS, дори като покритие

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

Независими изпитвания за поведение при пожар. Одобрен по основни Европейски и национални стандарти, включително:

- БДС EN 13381-8 (ETA 11/0014)
- BS 476 части 20-22 (CF 821)
- Покритие на основата на епоксидна смола за

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка	Sika® Unitherm® Platinum	16.8 kg и 3.7 kg нето
	Sika® Thinner E+B	25 l и 5 l
Външен вид / Цвят	Светлосив, ~RAL 7035	
Срок на годност	24 месеца	
Условия на съхранение	В оригинално запечатани опаковки, на сухо и проветриво място.	
Плътност	~1.3 kg/l (± 0.1)	
Температура на възпламеняване	Не е приложимо	
Съдържание на твърдо вещество	~100 % по обем и по маса	

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абразивна устойчивост	~65 mg/1000 R (товар: 1000 g; диск: CS 10)	(БДС EN ISO 5470-1)
Якост на натиск	~45 МПа	(БДС EN ISO 604)
Якост на опън	~10 МПа	(БДС EN ISO 527-2)
Якост на сцепление при опън	Струйно почист. стомана	~10 N/mm ² (БДС EN ISO 4624)
	Грундирана стомана	В зависимост от грунда
Химична устойчивост	H ₂ SO ₄ (10%)	168 часа (БДС EN ISO 2812-1)
	NaOH (10%)	168 часа
	Минерален / уайт спирт	168 часа
Химическа устойчивост като система		

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Системи	Одобрени видове грундове:	a) Без грунд
	Върху струйно почистена стомана:	b) 2-комп, епоксиден, напр. Sika® Permacor®-2706 EG c) Епоксиден, с високо съдържание на цинк, напр. SikaCor® Zinc R d) Епоксиден, с високо съдържание на цинк, на водна основа, напр. SikaCor® Zinc W e) Цинк-силикатен, напр. SikaCor® Zinc ZS (+ свързващ слой Sika® Permacor®-2706 EG) f) Къс/среден маслено алкиден, напр. Sika® Permacor®-1705
	Върху ръчно почистена стомана:	Sika® Permacor®-2029
	Върху поцинкована стомана:	Sika® Permacor®-2706 EG
	<u>Огнезащитно набъбващо покритие:</u>	Sika® Unitherm® Platinum
	<u>Без финашен слой:</u>	a) Вътрешна употреба b) Външна употреба, където поведението на епоксидите и визуалните промени на оригиналния цвят не представляват проблем.

С финишен слой:

При изискване за декоративно покритие с висока цвятова устойчивост препоръчваме следните продукти (2-комп. акрил-полиуретан):

SikaCor® EG-4
SikaCor® EG-5
SikaCor® PUR Color NEW
Sika® Permacor®-2330
Sika® Permacor®-2230 VHS

Система клас C5 (съгласно БДС EN ISO 12944-5)

Грунд: напр. Sika® Permacor®-2706 EG

Огнезащитно набъбващо покритие: Sika® Unitherm® Platinum

Финишен слой:

напр. Sika® Permacor®-2330

Без отделяне на вещества (при контакт с храни)

Грунд: напр. Sika® Permacor®-2706 EG

Огнезащитно набъбващо покритие: Sika® Unitherm® Platinum

Финишен слой:

Sika® Permacor®-2707

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Съотношение на смесване

По маса	Компоненти А : В
По обем	100 : 12
	100 : 18.4

Разход

Теоретичен разход на материал / покривност, без загуби, при средна дебелина на сухия филм:

Дебелина на сух филм 1.000 µm

Дебелина на мокър филм 1.000 µm

Разходна норма ~1.3 kg/m²

Покривност ~0.77 m²/kg

Относителна влажност на въздуха

Макс. 80 %, околната температура трябва да бъде най-малко ≥ 3 К над точката на оросяване.

Температура на основата

Повърхност и околна температура: мин. + 10 °С, макс. + 40 °С*
Оптимални резултати се постигат при температури над + 16 °С

* При по-високи температури, моля, консултирайте се с нашия Технически отдел.

Време за обработка

При + 20 °С ~30 минимум

При + 35 °С ~15 минимум

Време за втвърдяване

Изсъхване / втвърдяване (при + 20 °С)

Сух при докосване ~8 часа

Твърдо сух
(готов за товарене и транспорт) ~24 часа

Време на изчакване / Нанасяне на следващ слой

Време на изчакване / интервали за нанасяне на следващ слой (при + 20 °С)

Между грунд и Sika® Unitherm® Platinum:

След пълното изсъхване на грунда.

Между отделни слоеве Sika® Unitherm® Platinum:

Мин. 8 часа при + 20 °С

Макс. Вътрешно: 7 дни при + 20 °С

Външно: 2 дни при + 20 °С

Между Sika® Unitherm® Platinum и SikaCor® EG-4, SikaCor® EG-5, SikaCor® PUR Color NEW, Sika® Permacor®-2330, Sika® Permacor®-2230 VHS или Sika® Permacor®-2707:

Мин.	24 часа при + 20 °C
Макс.	Вътрешно: 7 дни при + 20 °C Външно: 2 дни при + 20 °C

Забележка: Предишно нанесеният слой трябва да бъде сух, без влага и замърсявания, които биха могли да попречат или намалят сцеплението (почистете, ако е необходимо). Ако времето за изчакване е по-дълго от посоченото, тогава покритията трябва да се активират с подходящи механични и/или химически методи.

Временното съхранение или транспортиране на стоманени изделия с нанесено покритие трябва да се извършват по подходящ начин. „Добра практика“ е, ремъците или веригите да не бъдат в пряк контакт с боядисаната повърхност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Абразивно бластирана стомана:

Абразивно бластиране до Sa 2 ½ съгласно БДС EN ISO 8501-1.

Без замърсявания, масла и смазки.

Стомана с ръчно почистване на ръждата:

Ръчно отстраняване на ръждата (с телени четки или машини с абразивно действие) до St. 3 съгласно БДС EN ISO 8501-1.

Поцинкована стомана:

Без замърсявания, масла, смазки и цинкови соли. При елементи, трайно потопени във вода или изложени на постоянен конденз, повърхностите трябва да бъдат почистени чрез "sweep" бластиране (леко бластиране с неметални, фини агрегати, за отнемане на много тънък слой от цинка без нарушаване на цялостния цинков филм) съгласно БДС EN ISO 12944-4.

Други повърхности:

Необходима е направа на допълнителни изпитвания.

Моля, потърсете допълнителна информация в информационен лист № 02 „Грундове за огнезащитни покрития на Sika®“.

За замърсени и изветрени повърхности, напр. поцинковани или грундиращи зони, препоръчваме почистване със SikaCor® Wash.

СМЕСВАНЕ

Разбъркайте щателно компонент А с електрическа бъркалка (отначало бавно, след това увеличете до скоростта до ~300 об./мин.). Внимателно добавете компонент В и старателно смесете двата компонента (вкл. страните и дъното на контейнера). Смесвайте поне 3 минути, до постигне на хомогенна смес. Пресипете смесения материал в чист съд и разбъркайте отново, както е описано по-горе. По време на смесването и работата с материалите винаги носете защитни очила, подходящи ръкавици и облекло.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нанасянето чрез безвъздушно пръсканеспрей дава най-добри резултати и се препоръчва за постигане на равномерна дебелина и хубав външен вид. В случай на нанасяне с валик или четка, може да се наложи нанасяне на допълнителни слоеве за постигане на необходимата дебелина на покритието, в зависимост от типа на конструкцията, условията на работната площадка, избория цвят и др. Преди пристъпване към изпълнение на обекта, нанасянето на материала на пробен участък ще ви даде ясна представа, дали чрез избория метод за нанасяне ще постигнете желаните резултати.

Не разреждайте Sika® Unitherm® Platinum!

Четка / валик:

- Малки площи

Безвъздушно пръскане:

Оборудване за безвъздушно пръскане, напр. еднокомпонентно оборудване с подгриване или оборудване за пръскане на многокомпонентни материали.

- Съотношение: $\geq 66 : 1$
- Производителност: ≥ 24 l/минута
- Работно налягане: мин. 200 бара в пистолета за пръскане
- Размер на дюзата: 0.48 - 0.64 mm (0.019" - 0.025")
- Ъгъл на пръскане: 20 - 40°
- Температура на материала: $\sim + 35$ °C на изхода на дюзата

Полезни съвети:

- Отстранете филтърната мрежа
- Използвайте директно подаване на материала (без смукателен маркуч)
- При по-ниски температури изолирайте маркуча за пръскане
- Дължина на маркуча за пръскане макс. 25 m
- Коригирайте ъгъла на пръскане и размера на дюзата според размерите на стоманената конструкция, за да оптимизирате преразхода и покриваемостта

Поправки:

За да поправите пропуски или повреди, изшлайфайте съседни зони до получаване на матова по-

върхност и почистете всички следи от прах. Ако е необходимо, поставете предпазни ленти, след което веднага нанесете Sika® Unitherm® Platinum.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете внимателно инструментите и използваното оборудване със Sika® Thinner E + B веднага след завършване или прекъсване на процеса на насяне на Sika® Unitherm® Platinum.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Различни „информационни листове“, като напр. грундове, инструкции за ремонт и др. За повече информация може да се обърнете към Sika.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ДИРЕКТИВА 2004/42/ЕС - ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Съгласно Директива 2004/42 на ЕС, максималното допустимо съдържание на летливи органични съединения (VOC) в готов за употреба продукт (Продуктова категория IIA / ъ тип PP) е 500 g/l (Лимит 2010).

Максималното съдържание на VOC в готовия за употреба Sika® Unitherm® Platinum е < 500 g/l.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
Sika® Unitherm® Platinum
Февруари 2020, Редакция 02.01
020604000030000060

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

SikaUnithermPlatinum-bg-BG-(02-2020)-2-1.pdf

