

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaProof® A+ 08

Листова FPO мембрана за предварителен и последващ монтаж на цялостно залепени подземни хидроизолационни системи



ОПИСАНИЕ

SikaProof® A+ 08 е рулонна мембрана на базата на полиолефин (FPO) за подземна хидроизолация на стоманобетонни конструкции. Подходяща е за предварителен и последващ монтаж. Върху мембраната е нанесен специален хибриден свързващ слой, осъществяващ цялостна, постоянна двойна връзка с бетонната конструкция. Зоните на снаждане са уплътнени с помощта на студено нанесени ленти. Общата дебелина е 1.35 mm, а дебелината на хидроизолационния слой е 0.8 mm.

УПОТРЕБА

SikaProof® A+ 08 се използва при:

- Влагоизолация, хидроизолация и защита на бетон при фундаменти и други подземни бетонни структури.
- Сглобяеми стоманобетонни конструкции
- Изливани на обекта стоманобетонни конструкции
- Съществуващи стоманобетонни конструкции

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Цялостна и постоянна механична и химична връзка с бетонната структура
- Може да се използва като система за предварителен и последващ монтаж
- Без странично проникване на вода между бетона и мембраната
- Бърз и лесен монтаж
- Висока гъвкавост и способности за преместване на пукнатини
- Висока водоустойчивост, изпитана по различни стандарти

- Добра устойчивост към агресивните условия в почвата и естествените подпочвени води
- Временно устойчив на атмосферни влияния и UV въздействия
- Може да се комбинира с други одобрени хидроизолационни системи и системи на уплътняване на фуги на Sika®

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

- Специфична Декларация за продукт по отношение на околната среда (EPD) в съответствие с EN 15804, проверена от независим орган BRE Global
- В съответствие с LEED v4 MR Разкриване и оптимизиране на строителни продукти – Декларация за продукт по отношение на околната среда (EPD)
- В съответствие с LEED v4 MR Разкриване и оптимизиране на строителни продукти – Състав на материала

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

- CE маркировка и Декларация за експлоатационни показатели съгласно EN 13967 — Огъваеми хидроизолационни мушамы — Пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушамы, включително пластмасови и каучукови мушамы за подземни части на сгради — Определения и характеристики
- Функционално изпитване за водонепропускливост PG FBB Част 1, WISSBAU, Доклад от изпитване № 2019-231-5-1
- Функционално изпитване за водонепропускливост PG FBB Част 1, WISSBAU, Доклад от изпитване № 2019-231-4-1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Мембранен слой	Гъвкав полиолефин (FPO)
	Хибриден слой	Цимент модифициран полимер
Опаковка	Ширина на ролката	1.00 m или 2.00 m
	Дължина на ролката	25 m
	Вижте актуалната Ценова листа за наличните опаковки.	
Цвят	Цвят на горния слой	Светложълт
	Цвят на долния слой	Сив
Срок на съхранение	24 месеца от датата на производство	
Условия на съхранение	Ролките трябва да се съхраняват в неотворена и ненарушена, оригинална опаковка, на сухо, при температура между +5 °C и +30 °C. Съхранява в хоризонтално положение. Не поставяйте палетите един върху друг при транспортиране или съхранение. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.	
Ефективна дебелина	Обща дебелина (=deff)	(1.35 +0.14 / -0.07) mm (EN 1849-2)
	Дебелина на хидроизолационния слой	(0.80 +0.08 / -0.04) mm
Маса на единица площ	(1.20 +0.12 / -0.06) kg/m ² (EN 1849-2)	

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Съпротивление на удар	Метод А, твърда основа	≥ 300 mm	(EN 12691)
	Метод В, мека основа	≥ 300 mm	
Якост на опън	Надлъжно	≥ 500 N/50 mm	(EN 12311-2)
	Напречно	≥ 500 N/50 mm	
Съпротивление на срязване на снажданията	≥ 100 N/50 mm		(EN 12317-2)
Реакция на огън	Клас Е		(EN 13501-1)
Якост на опън след ускорено стареене в алкална среда	Изпитване 28 дни при +23 °C	Издържа	(EN 1847)
	Изпитване 24 часа при 60 kPa	Издържа	(EN 1928)
Водонепропускливост	Метод В, 24 часа при 60 kPa	Издържа	(EN 1928)
Дълготрайна водонепропускливост след стареене	След 12 седмици при +70 °C, изпитване 24 часа при 60 kPa	Издържа	(EN 1928; EN 1296)
Дълготрайна водонепропускливост след контакт с химикали	Калциева основа, след 28 дни при +23 °C, изпитване 24 часа при 60 kPa	Издържа	(EN 1928; EN 1847)
Работна температура	Максимум	+35 °C	
	Минимум	-10 °C	
Сцепление при разлепване	≥ 80 N / 50 mm към бетон след 28 дни		(DIN EN 1372)

Ограничено свиване / разширение	До 7 бара	Издържа	(ASTM D5385 / D5385M)
Удължение при максимална опънна сила	Надлъжно	≥ 1000 %	(EN 12311-2)
	Напречно	≥ 1000 %	

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха	Максимум	+45 °C
	Минимум	+5 °C
Температура на основата	Максимум	+60 °C
	Минимум	+5 °C

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата

Следните продукти са част от система при предварителен монтаж:

- SikaProof® A+ 08 листова мембрана
- SikaProof® лента A+ N за обработка на снаждания и детайли от вътрешната страна
- SikaProof® Sandwich Tape

Следните продукти са част от системата при последващ монтаж:

- SikaProof® A+ 08 листова мембрана
- SikaProof® Primer-02
- SikaProof® Adhesive-02
- SikaProof® ExTape-100

Предлагат се допълнителни продукти за оформяне на детайли и снадки.

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

- Методология на работа: SikaProof® A+
- Наръчник за монтаж: SikaProof® A+
- Наръчник за монтаж: SikaProof® A+ за последващ монтаж

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейс-

ката агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАЖНО

Стриктно спазвайте процедурите за нанасяне

Стриктно спазвайте процедурите за нанасяне, определени в методологиите на работа и инструкциите за нанасяне, които трябва винаги да бъдат съобразени с действителните условия на обекта.

ВАЖНО

Излагане на UV или атмосферни влияния

Продуктът не е устойчив на постоянно излагане на UV или атмосферни влияния.

1. Защитете възможно най-скоро, но не по-късно от 90 дни след монтажа.

За информация относно начина на работа, вижте следната Методология на работа на Sika®:

- Методология на работа - SikaProof® A+

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

SikaProof® A+ 08

Април 2025, Редакция 04.01
020720301100000017

SikaProofA+08-bg-BG-(04-2025)-4-1.pdf

