



ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Icolflex® P-01

1-компонентен грунд на основата на битумна емулсия

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sika® Icolflex® P-01 е 1-компонентна, готова за употреба, полимер-модифицирана битумна емулсия.

УПОТРЕБА

Грунд за дебелослойни битумни покрития и битумни мембрани за подобряване на сцеплението и заздравяване на основата при:

- Бетон
- Разтвори
- Зидария

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Незапалим
- Кратко време на съхнене
- Готов за употреба
- Добра проникваща способност в порьозни основи
- Нанасяне с четка, валик или безвъздушно пръскане
- Може да се нанася върху леко влажни повърхности

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	Полимер-модифицирана битумна емулсия
Опаковка	10 l метална кофа
Цвят	Кафяво-черна течност
Срок на годност	12 месеца от датата на производство
Условия на съхранение	Съхранявайте в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.
Плътност	~1.0 kg/l

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разход	~200 g/m ² Тези стойности са теоритични и не включват информация за допълнителния разход на материал, дължащ се на повърхностна порьозност, профил на повърхността, разлики в нивата и загуби.
Околна температура на въздуха	Мин. +5 °C / макс. +35 °C
Температура на основата	Мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажност на основата	Суха или леко влажна

Време за изсъхване

~1 час (+20 °C)

Посоченото време е приблизително и се влияе от променящите се условия на околната среда, особено температура и относителна влажност.

Време на изчакване / Нанасяне на следващ слой

За оптимално сцепление нанасяйте последващи продукти възможно най-скоро.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде хомогенна, суха или леко влажна, без прах и частици със слаба адхезия, повърхностни замърсявания, съществуващи покрития, масла, смазки и замърсявания, които биха намалили адхезията на покритието с основата. Повърхностни дефекти (> 5 mm), като дупки, празнини, шупли и др. трябва да бъдат запълнени / ремонтирани с подходящи възстановителни разтвори на Sika®.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхностите трябва да бъдат почистени и подготвени с помощта на подходящи техники, за да се осигури чиста, леко текстурирана повърхност. Дефектите трябва да бъдат възстановени с подходящ ремонтен разтвор на Sika®.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Спазвайте стриктно процедури за нанасяне, посочени в методологията на работа, ръководствата и работните инструкции, които винаги трябва бъдат съобразени с реалните условия на обекта.

Ръчно нанасяне

Нанесете Sika® Igolflex® P-01 върху подготвената основа като използвате четка или валеж при необходимата разходна норма.

Нанасяне чрез пръскане

Нанесете Sika® Igolflex® P-01 върху подготвената основа като използвате оборудване за безвъздушно пръскане.

Уверете се, че основата е покрита от непрекъснато покритие без наличие на пори.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете всички инструменти и оборудване със Sika® Colma Cleaner веднага след употреба. Втвърденият материал може да бъде отстранен само механично.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не нанасяйте грунда по време на дъжд или при мокри условия.

ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

Sika® Igitflex® P-01
Март 2020, Редакция 01.01
020706401000000037

SikaIgitflexP-01-bg-BG-(03-2020)-1-1.pdf

