

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaTack® Panel Primer

Оцветен грунд на основата на разтворител за системата SikaTack® Panel

ТИПИЧНИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА (ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВИЖ ЛИСТ С ДАННИ НА БЕЗОПАСНОСТ)

Химична основа	Епоксиден състав на основата на разтворител	
Цвят (CQR001-1)	Черен	
Съдържание на сухо вещество	32 %	
Температура на полагане	+5 °C - +40 °C	
Метод на нанасяне	Нанасяне с четка, тампон или меламинава гъба.	
Покривност	зависи от порьозността на основата	50 ml/m ²
Време за изпарение на разтворителя	≥ 15 °C	10 минути
	< 15 °C	30 минути
	максимум	8 часа
Срок на годност	9 месеца ^A	

CQR = Корпоративна процедура за качествен контрол

^{A)} съхранявайте в затворена опаковката, в изправено положение, на сухо при температура ≤ +25 °C

ОПИСАНИЕ

SikaTack® Panel Primer е черен грунд на основата на разтворител, който реагира с влагата и образува тънък слой. Този слой действа като връзка между основите и лепилата.

SikaTack® Panel Primer е специално разработен за обработка на лепилните повърхности преди нанасяне на лепила SikaTack® Panel.

Грундът SikaTack® Panel Primer е част от системата за икономичен, скрит монтаж на вентилируеми фасади. Със системата SikaTack® Panel, фасадните панели са невидимо залепени към съответната вторична конструкция.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SikaTack® Panel Primer се използва за подобряване на сцеплението върху порести и метални основи като алуминий, дърво, керамика, фиброцимент и естествен камък.

Този продукт е подходящ само за опитни професионални потребители. За да се гарантира адхезията и съвместимостта на материала трябва да се извършат изпитвания върху действителни основи при съответните обектови условия.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без смазки, масла, прах и замърсявания. Сцеплението с основите може да бъде подобро чрез добавяне и/или комбиниране на различни методи за предварителна обработка, като награвяване, почистване и активиране, преди нанасяне на грунда.

Нанасяне

Разклатете много старателно бутилката със SikaTack® Panel Primer, докато смесителните топчета започнат да се движат свободно. Продължете да разклащате в продължение на още една минута, след което нанесете тънък, но плътен слой с четка, тампон или меламинава гъба.

Оптималната температура на нанасяне и на повърхността е между +15 °C и +25 °C.

SikaTack® Panel Primer се нанася само веднъж, като при еднократното нанасяне трябва да се внимава да се получи достатъчно плътно покритие. Разходът и начинът на нанасяне зависи от спецификата на различните основи. Затваряйте плътно опаковката веднага след всяка употреба.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

SikaTack® Panel Primer е реагираща на влага система. За да се поддържа качеството на продукта е важно веднага след употреба да запечатвате опаковката с вътрешната пластмасова тапа. След приключване на обработката на повърхността трябва да се завие и капачката.

Изхвърлете продукта приблизително един месец след отваряне, ако се използва често или два месеца след отваряне, в случай на рядка употреба.

Веднага изхвърлете грунда ако забележите желиране, разслояване или значително увеличаване на вискозитета.

Никога не разреждайте и не смесвайте SikaTack® Panel Primer с други състави.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията, посочена в този документ са само общи указания. Съвет за конкретни приложения може да бъде получен при поискване от Техническия отдел на Sika Industry.

При поискване са достъпни копия на следните документи:

- Лист с данни за безопасност (MSDS)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКИТЕ

Метална бутилка	1000 ml
-----------------	---------

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този документ, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

КЛАУЗА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка.

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaTack® Panel Primer
Редакция 02.01 (03 - 2023), bg_BG
014761020019001000

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg

