

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaCeram® Epoxy Remover

Състав за почистване на остатъци от епоксидни фугиращи смеси

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

SikaCeram® Epoxy Remover е продукт на водна основа, който се използва за отстраняване на остатъци от епоксидни фугиращи смеси.

УПОТРЕБА

- Отстраняване на остатъци от епоксидни фугиращи смеси, като SikaCeram® Epoxy Remover от керамични и порцеланови плочки при слаби и силни замърсявания.
- След разреждане, почиства и обезмаслява силно замърсени подове от порцелан и керамика.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Специфициран за епоксидните фугиращи смеси на Sika
- Ефективен до няколко дни след нанасянето на фугиращата смес
- Лесен за употреба

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	Продукт на водна основа. Съдържа: EDTA и соли ≤ 5 %, сапун между 5 % и 15 %. Други компоненти: аромат.
Опаковка	Пластмасова бутилка от 2 kg или 5 kg
Цвят	Бледожълта течност
Срок на годност	24 месеца от датата на производство
Условия на съхранение	Съхранявайте при температури между +5 °C и +30 °C
Плътност	~ 1.01 kg/l
Стойност на pH	~ 11.3

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

SikaCeram® Epoxy Remover може да се използва неразреден или разреден с вода, в зависимост от изискванията.

Отстраняване на плътни замърсявания от епоксидни фугиращи смеси

Изсипете неразредения продукт; оставете продукта да действа за 15-20 минути, след което изтъркайте с абразивна гъба и изплакнете с вода; при необходимост, използвайте метална мистрия/маламашка, за да премахнете натрупаната върху плочката фугираща смес, след което изтъркайте с абразивна гъба.

Отстраняване на петна от епоксидни фугиращи смеси или употреба като почистващ състав
Разредете продукта с вода в отношение 1:5, нанесете го и оставете продукта да подейства за няколко минути; изтъркайте с абразивна гъба, твърда четка или едnodискова почистваща машина; почистете с прахосмукачка или избършете мърсотията и изплакнете с голямо количество вода.

Отстраняване на петна от порцеланови изделия
Изсипете неразредния продукт върху петното и по повърхността на цялата плочка; оставете продукта да подейства за 15-20 минути, след което изтъркайте с абразивна гъба и изплакнете с вода.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Използването на SikaCeram® Ероху Remove за отстраняване на остатъци от епоксидни фугиращи смеси трябва да се извърши поне 48 часа след фугирането или поне 24 часа след фугирането, ако температурата на околната среда е $\geq +20$ °C.
- Не използвайте върху полиран мрамор или камък.
- Не използвайте върху дърво.
- Не използвайте върху санитария от метакрилат.
- Направете предварителни изпитвания, за да се уверите, че SikaCeram® Ероху Remove не поврежда повърхността на плочките.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
SikaCeram® Ероху Remove
Февруари 2020, Редакция 02.01
0217906000000014

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физически, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

SikaCeramEpoxyRemove-bg-BG-(02-2020)-2-1.pdf

