

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaShield® P35 PE RO 4 mm

Пластомерна битумна мембрана с повърхностно PE фолио, гъвкава при -5 °C



ОПИСАНИЕ

SikaShield® P35 PE RO 4 mm е APP модифицирана, битумна хидроизолационна мембрана с дебелина 4 mm. Мембраната е армирана с нетъкана полиестерена тъкан и е с огъваемост при ниски температури до -5 °C. Горната повърхност на мембраната е покрита с полиетиленово фолио. Долната повърхност на мембраната е покрита с лесно стапящо се фолио за газопламъчен монтаж.

УПОТРЕБА

Продуктът се използва като хидроизолационна мембрана при:

- Балкони и тераси
- Плоски покриви и наклонени покриви с наклони до 15 %

Продукта се използва като:

- Основен и междинен слой при многослойни покривни системи

Моля обърнете внимание:

- Продуктът не е подходящ като финален слой за покриви, които са постоянно изложени на UV въздействия

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Много добри механични показатели
- Дълготрайност
- Лесен монтаж с газопламъчна горелка
- Цялостно залепване

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

CE маркировка и Декларация за експлоатационни показатели съгласно EN 13707:2004+A2:2009 Огъваеми хидроизолационни мушамы — Армирани битумни мушамы за покривни хидроизолации — Определения и характеристики

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Състав Армирац материал	APP модифициран битум Нетъкана полиестерна тъкан
Опаковка	Единични ролки	
Външен вид / Цвят	Горна повърхност	Полиетиленово фолио
	Долна повърхност	Полиетиленово фолио
Срок на съхранение	12 месеца от датата на производство	
Условия на съхранение	Съхранявайте в неотворена и ненарушена, оригинална опаковка, на сухо, при температури между + 5 °C и + 35 °C. Ролките трябва да се съхраняват във вертикално положение. При транспортиране или съхранение не поставяйте палетите с ролките един върху друг или под палети с други материали. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.	
Видими дефекти	Без видими дефекти	(EN 1850-1)

Дължина	10.0 m	(EN 1848-1)
Широчина	1.0 m	(EN 1848-1)
Дебелина	(4.0 ± 0.3) mm	(EN 1849-1)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Якост на опън	Максимална опънна сила		(EN 12311-1)
	Надлъжно	(650 ± 130) N / 50 mm	
	Напречно	(500 ± 100) N / 50 mm	
Удължение	Удължение при максимална опънна сила		(EN 12311-1)
	Надлъжно	(40 ± 0.8) %	
	Напречно	(40 ± 0.8) %	
Съпротивление на срязване на снажданията	Надлъжно	(650 ± 130) N/50 mm	(EN 12317-1)
	Напречно	(500 ± 100) N/50 mm	
Реакция на огън	Клас E		(EN 13501-1)
Водонепропускливост	60 kPa		(EN 1928 - метод B)
Огъваемост при ниска температура	≤ -5 °C		(EN 1109)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха	По време на монтаж препоръчваме минимална температура от +5 °C.
Относителна влажност на въздуха	По време на монтаж препоръчваме относителна влажност макс. 80 %.
Температура на основата	По време на монтаж препоръчваме минимална температура от +5 °C.

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Вземете предвид следните препоръки при проектиране на системата:

- Носещата конструкция трябва да бъде с достатъчна якост, за да може да поеме всички нови и съществуващи слоеве на хидроизолационната система.
- Когато се използва като покривна мембрана, цялостната покривна система трябва да бъде проектирана и осигурена срещу натоварване от вятър.

СЪСТОЯНИЕ НА ОСНОВАТА

Повърхността на основата трябва да бъде еднородна, твърда, гладка, без остри издатини и неравности, чиста, суха, без масла, смазки, битум, прах и ронещи се частици.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

ГРУНДИРАНЕ

Избор на грунд

Забележка: За информация, относно избора на подходящ грунд се свържете с Техническия отдел на Sika.

1. Върху подготвената суха повърхност нанесете подходящ грунд на Sika® със съответната разход-на норма.
Забележка: Направете справка с Листа с техниче-ски данни на съответния грунд.
2. Изчайте грунда да изсъхне преди да монтирате мембраната.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАЖНО

Развиване при ниски температури

При ниски температури, мембраната редуцира сво-ята гъвкавост.

1. Бъдете внимателни при развиването, за да избег-нете повреди по мембраната.

ВАЖНО

Повреди от обувки

Обувки с шипове или остри издатини може да про-бият мембраната.

1. При стъпване върху мембраната използвайте обувки с гладък профил.

ВАЖНО

Повреди от прегряване

Полиестерът започва да се топи при +260 °C. При повреди от прегряване, мембраната става неизпол-зваема.

1. За да избегнете прегряване на мембраната по време на монтажа движете пламъка на горелката.

ВАЖНО

Намалено сцепление, поради недостатъчно нагря-ване

Уверете се, че сте нагрили достатъчно мембраната. При недостатъчно нагряване, ще се получи намале-но сцепление с основата, между слоевете или при застъпванията.

1. Ако мембраната не залепне към дадени елемен-ти, повдигнете я и нагрейте отново незалепените участъци.

ВАЖНО

Монтаж при температури под +5 °C

При монтаж на мембраните при температури под +5 °C, използвайте оборудване за затопляне, за да осигурите температурата на основата да отговаря на посочения температурен диапазон.

ВАЖНО

Монтаж върху наклонени повърхности

При наклони над 15 %, многослойните покриви трябва да се проектират внимателно и ако е необ-ходимо да се използва механично закрепване.

Сезонен символ

Забележка: Ако върху етикета на ролката има сезо-нен символ е желателно мембраната да се използ-ва в указания сезон.

Лепливост при високи температури

Забележка: При монтаж на мембраната при високи температури повърхностния слой може да стане "лепкав", като по този начин се ограничават мон-тажните операции.

РАЗПОЛАГАНЕ

ВАЖНО

Избягвайте съвпадащи застъпвания

За да избегнете съвпадащи застъпвания, разполо-жете мембраните успоредно една спрямо друга. При монтаж върху друга битумна мембрана, осигу-рете разминаване на зоните на застъпване с дол-ния слой.

1. Развийте мембраната.
2. Разположете мембраната.
3. Навийте обратно мембраната преди монтаж.

ЗАСТЪПВАНИЯ НА МЕМБРАНАТА

1. Осигурете странично застъпване на мембраната от минимум 100 mm, а в краищата - от минимум 150 mm или както е указано от производителя.
2. При застъпването в края на мембраната, изреже-те ъглово парче с размер 100 mm от всяка страна под ъгъл от 45°.

ГАЗОПЛАМЪЧНО НАГРЯВАНЕ

1. Използвайте газова горелка, за да загреете осно-вата и фолиото от долната страна на мембраната.
2. Когато фолиото започне да се топи, мембраната е готова за залепване.
3. Развийте мембраната напред и я притиснете сил-но към основата, за да се получи добро залепва-не.
4. По време на монтаж се уверете, че по цялата дъл-жина на страничните и крайните зони на застъп-ване се наблюдава шев от разтопен битум.

Подходящи основи за газопламъчно нагриване

- Бетон
- Перлитна замазка
- Битумни мембрани с гладка повърхност
- Покрития (проверете съвместимостта)
- Тухлена зидария
- Циментови замазки

ОФОРМЯНЕ НА ДЕТАЙЛИ

1. Използвайте остър нож за изрязване на всички детайли, като вътрешни и външни ъгли, бордове, вентилационни тръби, отводнителни, метални кон-струкции и др.

За повече информация относно оформянето на де-тайлите, вижте актуалната Методология на работа.

ПОДДРЪЖКА

Проверете функционалността на допълнителните елементи, обшивките, отводнителните отвори, преливниците и т.н.

Отстранете листа, мъх и друга растителност, която може да причини задържане на вода върху покрива и да доведе до претоварване на отводнителната система.

За да се поддържа хидроизолационната функция на мембраната по време на нейния експлоатационен живот е препоръчително периодично да се извършват проверки на детайлите и всички открити части от мембраната.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
SikaShield® P35 PE RO 4 mm
Март 2026, Редакция 02.01
020920011990245494

SikaShieldP35PERO4mm-bg-BG-(03-2026)-2-1.pdf

