

ГРАДИМ ДОВЕРИЕ



ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sarnafil® TG 66-18

ПОЛИМЕРНА МЕМБРАНА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ С БАЛАСТ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sarnafil® TG 66-18 (дебелина 1.8 mm) е многослойна, синтетична, листова, хидроизолационна мембрана, на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), армирана с нетъкан стъклена тъкан, в съответствие с БДС EN 13956.

Sarnafil® TG 66-18 е UV-устойчива покривна мембрана, която се заварява с горещ въздух, предназначена за употреба при всякакви атмосферни условия в световен мащаб.

УПОТРЕБА

Покривна хидроизолационна мембрана за покриви с баласт (в т.ч. чакъл, бетонни плочи, зелени покриви) и/или отворени плоски покриви:

- Покриви със свободен монтаж и покриви с баласт
- Зелени покриви
- Използвани покриви
- Обърнати покриви

Покривна хидроизолационна мембрана за връзка с отворени покривни зони и прониквания:

- Покривна хидроизолация за връзки и прониквания, в т.ч. връзки при стени и парапети, светли покривни отвори и т.н., които остават постоянно отворени при монтажа на покривната система с баласт с мембрana Sarnafil® TG 66-18.
- Покривна хидроизолация за връзки и прониквания при монтаж на всички видове отворени покривни системи със Sarnafil® TS 77 и TG 76 Felt.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Доказани качества в продължение на десетилетия
- Устойчива на микроорганизми
- Устойчива на прорастване на корени
- Много добро постоянство на размерите, поради нетъканата стъклена тъкан
- Съвместима с битум
- Устойчива на постоянно излагане на UV лъчи
- Устойчива на натоварване от удар и градушка
- Устойчива на общите въздействия на околната среда
- Устойчива на механични въздействия
- Заваряване с горещ въздух, без използване на отворен огън
- Рециклируема

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

Sarnafil® TG 66-18 е проектирана и произведена в съответствие с международните стандарти.

- Полимерна листова мембрана за хидроизолация на покриви в съответствие с БДС EN 13956, сертифицирана от нотифициран орган 1213-CPD-3914 и поставена CE-маркировка.
- Реакция на огън в съответствие с БДС EN 13501-1.
- Официално одобрение на качеството и сертификат за съответствие.
- Контрол и оценка от сертифицирани лаборатории.
- Система за контрол на качеството в съответствие с EN ISO 9001 / 14001.
- Устойчивост срещу прорастване на корени в съответствие с FLL изпитна процедура.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка

Ролките Sarnafil® TG 66-18 са завити поотделно в синьо PE-фолио.

Лист с технически данни

Sarnafil® TG 66-18

Март 2017, Редакция 01.01

020910032000181001

<u>Опаковка:</u>	виж ценовата листа		
<u>Дължина на ролката:</u>	20.00 m		
<u>Ширина на ролката:</u>	2.00 m		
<u>Тегло на ролката:</u>	60.00 kg		
Външен вид / Цвят	<u>Повърхност:</u>	мат	
	<u>Цветове:</u>		
	<u>Горна повърхност:</u>	бежов	
		сив (около RAL 7040)	
	<u>Долна повърхност:</u>	черен	
Срок на годност	Неограничен срок на годност при правилно съхранение.		
Условия на съхранение	Ролките трябва да се съхраняват в хоризонтално положение, на палета, защитени от директна слънчева светлина, дъжд и сняг. Не поставяйте палетите един върху друг при транспортиране или съхранение.		
Декларация на продукта	БДС EN 13956		
Видими дефекти	Отговаря	(БДС EN 1850-2)	
Дължина	15 m (-0 % / +5 %)	(БДС EN 1848-2)	
Ширина	2 m (- 0.5 % / + 1 %)	(БДС EN 1848-2)	
Ефективна дебелина	1.8 mm (-5 % / +10 %)	(БДС EN 1849-2)	
Праволинейност	≤ 30 mm	(БДС EN 1848-2)	
Равнинност	≤ 10 mm	(БДС EN 1848-2)	
Маса на единица площ	1.8 kg/m ² (- 5 % / + 10 %)	(БДС EN 1849-2)	
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ			
Съпротивление на удар	<u>твърда основа</u> <u>мека основа</u>	<u>≥ 1000 mm</u> <u>≥ 1250 mm</u>	(БДС EN 12691)
Устойчивост на статично натоварване	<u>твърда основа</u> <u>мека основа</u>	<u>≥ 20 kg</u> <u>≥ 20 kg</u>	(БДС EN 12730)
Устойчивост на проникване на корени	Отговаря	(БДС EN 13948)	
Якост на опън	<u>наддълъчно (md)¹⁾</u> <u>напречно (cmd)²⁾</u>	<u>≥ 9 N/mm²</u> <u>≥ 7 N/mm²</u>	БДС EN 12311-2
	¹⁾ md = по посока на шева ²⁾ cmd = перпендикулярно на шева		
Удължение	<u>наддълъжно (md)¹⁾</u> <u>напречно (cmd)²⁾</u>	<u>≥ 550 %</u> <u>≥ 550 %</u>	(БДС EN 12311-2)
	¹⁾ md = по посока на шева ²⁾ cmd = перпендикулярно на шева		
Стабилност на размерите	<u>наддълъжно (md)¹⁾</u> <u>напречно (cmd)²⁾</u>	<u>≤ 0.2 %</u> <u>≤ 0.1 %</u>	(БДС EN 1107-2)
	¹⁾ md = по посока на шева ²⁾ cmd = перпендикулярно на шева		
Съпротивление на срязване на снаж- данията	≥ 500 N/50 mm		(БДС EN 12317-2)
Огъваемост при ниска температура	≤ -45 °C		(БДС EN 495-5)
Реакция на огън	Клас Е	(БДС EN ISO 11925-2, класификация съгласно БДС EN 13501-1)	

Лист с технически данни
Sarnafil® TG 66-18
Март 2017, Редакция 01.01
020910032000181001

Въздействие на течни химикали, включително вода	При поискване	(БДС EN 1847)
Излагане на битум	Отговаря ³⁾ <small>3) Sarnafil® Т е съвместима със стар битум</small>	(БДС EN 1548)
Излагане на ултравиолетови лъчи	Отговаря (> 5000 часа / клас 0)	(БДС EN 1297)
Пренос на водни пари	$\mu = 150\ 000$	(БДС EN 1931)
Водонепропускливост	Отговаря	(БДС EN 1928)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата	Разполагаме с широка гама от аксесоари, в т.ч., предварително изготвени ъгли, отводнители, барбакани, защитни и разделителни слоеве. Препоръчва се използването на следните допълнителни средства: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Мембрана за оформяне на детайли Sarnafil® T 66-15 D ▪ Метални листове Sarnafil® T Metal Sheet ▪ Метална лайсна Sarnabar ▪ Заваръчен шнур Sarnafil® T Welding Cord ▪ Състав / мокри кърпи за подготовка на шевовете Sarnafil® T Prep / Sarnafil® T Wet Task Set ▪ Лепило Sarnacol® T 660 ▪ Разредител за лепило Solvent T 660 ▪ Почистващ състав Sarnafil® T Clean
Съвместимост	Sarnafil® TG 66-18 може да се монтира върху всички топлоизолационни материали и изравнителни слоеве, подходящи за покриви. Не се изиска поставяне на разделителен слой. Sarnafil® TG 66-18 е подходяща за монтаж върху съществуващи, грижливо почистени и подравнени битумни покривни системи, в т.ч. хидроизолиране на стари плоски покриви. При директен контакт с битум може да настъпи промяна в цвета на мембраната.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха	Мин. -20 °C / Макс. +60 °C
Температура на основата	Мин. -30 °C / Макс. +60 °C

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА

Повърхността на основата трябва да бъде еднородна, гладка, без остри издатини, ръбове и др. Защитните и разделителните слоеве трябва да са съвместими с мембраната, да са устойчиви на разтворители, чисти, суhi, без смазки и прах. Металните листове трябва да се обезмаслят със Sarnafil® Cleaner преди нанасяне на лепилото.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Монтажът трябва да се извършва от апликатори на покривни мембрани, инструктирани от Сика.

Монтажът на някои от спомаганелните продукти, в т.ч. контактни лепила и разредители, е ограничено до температура над +5 °C. Моля, спазвайте информацията, посочена в съответния Лист с технически данни.

Във връзка с условията за безопасност при монтаж на мембраната при околна температура под +5 °C е необходимо да се вземат специални мерки в съответствие с местните разпоредби.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Процедура при монтаж:

В съответствие с валидни инструкции на производителя за монтаж на системи Sarnafil® TG 66 за покриви с баласт или изцяло залепени покривни системи.

Начин на закрепване:

Свободен монтаж и покриване с баласт. Механично фиксиране по периметъра със метална лайсна Sarnabar® със задължително използване на заваръчен шнур Sarnafil® T Welding Cord за предотвратяване на изместване на мембраната. Покривната хидроизолационна мембра на се монтира свободно върху основата и се покрива с баласт в съответствие с конкретното ветрово натоварване.

Залепени покривни връзки и прониквания: Sarnafil® TG 66-18 се залепва за основата, напр. армирана циментова замазка, дървени панели, метални листове и др. с контактно лепило Sarnacol® T 660. Осигурява се нужната застъпка и шевовете се заваряват с горещ въздух.

дание на Листа с технически данни.

Начин на заваряване:

Преди заваряване, шевовете трябва да се обработят със Sarnafil® T Prep. Застьпванията на мембрата се заварят с помощта на електрическо оборудване за горещ въздух, като ръчен пистолет за заваряване и притискателен валяк или автомат за заваряване с горещ въздух, с контролиране на температурата на заваряване.

Препоръчително оборудване:

- Leister Triac PID, при ръчно заваряване
 - Sarnamatic 661plus, при заваряване с автомат
- Параметрите на заваряване, в т.ч. температура, скорост, приток на въздух, налягане и машинни настройки, трябва да бъдат определени и проверени на обекта, в зависимост от вида на оборудването и климатичните условия. Ефективната ширина на заварката трябва да бъде минимум 20 mm. Шевовете трябва да бъдат изпитани механично, с помощта на отверка или метално шило за проверка на цялостта/непрекъсността на шева. Всички дефекти трябва да се коригират чрез допълнително заваряване.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Географско разположение / Климат

Употребата на мембрана Sarnafil® TG 66-18 е ограничена за райони със средномесечна минимална температура до -50 °C. Постоянната максимална температура по време на експлоатация е ограничена до +50 °C.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното из-

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПСАНОСТ

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно беспокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните азкони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
Sarnafil® TG 66-18
Март 2017, Редакция 01.01
020910032000181001

SarnafilTG66-18-bg-BG-(03-2017)-1-1.pdf

ГРАДИМ ДОВЕРИЕ

