

## Sika ViscoBond®

Ново поколение свързващ грунд и подобрител на  
качествата за замазки и бетони

### Описание на продукта

Sika ViscoBond® е концентрирана течна добавка, специално разработена като свързващ грунд за продукти на циментова основа полагани на закрито или открито. Добавката подобрява качествата на циментовите замазки и бетони, като ги прави водоупътни, подобрява обработваемостта и повишава якостта на натиск и огъване, както и адхезионната якост.

Продукта отговаря на изискванията на EN-934-2:T9.

### Употреба

4 в 1: Свързващ грунд – добавка подобряваща водоупътността (CE сертифицирана) – пластификатор – подобрява якостта


Свързващ разтвор за шпакловки и замазки

- Водоупътни замазки и покрития с подобрена адхезия и намалена склонност към образуване на пукнатини (подходяща е също като свързващ мост или подобрител на качествата на гипсови и варови шпакловки)
- Високоякостни подови замазки/ замазки с редуцирано отделяне на прах и висока устойчивост на вода и износване.
- Ремонтно-възстановителни, репрофилиращи разтвори
- Ремонтно-възстановителен разтвор за фуги

### Характеристики / Предимства

- Концентрирана, висококачествена формулировка подсилена със Sika ViscoCrete® технологията.
- Значително подобряване на обработваемостта
- Подобрени якости и водоупътност
- Отлична адхезия дори върху гладки повърхности
- Редуцира образуването на пукнатини
- Повишава студоустойчивостта и намалява разрушенията в следствие замръзване/ размръзване
- Подобрява химическата устойчивост на разтвори и бетони

### Одобрения / Стандарти


1164
SIKA France SA Z.I. de l'Europe - BP111 76220 Gournay en Bray, France
1164-CDP-ADJ009
09
EN 934-2:T9
Съдържание на хлориди: < 0.1% м.ч.
Съдържание на алкалии: < 0.4% м.ч.
Корозионно поведение: Отговаря на EN 934-1 клауза 5.1

## Данни за продукта

### Форма

**Външен вид/ цветове** Светло синкава течност

**Опаковки** 1.4L, 3.5L и 14L пластмасови бутилки

### Съхранение

**Условия на съхранение / Срок на годност** 12 месеца от датата на производство ако се съхранява правилно в ненарушени опаковки, на сухо при температури между +5°C и +25°C. Да се пази от директна слънчева светлина и замръзване.

### Технически данни

**Химична основа** Воден разтвор на бутадиен-стирен и модифициран поликарбоксилат

**Плътност** 1.01 до 1.04 kgs / litre [23°C]

**pH** 6.0 +/- 1.0

## Информация за системата

### Детайли за използването

**Разход/ дозировка** Sika препоръчва дозировка около 10-12% Sika ViscoBond® от масата на цимента за опоменатите приложения.

Приблизителен разход при тази дозировка:

- Като свързващ мост: 0.09 L / m<sup>2</sup> за мм дебелина на слоя
- Като добавка в замазки: 0.3 L – 0.4 L / 10 L замазка

### Инструкции за употреба

#### Метод на полагане / Инструменти

Подготовка:

Основата трябва да бъде чиста и равна. Всички следи от замърсявания, масла, смазки, циментово мляко и частици със слаба адхезия към бетона трябва да бъдат отстранени.

Основата трябва да се навлажни предварително с чиста вода (без да се образуват локви по повърхността)

Употреба:

Разредете 1 част Sika ViscoBond® с 3 части чиста вода, за да пригответе необходимата течност за разтвора. Използвайте тази течност при направата на свързващия грунд или замазка.

Свързващ мост за замазки: смесете 1 обемна част цимент с 1 обемна част пясък и прибавете от приготвената течност до получаване на кремообразна консистенция.

Разнесете свързващия мост с помощта на четка върху основата.

Замазки: Смесете 1 част цимент (обемна) с 2-3 части пясък (обемни) и приготвената течност до получаване на желаната консистенция. Полагайте заямазката както обикновено.

#### Почистване на инструментите

Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след употреба. Втвърден / изсъхнал материал може да бъде отстранен само механично.

<b>Бележки за полагането / Ограничения</b>	<p>Когато използвате Sika ViscoBond<sup>®</sup>, за да определите подходящия състав на разтвора трябва да направите предварителни тестове с използваните суровини.</p> <p>Не използвайте материала при температури под 5°C.</p> <p>Sika ViscoBond<sup>®</sup> не бива да се добавя директно към сухия цимент или разтвор.</p> <p>Добавяйте минимално количество от течността за приготвяне на разтвора в началото на смесване и постепенно прибавете останалата част от течността до края на смесването. Това би помогнало за постигане на желаната обработваемост.</p> <p>Преди употреба трябва да се направят предварителни тестове.</p>
<b>Основни положения</b>	<p>Информацията в този <b>Лист с технически данни за продукта</b> се основават на лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се различават, поради обстоятелства извън нашия контрол.</p>
<b>Информация за безопасност</b>	<p>За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират с последния <b>Информационен лист за безопасност</b>, съдържащ физическа, екологична, токсикологична и друга информация, свързана с безопасността.</p> <p>Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.</p>

Сика България ЕООД  
Бул. „Ботевградско шосе“  
№247  
BG-1517 София  
България

Тел.+359 2 942 45 90  
Факс:+359 2 942 45 91  
www.sika.bg

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**Sika**<sup>®</sup>