

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika FastFix® All Weather

Готова за употреба, самовтвърдяваща смес за фугиране за употреба при различни метеорологични условия

ОПИСАНИЕ

Sika FastFix® All Weather е готова за употреба, самовтвърдяваща смес за фугиране на павета, използваща технология с активна смола за повишена дълготрайност. Втвърдява без да се отмива от водата, като същевременно остава водопрopusклива. Sika FastFix® All Weather е идеална за външни тераси, тротоари и пътеки при фуги с ширина над 5 mm и дълбочина 20 mm. Бърза и лесна за употреба, може да се нанася при всякакви метеорологични условия, дори при дъжд. Sika FastFix® All Weather може да се съхранява и използва повторно след отваряне, за да се редуцират неизползваните отпадъци.

УПОТРЕБА

Подходящ за употреба при:

- Каменни плочи
- Индийски пясъчник
- Каменни павета
- Бетонни павета
- Широкоформатни плочи
- Пешеходни пътеки
- Вътрешни дворове
- Тротоарни настилки
- Алеи с лек автомобилен трафик

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- За фуги с ширина над 5 mm и дълбочина над 20 mm.
- Бързо и лесно нанасяне – без смесване.
- Приложение при всякакви метеорологични условия – дори при дъжд.
- Устойчива – не се свива и не се напуква.
- Силно водопрopusклива – без образуване на локви.
- Без отпадъци – съхранявайте и използвайте повторно след отваряне.
- Контрол на плевелите – осигурява естествена бариера срещу растежа на плевелите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка	Кофи от 14 kg (наситеносив) и 15 kg (тъмнобежов, камък, кремък и въглища), съдържащи по 2 торби
Външен вид / Цвят	Наситеносив, тъмнобежов, камък, кремък, въглища
Срок на съхранение	12 месеца от датата на производство в запечатани, неотворени опаковки.
Условия на съхранение	Съхранявайте на сухо и прохладно място. След отваряне използвайте в рамките на 1 час или съхранявайте в кофата, потопена във вода, до 1 месец.
Разход	15 kg тъмнобежов: ~21 m ² паваж 450 x 450 mm (фуги 5 mm x 20 mm) 14 kg наситеносив: ~20 m ² паваж 450 x 450 mm (фуги 5 mm x 20 mm) 15 kg камък: ~19 m ² паваж 450 x 450 mm (фуги 5 mm x 20 mm) 15 kg кремък: ~18 m ² паваж 450 x 450 mm (фуги 5 mm x 20 mm) 15 kg въглища: ~17 m ² паваж 450 x 450 mm (фуги 5 mm x 20 mm)

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

- Под настилка трябва да има работеща дренажна система.
- Уплътняването е от съществено значение.
- Sika FastFix® All Weather не е подходящ за употреба в трапецовидни фуги, тъй като това може да доведе до напукване и отлепване на фугите. Изключение правят случаите, когато страните на плочите се стесняват навътре, така че горната повърхност на плочите е малко по-тясна от долната. Това гарантира, че фугиращата смес ще се задържи на място.
- Не е подходящ за употреба с порцеланови павета.
- Фугите не трябва да се почистват с водоструйки под високо налягане до пълното втвърдяване (14 дни). Разстоянието между дюзите и фугите трябва да бъде най-малко 15 cm и трябва да се използва ветрилообразна дюза.
- В зависимост от порьозността и вида на настилка, Sika FastFix® All Weather може да подчертае вариации в цвета и текстурата на настилка. Това ще намалее с времето, в зависимост от излагането на атмосферни влияния и трафика. Естествените камък може да бъде податлив на дългосрочно оцветяване от всички видове фугиращи състави, вкл. цименто-пясъчен разтвор. Препоръчваме преди нанасяне да направите проба на малка, незабележима зона или върху остатъци от паваж и да избягвате прекомерно нанасяне на продукта по краищата на фугите, за да сте сигурни, че няма да оцвети светлите павета.
- Šv(име) не е подходящ за дългосрочна употреба при постоянно потапяне под вода, но издържа на цикли моко-сухо, типични за метеорологичните условия във Великобритания.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди употребата на който и да е продукт, потребителят е длъжен да се запознае с най-новата информация от съответния Информационен лист за безопасност (MSDS). За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Уверете се, че настилка е поставена съгласно инструкциите и че всички фуги, които ще се фугират със Sika FastFix® All Weather, са без застояла вода, мръсотия, отломки или плевели. Размерите на фугите трябва да позволяват пълно уплътняване на материала след полагане. Минималната дълбочина на фугата трябва да бъде най-малко 20 mm, а ширината на фугата - минимум 5 mm.
- Намокрете обилно с вода цялата площ, където ще се полага Sika FastFix® All Weather. Това включва не само фугите, но и целите плочи. Оставете застоялата вода да се отцеди преди да се нанесе Sika FastFix® All Weather.
- Извадете продукта от опаковката и разрежете фолиото. След като бъде пробито или отворено, материалът трябва да се използва в рамките на един час. Всеки неизползван материал може да се съхранява в кофата, потопена във вода, до 1 месец.
- Използвайте Sika FastFix® All Weather в малки, контролирани количества. Избягвайте разнасянето върху голяма площ. Уверете се, че материалът е рохкав в процеса на разнасяне. Не се опитвайте да го раздробявате и не използвайте малки втвърдени бучки. Не добавяйте допълнителен пясък.
- С помощта на мека метла или ръчна четка за помалки площи, нанесете Sika FastFix® All Weather във фугите. Уверете се, че всяка фуга е напълно запълнена. Ако прясно нанесеният продукт е наводнен, напр. поради дъжд, периодът на втвърдяване може да се удължи.
- С помощта на подходяща мистрия се уверете, че прясно положеният Sika FastFix® All Weather е добре уплътнен във фугите. Процесът трябва също така да изглади/изравни повърхността до желаното ниво. **Стъпката на цялостно уплътняване е от съществено значение.**
- Sika FastFix® All Weather ще започне да втвърдява след 6-12 часа при сухи условия и температури над +15°C. Оставете до 5 дни за пълно втвърдяване при температури между +4 °C и +15 °C. Контактът с дъжд или влага може временно да омекоти продукта, ако се намокри преди пълно втвърдяване.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Почистете инструментите с топла сапунена вода веднага след употреба.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издanie на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни
Sika FastFix® All Weather
Юли 2026, Редакция 04.01
020201010010000273

SikaFastFixAllWeather-bg-BG-(07-2026)-4-1.pdf

