

Sika® Primer-206 G+P

Техническа информация за продукта

Химична основа	Оцветен подобрител на адхезията на база разтворител
Цвят	Черен
Плътност (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	Приблизително 1.0 kg/l
Вискозитет ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	Приблизително 10 mPa s
Точка на възпламеняване (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C (25°F)
Съдържание на сухо вещество	40%
Температура на полагане	5 - 40°C (40 - 105°F)
Полагане	Четка, тампон или гъба
Покриваемост	Приблизително 50 - 150 ml/m ² в зависимост от порьозността на основата
Време за изпарение ³ на разтворителя	над 15°C (60°F) 10 мин. под 15°C (60°F) 30 мин. максимум 24 часа
Съхранение	В плътно затворена метална бутилка на хладно и сухо място при температура под 25°C (75°F)
Срок на годност	9 месеца

¹) CQP = Корпоративна процедура за качество²) 23°C (73°F) / 50% отн.вл.

³) За специфични приложения, температурата на нанасяне и времето за изпарение на разтворителя могат да са различни

Описание

Sika® Primer-206 G+P черен втвърдяващ от атмосферната влага, течен грунд, специално разработен за обработка на лепилни повърхности преди нанасяне на полиуретановите лепила на Sika®.

Sika® Primer-206 G+P се произвежда в съответствие с ISO 9001 / 14001, система за осигуряване на качество и програмата грижа за околната среда.

Области на приложение

Sika® Primer-206 G+P се използва за постигане на по-добра адхезия при лепене върху следните материали: стъкло, стъклокерамични покрития и боядисани повърхности. Sika® Primer-206 G + P може да се използва и при пластмаси и някои метали.

Този продукт е подходящ само за опитни професионалисти. С цел осигуряване на адхезия и съвместимост на материалите е желателно да се направи тест при реални условия и основи.

Начин на полагане

Повърхностите трябва да са чист и сухи, без мазнини, масла и прах. Нанесете Sika® Aktivator и изчакайте да се изпари разтворителя. Старателно разклатете Sika® Primer-206 G+P, докато металните сачми започнат да се движат свободно. Разклатете за още 1 минута и нанесете на тънък плътен слой с четка, тампон или гъба. Оптималната температура на полагане и на повърхността е от 15°C до 25°C (60°F до 75°F). Разходът и методът на приложение зависят от основата и производствения процес. Sika® Primer-206 G+P трябва да се нанася еднократно, като се гарантира достатъчно плътно покритие. Затваряйте плътно бутилката непосредствено след всяка употреба.

Industry



Важна информация

Изхвърлете грунда в случай, че започне да желира, разслоява или стане прозрачен.

Допълнителна информация

Упътванията за работа за определени приложения са посочени в този Лист с технически данни. Копия от следните публикации се предоставят по заявка:

- Информационен лист за безопасност
- Таблица на грундовете Sika®

Опаковки

Метална бутилка	30 ml
	250 ml
	1 l

Изчислителна база

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават, поради обстоятелства извън наш контрол.

Информация за безопасност

За информация и съвети относно транспорта, боравенето, складирането и изхвърлянето на химически продукти, потребителите следва да направят справка с актуалния Информационен лист за безопасност на съответния продукт, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други данни, свързани с безопасността.

Забележка:

Информацията и по-специално препоръките за предназначението и използването на продуктите на Sika, са дадени добросъвестно и се базират на текущите познания и опит Sika с продуктите при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Техническата информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

Допълнителна информация може да се намери на:
www.sika-industry.com
www.sika.bg

Сика България ЕООД
гр. София
бул. Ботевградско шосе, 247
тел.: 02/942 45 90
факс: 02/942 45 91
e-mail: info@bg.sika.com

